

2015 届博士学位论文

硼球烯 B40 的化学修饰

作者姓名	白慧
指导教师	李思殿 教 授
学科专业	无机化学
研究方向	计算化学
培养单位	分子科学研究所
学习年限	2012年9月至2015年6月

二O一五年六月

山西大学

2015 届博士学位论文

硼球烯 B40 的化学修饰

作者姓名	白慧
指导教师	李思殿 教授
学科专业	无机化学
研究方向	计算化学
培养单位	分子科学研究所
学习年限	2012年9月至2015年6月

二O一五年六月

Thesis for Doctor's degree, Shanxi University, 2015

Chemical Modifications of Borospherene B_{40}

Student Name	Hui Bai
Supervisor	Prof. Si-Dian Li
Major	Inorganic Chemistry
Specialty	Computational Chemistry
Department	Institute of Molecular Science
Research Duration	2012.09-2015.06

June, 2015

中	文	摘	要	I
英	文	摘	要	V
第-	-章	前言		1
	1.1	碳富	勒烯 C ₆₀	1
	1.2	硼双	链形成的全硼类石墨烯	2
	1.3	全硼	富勒烯	6
	1.4	论文	课题的选择、目的和内容	9
第二	二章	理论	背景与研究方法	. 11
	2.1	密度	泛函理论	. 11
	2.2	耦合	簇方法	. 12
	2.3	与本	论文相关的程序及具体研究方法	. 13
		2.3.1	全局极小结构搜索	. 13
		2.3.2	适配性自然密度划分成键分析	. 13
		2.3.3	利用 CP2K 程序进行分子动力学模拟	. 15
		2.3.4	光电子能谱(PES)模拟	. 15
		2	2.3.4.1 光电子能谱原理简介	. 16
		2	2.3.4.2 光电子能谱实验装置简介	. 16
		2	2.3.4.3 阴离子电子剥离能与中性分子电离能的计算	. 17
第三	三章	硼双	链纳米带团簇 B _n H2 ²⁻ 与 Li2B _n H2	. 19
	3.1	引言		. 19
	3.2	计算	方法	. 20
	3.3	结果	与讨论	. 21
		3.3.1	硼双链纳米带团簇 B14H2 ²⁻ 、B18H2 ²⁻ 和 B22H2 ²⁻ 及其锂盐	. 21
		3.3.2	Li2BnH2和BnH2 ²⁻ 中的o与n双共轭现象	24
		3.3.3	Li ₂ B _n H ₂ 电子亲和能与电离势中的 4n 模式	. 25
		3.3.4	带状芳香性和(4n+2)电子计数规则	. 29
	3.4	本章	小结	. 32
第四	四章	稠环	芳香性硼烯 B3nHm	. 33

目 录

	4.1	引言	. 33
	4.2	计算方法	. 34
	4.3	结果与讨论	. 36
		4.3.1 结构与稳定性	. 36
		4.3.2 CMO 与 AdNDP 分析	. 40
		4.3.4 电子剥离能	. 47
	4.4	本章小结	. 49
第3	5章	硼球烯 B40 的热力学与动力学稳定性	. 51
	5.1	引言	. 51
	5.2	研究方法	. 51
	5.3	结果与讨论	. 52
		5.3.1 硼球烯 B40的结构与稳定性	. 52
		5.3.2 硼球烯 B40的分子动力学模拟	. 56
		5.3.3 硼球烯 B40 的化学成键	. 56
		5.3.4 硼球烯 B ₄₀ -的 PES 模拟谱	. 60
	5.4	本章小结	. 61
第7	行	金属硼球烯 M@B40 (M =Ca, Sr)与 M&B40 (M =Be, Mg)	. 63
	6.1	引言	. 63
	6.2	计算方法	. 64
	6.3	结果与讨论	. 64
		6.3.1 金属内嵌硼球烯 C _{2v} Ca@B ₄₀ 的结构与稳定性	. 64
		6.3.2 金属内嵌硼球烯 C _{2v} Ca@B ₄₀ 的成键特征	.71
		6.3.3 金属内嵌硼球烯 C ₂ Ca@B ₄₀ -的 PES 模拟谱	. 72
		6.3.4 对比 M@B ₄₀ (M=Ca,Sr)与 M&B ₄₀ (M=Be,Mg)	. 74
	6.4	本章小结	. 79
第十	と章	金属内嵌硼球烯阳离子团簇 M@B40 ⁺ (M =Sc, Y, La, Ac)	.81
	7.1	引言	. 81
	7.2	计算方法	. 81
	7.3	结果与讨论	. 82

	7.3.1 M@B40 ⁺ (M =Sc, Y, La, Ac)的结构与稳定性	
	7.3.2 La@B40 ⁺ 的红外(IR)和拉曼(Raman)模拟光谱	86
7.4	本章小结	
第八章	硼球烯 B40的储氢性能	89
8.1	引言	
8.2	计算方法	
8.3	结果与讨论	
	8.3.1 B40Hn (n = 2, 4, 6, 8, 16)的结构与稳定性	90
	8.3.2 Ca 修饰 B40 后对氢气的吸附	91
	8.3.3 Li 修饰 B40 后对氢气的吸附	92
	8.3.4 Li 修饰 B40H16 后对氢气的吸附	
8.4	本章小结	95
第九章	总结与展望	97
9.1	本论文主要结论	97
9.2	工作展望	
参考文	献	
攻读博:	士学位期间取得的研究成果	117
致 谢.		
个人简次	况及联系方式	
承诺	书	
学位论	文使用授权声明	

Chinese Abstract	I
Abstract	V
Chapter 1 Preface	1
1.1 Carbon Fullerene C ₆₀	1
1.2 All-Boron Graphene	2
1.3 All-Boron Fullerene	6
1.4 Research Ideas and Main Content	9
Chapter 2 Theoretical Background and Research Method	11
2.1 Density Functional Theory	11
2.2 Coupled Cluster Method	12
2.3 Correlative Programs and Research Methods	
2.3.1 Global Minimum Search	
2.3.2 AdNDP Analysis	
2.3.3 Molecular Dynamic Simulation	
2.3.4 PES Simulation	15
2.3.4.1 Principles of PES	16
2.3.4.2 Experimental Apparatus of PES	16
2.3.4.3 Electron Detachment Energy and Ionization Energy	17
Chapter 3 Boron Double-Chain Nanoribbons B _n H ₂ ²⁻ and Li ₂ B _n H ₂	19
3.1 Introduction	
3.2 Calculation Methods	20
3.3 Results and Discussion	21
3.3.1 $B_{14}H_2^{2-}$, $B_{18}H_2^{2-}$, $B_{22}H_2^{2-}$ and their Dilithiated $Li_2B_nH_2$ Salts	21
3.3.2 σ and π Double Conjugation in Li ₂ B _n H ₂ and B _n H ₂ ²⁻	24
3.3.3 The $4n$ Pattern in EAs and IPs of Li ₂ B _n H ₂	
3.3.4 Ribbon Aromaticity and (4 <i>n</i> +2) Electron Counting Rule	29
3.4 Conclusion	32
Chapter 4 Polycyclic Aromatic Hydroboron (PAHB) Clusters B _{3n} H _m	33

Contents

4.1 Introduction	33
4.2 Calculation Methods	34
4.3 Results and Discussion	
4.3.1 Structures and Stabilities	
4.3.2 CMO and AdNDP Analysis	40
4.3.4 Electron Detachment Energy	47
4.4 Conclusion	49
Chapter 5 Thermodynamic and Dynamic Stability of Borospherene B ₄₀	51
5.1 Introduction	51
5.2 Research Methods	51
5.3 Results and Discussion	
5.3.1 Structure and Stability of B ₄₀	52
5.3.2 Molecular Dynamic Simulation of B ₄₀	56
5.3.3 Chemical Bonding of B ₄₀	56
5.3.4 Simulated PES of B_{40}^{-}	60
5.4 Conclusion	61
Chapter 6 Metalloborospherenes M@B40 (M =Ca, Sr) and M&B40 (M =Be, Mg)63
6.1 Introduction	63
6.2 Calculation Methods	64
6.3 Results and Discussion	64
6.3.1 Structure and Stability of $C_{2\nu}$ Ca@B ₄₀	64
6.3.2 Bonding Characteristics of $C_{2\nu}$ Ca@B ₄₀	71
6.3.3 Simulated PES of C_2 Ca@B ₄₀ ⁻	72
6.3.4 Comparison of M@B40 (M =Ca, Sr) and M&B40 (M =Be, Mg)	74
6.4 Conclusion	79
Chapter 7 Endohedral Metalloborospherene Cations M@B ₄₀ ⁺ (M =Sc, Y, La, A	81
7.1 Introduction	81
7.2 Calculation Methods	81
7.3 Results and Discussion	82

7.3.1 Structures and Stabilities of $M@B_{40}^+$ (M =Sc, Y, La, Ac)	82
7.3.2 Simulated IR and Raman Spectra of La@B40 ⁺	86
7.4 Conclusion	86
Chapter 8 Borospherene B ₄₀ as Hydrogen-Storage Materials	
8.1 Introduction	89
8.2 Calculation Methods	90
8.3 Results and Discussion	90
8.3.1 Structures and Stabilities of $B_{40}H_n$ (<i>n</i> =2, 4, 6, 8, 16)	90
8.3.2 H ₂ Adsorption on Ca-Coated B ₄₀	91
8.3.3 H ₂ Adsorption on Li-Coated B ₄₀	92
8.3.4 H ₂ Adsorption on Li-Coated B ₄₀ H ₁₆	94
8.4 Conclusion	95
Chapter 9 Conclusions and Prospects	97
9.1 Main Conclusions	97
9.2 Future Prospects	99
References	01
Research Achievements	17
Acknowledgement	21
Personal Profile	23
Letter of Commitment	24
Authorization Statement	25

中文摘要

目前,借助量化理论计算来预测新型纳米团簇的结构与性质已经成为化学家们 一个重要的研究方向。本论文在密度泛函理论和波函数理论的基础上,对硼双链纳米 带团簇、稠环芳香性硼烯、硼球烯(又称为全硼富勒烯)以及对硼球烯进行化学修饰 后形成的金属内嵌硼球烯和金属外挂硼球烯的结构与性质进行研究,并预测了其阴 离子光电子能谱。同时,对硼球烯的储氢性能进行初步探讨。本论文首次对硼球烯 化学进行了系统研究,期望为后续实验研究与实际应用提供一定理论依据。本论文 主要研究内容如下:

1. 硼双链纳米带团簇 B_nH₂²⁻与 Li₂B_nH₂

结合密度泛函理论与耦合簇理论对硼氢化物二价负离子团簇 B_nH₂-(n=6-22)及 其相应的锂盐Li₂B_nH₂⁰⁻进行研究。硼双链平面纳米带被证明是B_nH₂²⁻(n=6-22)系列 团簇的全局极小结构。研究结果证实电荷是一项稳定与延伸这种硼双链平面纳米结 构的有效机制,可以产生可变长度在4.3-17.0 Å之间的硼双链纳米带。对于其锂盐, 一直到 Li₂B₁₄H₂,这种硼双链平面纳米带都是其能量上最稳定的结构。对于整个 Li₂B_nH₂⁰⁻系列团簇,这种硼双链平面纳米带结构都是其势能面上真正的极小点。这 类纳米带可以看做是一种分子拉链,即两列原子宽度的分子线通过离域键结合在一 起。成键分析结果表明, 硼双链纳米带 $Li_2B_nH_2^{0/-}$ (n = 6-22)系列模型团簇中存在 σ 键与 π 键双共轭现象。而且计算结果显示 Li₂B₀H₂-负离子团簇的绝热剥离能, Li₂B₀H₂中 性闭簇的电离势以及所有 Li₂B_nH₂^{0/-}闭簇总能量的二级能量差都满足 4n 模式(n 代表 硼原子数目)。同时,对无限延伸的硼双链纳米带结构进行能带分析发现 σ 与 π 电子都 参与了导电,这与只有π电子作为载体的硼单层结构α-sheet 有着显著差异。我们针对 这种准一维体系首次提出"带状芳香性"的概念,其中离域σ与离域π电子云规律性 地交替出现在一系列"幻数"硼双链纳米带中,从而加强了这类团簇的结构稳定性。 满足带状芳香性的体系其离域 σ 电子与 π 电子的总数符合 4n+2 休克尔规则。我们预测 带状芳香性同样存在于其他纳米带体系中。

2. 稠环芳香性硼烯 B3nHm

在从头算理论水平上,以平面同心π芳香性团簇 B₁₈H₆²⁺作为基本结构单元提出 一类新颖的稠环芳香性硼烯团簇(PABH) B_{3n}H_m: B₃₀H₈, B₃₉H₉²⁻, B₄₂H₁₀, B₄₈H₁₀和 B₇₂H₁₂,它们分别是相应的稠环芳香性碳氢化物(C_nH_m):萘C₁₀H₈,C₁₃H₉⁻,菲/蒽C₁₄H₁₀, 芘C₁₆H₁₀,及晕苯C₂₄H₁₂的无机类似物,其中硼碳原子数目比都是3比1。详细的正

I

则分子轨道(CMO),适配性自然密度划分(AdNDP)和电子定域函数(ELF)分析结果表 明这些由硼双链交织而成的稠环芳香性硼烯团簇本质上都是芳香性体系,并且表现 出σ岛芳香性和π岛芳香性。事实上,它们都是全硼类石墨烯 *snub* sheet 中分子片段的 氢化物。同时,我们还对稠环芳香性硼烯中性团簇的电离势和负离子团簇的电子剥 离能进行预测,期望为今后 PES 实验表征提供一定的理论依据。该研究结果不仅将 基于硼的平面团簇拓展到超越 B₂₀的新领域,而且如果可以通过氢化相应的裸 B_{3n}团 簇来合成这些 B_{3n}H_m 团簇的话,同样为硼化学的研究开辟了一个新方向。

3. 硼球烯 B40 的热力学与动力学稳定性

我们与国内外同行合作,通过光电子能谱实验和第一性原理理论计算首次证实 气相全硼富勒烯 B40⁻团簇的存在,并命名其为"硼球烯"。对负离子团簇 B40⁻而言, 有两个相邻六元孔洞的准平面结构稍微比富勒烯结构更稳定。然而,对中性团簇 B40 而言,富勒烯结构被证明是其全局极小结构。值得注意的是,B40⁻和 B40</sub>富勒烯结构 均具有 D2d 高对称性,包含 16 个四配位 B 和 24 个五配位 B。它们可以看作是由顶端 和底端两个 B6 六元环和腰上四个 B7 七元环相互融合而成,沿 C2 二重主轴方向稍微 拉长,整体结构酷似中国传统的红灯笼;也可以看作是由水平方向八条 B9 双链和垂 直方向四条 B10 双链彼此交织而成,表明硼双链在低维硼纳米材料形成过程中的基元 作用。不同温度下的分子动力学模拟过程中,全硼富勒烯 B40 的结构完整性保持的非 常好。成键分析结果显示 B40 的 120 个价电子均为离域于硼双链表面的多中心σ或π 键,均匀覆盖于整个 B40 分子表面。据我们所知,这种化学成键现象在已知分子和团 簇中尚属首例。该研究进展标志着硼富勒烯实验和理论研究的开端,预示着一个与 碳富勒烯平行、大有可为的新兴研究领域的崛起。

4. 金属硼球烯 M@B40 (M =Ca, Sr)与 M&B40 (M =Be, Mg)

最近发现的硼球烯 *D*_{2d} B₄₀^{-/0},为进一步研究硼球烯化学奠定了基础。紧随其后, 我们对金属硼球烯 M@B₄₀(M =Ca, Sr)与 M&B₄₀(M =Be, Mg)的可行性进行密度泛函 理论研究。广泛的全局结构搜索表明,Ca@B₄₀ (*C*₂, ¹A₁)和 Sr@B₄₀ (*D*_{2d}, ¹A₁)都拥有 近乎完美的金属内嵌硼球烯结构,其中金属原子位于 B₄₀ 笼子的中心,而 Be&B₄₀ (*C*_s, ¹A')和 Mg&B₄₀ (*C*_s, ¹A')却拥有金属外挂硼球烯结构,其中金属原子以七配位的形式 面覆盖于 B₄₀ 笼子腰部的七元孔洞上。金属硼球烯为硼球烯结构单元的稳定性提供了 间接证据。金属内嵌硼球烯 Ca@B₄₀和 Sr@B₄₀ 的高度稳定性是由 B₄₀ 笼子和掺杂原 子的尺寸匹配所决定的。这类金属硼球烯可以被看作是电荷转移复合物 M²⁺B₄₀²⁻,其 中一个碱土金属原子提供两个电子给 B₄₀ 笼子。化学成键分析表明体系中所有 122 个 价电子都形成了离域σ键或离域π键,并且几乎均匀分布在 B40 笼子表面,与具有 D2d 对称性的硼球烯 B40 的成键非常相似。同时,我们对 C2 M@B40⁻ (M =Ca, Sr)和 Cs M&B40⁻ (M =Be, Mg)的光电子能谱进行模拟,希望为今后的实验表征提供一定的理 论依据。该研究结果也为进一步探讨 B40⁻⁷⁰ 作为分子器件的潜在应用提供了有价值的 信息。

5. 金属内嵌硼球烯阳离子团簇 M@B40⁺ (M =Sc, Y, La, Ac)

以最新发现的硼球烯 *D*_{2d} B₄₀ 作为分子器件,我们对金属内嵌硼球烯阳离子团簇 M@B₄₀⁺ (M =Sc, Y, La, Ac)的可行性进行探讨。系统的第一性原理研究结果表明 *C*_{2v} Sc@B₄₀⁺, *C*_{2v} Y@B₄₀⁺, *C*_{2v} La@B₄₀⁺和 *D*_{2d} Ac@B₄₀⁺分别是其最稳定构型。从 Sc、Y、 La 到 Ac,金属原子与 B₄₀ 笼子中心的距离从 0.75,0.49,0.10 依次递减到 0.00 Å, 而金属原子与最近的 B 原子之间的距离则从 2.52,2.68,2.99 依次递增到 3.10 Å。 可见,Sc,Y,La 都稍微偏离 B₄₀ 笼子中心,而 Ac 却与 B₄₀ 笼子完美匹配。对于反 应 M⁺+B₄₀ =MB₄₀⁺而言,在 PBE0 水平下 *C*_{2v} Sc@B₄₀⁺, *C*_{2v} Y@B₄₀⁺, *C*_{2v} La @B₄₀⁺和 *D*_{2d} Ac@B₄₀⁺都有很大的形成能,分别为–163.8,–178.1,–157.4 和–129.5 kcal/mol, 表明极有可能从实验上合成或表征这些金属内嵌硼球烯团簇。同时,我们对 *C*_{2v} La@B₄₀⁺阳离子的红外光谱和拉曼光谱进行模拟,期望为此类金属内嵌硼球烯阳离子 团簇的实验表征提供一定的理论依据。

6. 硼球烯 B40 的储氢性能

采用密度泛函理论计算,对硼球烯 B40的储氢性能进行初步探索。研究结果显示 B40Hn (n =2, 4, 6, 8, 16)系列团簇中H原子都是以端基-H的形式与B40的四配位B成键, 特别是在具有 D2d 对称性的 B40H16中,十六个H原子正好与硼球烯 B40的十六个四配 位B形成B-H化学键,但是其化学储氢效率仅为 3.57 wt%。我们进一步对碱土金属 Ca 和碱金属 Li 修饰后 B40的储氢性能进行研究发现,六个 Ca 原子和六个 Li 原子分 别覆盖于 B40的六个孔洞上后都可以吸附 30 个 H2 分子,其 H2 分子的平均吸附能分 别为 0.27 和 0.31 eV/H2,符合目前对储氢材料的要求。Ca6B40 和 Li6B40 中金属原子与 B40之间的平均结合能分别为 2.53 和 3.07 eV。我们推测金属原子之所以能够以如此 大的结合能覆盖于 B40表面,主要是由于金属原子与 B40之间发生了电荷转移,而电 荷转移所产生的电场使得 H2 发生极化,从而实现了对 H2 的吸附。计算得知 Ca6B40(H2)30 和 Li6B40(H2)30 的储氢效率分别达到 8.2 和11.2 wt%,可见,Ca 或 Li 修 饰后的 B40 有可能成为一种有前景的新型纳米储氢材料。 关键词: 硼双链纳米带; 硼球烯; 金属硼球烯; 密度泛函理论; σ与π双离域;

ABSTRACT

At present, it has been one main investigation direction by means of quantum chemical theoretical calculation to predict and research the structures and properties of novel nanoclusters for chemists. Based on density functional theory and wave function theory, a systemic theoretical investigation has been performed on their structures and properties of boron double-chain nanoribbon clusters, polycyclic aromatic hydroboron clusters, borospherene (or called as all-boron fullerene) and endohedral and exohedral metalloborospherenes in this thesis. And photoelectron spectra of the corresponding anions have been predicted to facilitate their spectroscopic characterizations. Furthermore, an initial investigation were performed to explore the hydrogen storage capacity of borospherene. The results of this thesis will help people further know and understand borospherene chemistry and provide some theoretical basis for experimental researchs and applications in the future. The main contents are as follows:

1. Boron Double-Chain Nanoribbons B_nH₂²⁻ and Li₂B_nH₂

We report an extensive density-functional theory and coupled-cluster CCSD(T) study on boron dihydride dianion clusters $B_nH_2^{2-}$ (n = 6-22) and their dilithiumated Li₂ $B_nH_2^{0/-}$ salt complexes. Double-chain (DC) nanoribbon structures are confirmed as the global minima for the $B_nH_2^{2-}$ (n = 6-22) clusters. Charging proves to be an effective mechanism to stabilize and extend the DC nanostructures, capable of producing elongated boron nanoribbons with variable lengths between 4.3–17.0 Å. For the dilithiumated salts, the DC nanoribbon structures are lowest in energy up to Li₂ $B_{14}H_2$ and represent true minima for all Li₂ $B_nH_2^{0/-}$ (n = 6-22) species. These boron nanostructures may be viewed as molecular zippers, in which two atomically-thin molecular wires are zipped together via delocalized bonds. Bonding analysis reveals the nature of σ plus π double conjugation in the

lithiumated DC nanoribbon Li₂B_nH₂^{0/-} (*n* up to 22) model clusters, which exhibit a 4*n* pattern in adiabatic detachment energies, ionization potentials, and second-order differences in total energies. Band structure analysis of the infinite DC boron nanoribbon structure also reveals that both σ and π electrons participate in electric conduction, much different from the monolayer boron α -sheet in which only π electrons act as carriers. A concept of "ribbon aromaticity" is proposed for this quasi-one-dimensional system, where regular σ versus π alternation of the delocalized electron clouds along the nanoribbons results in enhanced stability for a series of "magic" nanoribbon clusters. The total number of delocalized σ and π electrons for ribbon aromaticity collectively conforms to the (4*n*+2) Hückel rule. Ribbon aromaticity appears to be a general concept in other nanoribbon systems as well.

2. Polycyclic Aromatic Hydroboron (PAHB) Clusters B_{3n}H_m

Calculations performed at *ab initio* level using the planar concentric π -aromatic B₁₈H₆²⁺as building block suggest the possible existence of a new class of B_{3n}H_m polycyclic aromatic hydroboron (PAHB) clusters made of interwoven boron double-chain ribbons, which appear to be inorganic analogs of the corresponding C_nH_m polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHC) molecules, in a universal atomic ratio of B:C =3:1. Detailed canonical molecular orbital (CMO), adaptive natural density partitioning (AdNDP), and electron localization function (ELF) analyses indicate that, as hydrogenated fragments of boron *snub* sheet, these PAHB clusters are aromatic in nature, and exhibit the formation of islands of both σ - and π -aromaticity. The predicted ionization potentials of PAHB neutrals and electron detachment energies of small PAHB monoanions should permit them to the characterized experimentally in the future. The results expand the domain of planar boron-based clusters to a region well beyond B₂₀, and experimental syntheses of these snub $B_{3n}H_m$ clusters through partial hydrogenation of the corresponding bare B_{3n} may open up a new area of boron chemistry parallel

to that of PAHCs in carbon chemistry.

3. Thermodynamic and Dynamic Stability of Borospherene B40

By joint photoelectron spectroscopy (PES) and first-principle investigations, we and coworkers successfully characterized the first cage-like all-boron fullerene B_{40} , for which we propose the name "borospherene". Theoretical calculations show that a quasi-planar isomer of B_{40}^{-} with two adjacent hexagonal holes is slightly more stable than the fullerene structure. In contrast, for neutral B_{40} the fullerene-like cage is calculated to be the most stable structure. Both B_{40}^{-} and B_{40} have D_{2d} symmetry, with 16 tetracoordinated and 24 pentacoordinated boron atoms. The all-boron fullerenes are elongated slightly along the two-fold main molecular axis, with two hexagonal holes at the top and bottom and four heptagonal holes on the waist. These structures are akin to a perforated chinese red lantern. Alternatively, they can be built from interwoven double-chain boron ribbons that consist of eight horizontal B₉ ribbons and four vertical B₁₀ ribbons, showing the important role of the boron double chain structural units in the formation of low-dimensional boron nanostructures. Molecular dynamics simulations of B_{40} show that it is highly robust at different temperatures. D_{2d} B₄₀ possesses a unique bonding pattern, with 120 valence electrons all being delocalized in multi-center σ and π bonds which cover the whole molecular surface almost evenly. To the best of our knowledge, such a bonding pattern only exists in these all-boron fullerences. The observation of all-boron fullerene represents the onset of all-boron fullerenes, a promising research area that possibly parallels that of the well-known carbon fullerenes.

4. Metalloborospherenes M@B₄₀ (M =Ca, Sr) and M&B₄₀ (M =Be, Mg)

The recent discovery of borospherenes $D_{2d} B_{40}^{-/0}$, paves the way for borospherene chemistry. We perform a density functional theory study on the viability of metalloborospherenes: endohedral M@B₄₀ (M =Ca, Sr) and exohedral M&B₄₀ (M =Be, Mg). Extensive global structural searches indicate

that Ca@B₄₀ (C_{2v} , ¹A₁) and Sr@B₄₀ (D_{2d} , ¹A₁) possess almost perfect endohedral borospherene structures with a metal atom at the center, while Be&B₄₀ (C_s , ¹A') and Mg&B₄₀ (C_s , ¹A') favor exohedral borospherene geometries with a η^7 -M atom face-capping a heptagon on the waist. Metalloborospherenes provide indirect evidence for the robustness of borospherene structural motif. The metalloborospherenes are characterized as charge-transfer complexes $(M^{2+}B_{40}^{2-})$, where an alkaline earth metal atom donates two electrons to the B_{40} cage. The high stability of endohedral $Ca(a)B_{40}$ and $Sr(a)B_{40}$ is due to the match in size between the host cage and the dopant. Bonding analyses indicate that all 122 valence electrons in the systems are delocalized as σ or π bonds, being distributed evenly on the cage surface, akin to the D_{2d} B₄₀ borospherene. And photoelectron spectra of C_2 $M@B_{40}^-$ (M =Ca, Sr) and $C_s M\&B_{40}^-$ (M =Be, Mg) have been predicted to facilitate future experimental characterizations. The results provide valuable information for potential applications of borospherene B₄₀ as a molecular device.

5. Endohedral Metalloborospherene Cations M@B₄₀⁺ (M =Sc, Y, La, Ac)

Using the newly discovered borospherene $D_{2d} B_{40}$ as a molecular device, we perform a systematic first-principles theory investigation on four endohedral metalloborospherene cations $C_{2\nu}$ Sc@B₄₀⁺, $C_{2\nu}$ Y@B₄₀⁺, $C_{2\nu}$ La@B₄₀⁺, and D_{2d} Ac@B₄₀⁺ which all turn out to be the most stable structures of the system. From Sc, Y, La, to Ac, the distances between the metal atom and B₄₀ cage center decrease from 0.75, 0.49, 0.10, to 0.00 Å and the nearest metal-boron distances increase from 2.52, 2.68, 2.99, to 3.10 Å, indicating that Sc, Y, La are slightly off-centered, while Ac matches the B₄₀ cage perfectly. With respect to M⁺+B₄₀ =MB₄₀⁺, the M@B₄₀⁺ series have the huge formation energies of -163.8, -178.1, -157.4 and -129.5 kcal/mol for M =Sc, Y, La, and Ac at PBE0 level, respectively, suggesting the high possibility to produce these endohedral metalloborospherene cations in experiments. The infrared and raman spectra of the C_{2v} La@B₄₀⁺ are predicted to facilitate future spectroscopic characterizations of these endohedral metalloborospherene cations.

6. Borospherene B₄₀ as Hydrogen-Storage Materials

An initial study is performed on hydrogen adsorption and storage in borospherene B₄₀ by means of density functional computations. Our results indicate that H atoms in $B_{40}H_n$ (n = 2, 4, 6, 8, 16) species all can be bonded terminally with the tetracoordinate B sites of B₄₀. And especially, 16 terminal -H in D_{2d} B₄₀H₁₆ exactly coordinate with 16 tetracoordinate B in borospherene B₄₀, however, its chemical hydrogen storage capacity is only 3.57 wt%. Then, we further study the hydrogen storage properties of Ca- and Li-coated B₄₀ and find that B₄₀ coated with six Ca or Li atoms capping onto the six holes in B_{40} all can store up to 30 H_2 molecules with a binding energy of 0.27 and 0.31 eV/H_2 , respectively. Due to charge transfer between M and B₄₀, Ca and Li atoms strongly bind to B₄₀ with an average binding energy of 2.53 and 3.07 eV, separately. The charge redistribution induces strong electric field which polarizes H₂ molecules and makes hydrogen adsorption feasible. The gravimetric densities of hydrogen of $Ca_6B_{40}(H_2)_{30}$ and $Li_6B_{40}(H_2)_{30}$ can rearch 8.2 and 11.2 wt%, respectively, so Ca- or Li-coated borospherene B40 may be a promising nanomaterial for hydrogen storage.

Key words: Boron double chain nanoribbons; Borospherenes; Metalloborospherenes; Density functional theory; σ and π double delocalization;

第一章 前言

纳米团簇(nanoclusters)^[1]处于化学、物理学、材料科学、表面与催化科学、纳米 科技等多学科交叉的范畴,是基础科学研究的重要领域之一。纳米团簇的研究可以 填补人们对物质由原子分子向凝聚态演变方面的认识空白,发现不同于凝聚态的物 质结构及电、磁、光特性等,探讨全新的键合类型并发展统一的分子键合模型。团 簇研究能够提供合成新型纳米结构和纳米材料的科学基础,并可通过化学修饰等方 法裁剪其物理和化学性质。当今纳米团簇科学的另一前沿是利用团簇作为性质可控、 可调的微观模型,从分子层面上探讨表面、界面科学和催化科学的基础问题,并由此 改良和发展新型表面材料、传感器和催化剂。这种研究方法在环境和能源研究中发 挥了重要作用。以原子团簇作为出发点,理性地设计和合成团簇组装材料(cluster assembled materials)^[2,3,4],是现代团簇科学雄心勃勃的奋斗目标之一。这一研究理念 和路线与当今纳米科技方法有显著差异,专注于稍微不同的几何尺度范畴。理想中 的团簇组装材料包括纳米材料和块体材料等,其性能原则上可以在原子和分子水平 上设计、裁剪和精确调控。团簇组装材料的均一性和调控精度较纳米科技更高,因 此也更具挑战性。基于团簇组装纳米材料最成功的经典范例是从 1985 年 C₆₀ 富勒烯 的气相质谱观测和结构猜想^[5]到 1990 年首次采用电弧放电法制备宏观量 C₆₀^[6]。这一 从气相团簇到宏观量材料的征程长达五年。

1.1 碳富勒烯 C₆₀

实际上,C₆₀富勒烯的结构预言可追溯到1970年,后来人们发现在俄罗斯数亿 年前的一种地下矿石中、在6500光年以外的宇宙星云中,都能找到C₆₀存在的证据。 1985年9月,英国苏塞克斯大学(Sussex University)的H.W.Kroto教授与美国莱斯大 学(Rice University)的R.E.Smalley教授及R.F.Curl教授通过石墨的激光蒸发实验, 首次在实验上发现了以C₆₀为主(其中C₆₀和C₇₀的含量较高)的碳原子团簇^[5],并获得 了其质谱图。他们提出C₆₀是由十二个五边形和二十个六边形所组成的笼状结构(图 1.1)。1989年德国两位科学家在实验中证实了C₆₀的笼状结构。由于该结构与美国建 筑学家Richard Buckminster Fuller的作品——加拿大蒙特利尔展览会中的美国展厅 很相似,所以将其命名为Buckministerfullerene。人们也将其称为富勒烯(fullerene), 或足球烯。这一发现使得人们对碳化学世界有了全新的了解,C₆₀被认为是除金刚石、 石墨、无定形碳以外,碳的另一种同素异形体。随后,以C₆₀为代表的越来越多的富

1

勒烯家族^[7,8]被发现,由于其独特的结构和新奇的性质迅速引起了化学家、物理学家和材料学家的广泛关注,成为科学家们研究的热点,同时也将碳化学推向一个崭新的研究阶段。C₆₀富勒烯的发现者 Kroto、Smalley 和 Curl 三位科学家,由于在富勒烯化学领域的杰出贡献而共同获得了 1996 年 Nobel 化学奖。这个具有划时代意义的明星分子 C₆₀对化学、物理和其他学科的研究产生了巨大的推动力,并且在磁性材料、催化工程及能量储存与转化等方面具有潜在的应用前景。



图 1.1 C₆₀的结构 Fig. 1.1 The structure of C₆₀

富勒烯及其衍生物的结构多样、性质新颖,因此具有广泛的应用前景,特别是 C₆₀及其衍生物。一方面,C₆₀掺杂碱金属后在一定条件下可以形成具有面心立方结 构、且具有超导性能的分子固体^[6,9],比如K₃C₆₀和Rb₃C₆₀超导体^[10,11]。C₆₀除了可以 形成分子固体,还可以形成聚合物^[12]。另一方面,富勒烯结构具有较大的内部空腔, 直径约为7.1Å,可以容纳一些原子或小分子从而形成多种类型的内嵌富勒烯结构, 比如碱金属、碱土金属及多数镧系元素等都可以内嵌于C₆₀中形成金属富勒烯包合物 ^[13-16],从而在光学材料、超导材料及铁磁性材料等领域有所应用。当然,C₆₀也会形 成一些其他类型的包合物,像非金属富勒烯包合物和惰性气体富勒烯包合物。除此 之外,人们还通过加成和取代等手段对富勒烯C₆₀进行化学修饰,从而产生多种稳定 的富勒烯衍生物,并对其几何结构、电子性质、生成机理及谱学特性等进行系统的 研究,例如C₆₄X₄ (X =F, Cl, Br, H)、C₆₀H₃₆^[17]、C₅₀Cl₁₀^[18]和C₆₄H₄^[19]等。同时,富勒 烯C₆₀中的碳原子如果被其他元素取代,还可以形成富勒烯家族中一类非常重要的衍 生物一杂富勒烯衍生物。由于其独特的结构、性质及反应活性,从而受到科研工作 者的广泛关注,如C₅₉N^[20]、C₄₈B₁₂^[21]等。

1.2 硼双链形成的全硼类石墨烯



图 1.2 碳元素和硼元素形成结构的差异性: (a)石墨; (b) α-菱形硼;

Fig. 1.2 The difference of structures that are constructed by C and B: (a) graphite; (b) α -rhombohedral boron;



图 1.3 碳元素和硼元素形成结构的相似性: (a)石墨; (b) MgB₂; (c) C₆₀; (d) β-菱形硼中的 B₈₄ 单元; (此图引自: 中国科学: 物理学 力学 天文学, 2011,41,29-48)

Fig. 1.3 The similarity of structures that are constructed by C and B: (a) graphite; (b) MgB₂; (c) C_{60} ; (d) The B₈₄ unit of β -rhombohedral boron;

硼和碳之间到底有什么联系呢?在周期表中,硼与碳相邻,但硼比碳少一个电子,从而导致其成键方式要比碳复杂很多,二者结构体系既存在差别又存在相似。 比如碳的稳定晶体结构石墨具有二维平面结构,层与层之间通过π-π相互作用结合; 而碳团簇则是以三维笼状结构为主。硼却恰好相反,自然界中最稳定的硼单质α-菱形 硼是由 B₁₂ 正二十面体笼子结合形成的三维立体结构;而目前发现的小的硼团簇都是 以二维平面结构为主(图 1.2)。当然,硼和碳形成的许多结构也存在一定相似性^[22]。 众所周知,石墨是由 sp²杂化的碳原子组成,以六角蜂巢结构周期性堆积而成的一种 碳材料,而 MgB₂结构中的硼层就与石墨单层结构很相似,层层之间由 Mg 原子隔开 (图 1.3)。另外,如图 1.3 所示,β-菱形硼晶体结构单元的核心部分也与碳富勒烯 C₆₀ 结构非常相似,同样体现了硼碳相似性。

2004 年英国曼彻斯特(Manchester)大学 Geim 和 Noveselov 两位科学家首次在实验中成功制得单层石墨结构——石墨烯(Graphene)^[23],并因此荣获 2008 年欧洲物理 奖和 2010 年荣诺贝尔物理学奖。科研工作者们开始设想既然硼与碳之间存在相似性,那么硼是否可以形成一些类似于碳的稳定结构,比如石墨烯,硼是否也能形成单层 类石墨烯结构呢?带着这些问题,人们开始逐步探索。2007 年^[24]人们发现,如果从 三角形密堆积的二维硼单层结构中扣除一定比例的硼原子,那么会产生一些六边形 孔洞缺陷,由此可以设计出α-sheet 硼单层结构(图 1.4)。α-sheet 硼单层结构是由硼双 链相互交织而成,孔洞率为 1/9,其价电子恰好充满态密度分布中的成键态,而反键 态保持全空。完美α-sheet 硼单层能量上高度稳定,体现典型的金属导电性。含六边 形孔洞缺陷的硼单层中,改变三角形与六边形的相对位置,或者改变六边形孔洞缺陷的相对浓度,可以产生多种构型的硼单层(如图 1.5 是一种典型的硼单层 *snub* sheet 的几何结构)^[25-27],包括β-和γ-硼单层等^[24,28]。本课题组理论研究表明,这些硼纳米 层具有显著的二元结构特征(binary nature),可以按照一定的规则由两类基本结构剪 接而成^[26](图 1.6)。我们发现已预测的这些全硼类石墨烯二维平面结构都是由硼双链 相互交织而成。

2012 年本课题组通过量化计算证明, B_nH₂ 系列结构(图 1.7)都具有硼双链纳米带 结构,在π电子共轭方面与多烯非常相似,并提出一个 B₄ 单元等价于一个 C₂ 单元的 概念^[29]。同年,美国布朗大学王来胜教授课题组也通过光电子能谱实验证实了我们 理论预测结果的正确性^[30](图 1.8)。然而随着硼原子数的增加,这种硼双链结构不再 稳定,那是否有可能将其稳定下来呢?值得我们进一步探讨。2011 年^[31]本课题组对 完美α-sheet 硼单层与石墨烯的结构进行对比,发现二者在本质上是等价晶格,或称 等价电子体系。但是硼双链与碳单链之间到底存在怎样的对应关系?在其他体系中 是否也存在类似的对应关系?这种硼双链在硼纳米结构中到底扮演怎样的角色?目 前这些问题都尚未明确。



图 1.4 全硼类石墨烯α-sheet 的几何结构^[31]

Fig. 1.4 Geometric structure of the all-boron graphene α -sheet







图 1.6 不同类型的二维硼单层结构及相互之间的结合关系^[26] Fig. 1.6 Different 2D boron sheets and their combinational relationships



图 1.7 优化后 $B_nH_2^-(n=7-12)$ 系列团簇的全局极小结构 Fig. 1.7 Optimized global-minimum structures of $B_nH_2^-(n=7-12)$



图 1.8 B_nD₂⁻ (*n* =7-12)系列团簇的光电子能谱^[30] Fig. 1.8 Photoelectron spectra of B_nD₂⁻ (*n* =7-12)

1.3 全硼富勒烯

在硼碳相似性的启发下,富勒烯 C₆₀被发现之后,人们就开始猜测 B₆₀富勒烯存 在的可能性^[32]。但是早期硼团簇的相关质谱实验中,并没有观察到 B₆₀的特殊丰度, 因此 B₆₀的稳定性也因之成疑。在过去的十几年里,人们结合光电子能谱实验与理论 计算已经系统的研究并阐明了硼团簇的电子与结构演变,从而揭示了一个崭新的平面硼领域^[33-44]。对于 B_n⁻(*n*=3-25, 30, 35, 36)负离子团簇,由于受到离域σ键和离域π键的控制,其最稳定结构都是平面或准平面结构。B₃₆-被发现是中心含有一个完美六元 孔洞的二维结构,该结果表明具有原子层厚度的硼墨烯(borophene)在实验上是可能的。事实上,人们已经在理论上对低维硼纳米结构进行研究^[24,45,46]。



图 1.9 B₈₀的结构^[47] Fig. 1.9 The structure of B₈₀

2007年,美国赖斯大学(Rice University) Boris. I. Yakobson 教授课题组基于密度 泛函计算从理论上预测了笼状 B₈₀ 富勒烯团簇的稳定性和电子结构^[47]。Yakobson 教 授提出 B₈₀与 C₆₀ 互为等价电子体系,B₈₀ 富勒烯结构可从 C₆₀出发,在其二十个六元 环的每个环中心填充一个 B 原子,保持其五元环分布不变。这样建构的 B₈₀ 富勒烯 结构保持了 C₆₀的 *I*_h 对称性,其 HOMO-LUMO 能隙计算值约为 1.0 eV。值得注意的 是,这种 B₈₀结构也可以看作是由硼双链相互交织而成(图 1.9)。然而,B₈₀ 富勒烯理 论工作的致命弱点是并未进行充足的结构搜索和基本的频率分析。广泛的全局结构 搜索和严格的理论计算表明,具有 *I*_h 对称性的 B₈₀ 富勒烯结构并不是其最稳定构型, 但是它仍然具有与碳富勒烯 C₆₀类似的电子性质^[48,49]。进一步理论计算结果表明,笼 状 B₈₀ 在热力学上根本不稳定,B₈₀ 可能具有核-壳(core-shell)全局极小结构^[50-53]。即 便如此,B₈₀ 富勒烯的提出仍然激发了人们探索全硼富勒烯团簇及相关纳米材料的极 大热情与兴趣,也受到科学媒体的广泛关注。但令人遗憾的是,2014年之前实验上 都没有成功合成或表征出任何全硼富勒烯结构。因此,全硼富勒烯结构是否存在仍 然是一个有待解决的问题。

虽然笼状 B₈₀ 富勒烯在热力学上并不稳定,但由于其与碳富勒烯 C₆₀ 电子结构的 相似性,并受碳富勒烯化学的启发,人们通过理论计算对笼状 B₈₀ 富勒烯进行化学修 饰,从而改变其理化性质,为今后实验上制备并分离出类似的硼富勒烯或相关纳米 材料奠定了一定的理论依据。对比金属富勒烯包合物 La₂@C₈₀ 与 Sc₃N@C₈₀,科研工 作者^[54]对硼富勒烯包合物 La2@B₈₀ 与 Sc₃N@B₈₀ 进行了研究(图 1.10)。随后,Wang 等人^[55]又对内嵌硼富勒烯 B@Co₁₂@B₈₀ 与 Co₁₃@B₈₀ 进行研究,计算结果发现其内层 与外层之间存在较强的相互作用,能量上也很稳定性。人们还将 B₈₀ 富勒烯中部分 B 原子用-CH(次甲基)进行替代后形成的 B₆₈(CH)₁₂、B₇₂(CH)₈和 B₇₆(CH)₄ 进行研究^[56]。 振动频率分析结果预测只有内嵌式 B₇₂(CH)₈和 B₇₆(CH)₄是其势能面上的真正极小。 硼与碳类似,都属于轻元素,理论上 B₈₀ 富勒烯也可能成为潜在的储氢材料。理论研 究证实碱金属^[57]、碱土金属^[58]、过渡金属^[59]覆盖后的 B₈₀ 富勒烯都是很好的储氢材 料。例如 Ca 较稳定的覆盖于 B₈₀ 富勒烯表面后形成的 Ca₁₂B₈₀能够吸附 60 个 H₂分子, H₂分子的吸附能为 0.12-0.40 eV/H₂,储氢效率可达 8.2 wt% (图 1.11)。



图 1.10 La2@C80 和 Sc3N@C80 的结构^[54] Fig. 1.10 The structures of La2@C80 and Sc3N@C80



图 1.11 Ca₁₂B₈₀ 中每个 Ca 原子吸附 5 个 H₂分子后的优化构型^[58] Fig. 1.11 Optimized configuration of five H₂ molecules on each Ca atom of Ca₁₂B₈₀

1.4 论文课题的选择、目的和内容

综上所述,虽然全硼类石墨烯和全硼富勒烯的研究已取得许多进展,但是仍有 很多问题亟待解决:

 尽管人们已经预测出多种由硼双链相互交织形成的全硼类石墨烯二维平面结构, 但是这种硼双链在硼纳米结构中到底扮演怎样的角色?虽然根据硼碳相似性,已经 将全硼类石墨烯与石墨烯结构进行对比,但是硼双链与碳单链之间的对应关系尚未 明确。如果的确存在某种对应关系,那么是否在其他体系中也存在类似的对应关系 呢?

2. 为了研究硼双链与碳单链之间的对应关系,本课题组已经对一些尺寸较小的硼双链纳米带体系 B_nH₂进行了研究,然而随着硼原子数的增加,这种硼双链纳米带结构 不再稳定,那么是否有可能通过某种方法将其稳定下来,从而继续研究硼双链在硼 纳米结构中的主导作用呢?值得我们进一步探讨。

3. 虽然早期富勒烯 C₆₀ 被发现之后,人们就开始猜测全硼富勒烯存在的可能性,但 是迄今为止实验上还未实现全硼富勒烯的成功制备。因此,到底全硼富勒烯是否存 在,这仍然是一个有待解决的问题。如果全硼富勒烯存在,那么它是否会与 C₆₀类似, 经化学修饰后可能在超导、功能分子器件及能量储存与转化等方面具有潜在应用? 是否有可能成为一种新型材料?

基于以上问题,整篇论文的内容如下:

 第一章简要阐述碳富勒烯 C₆₀研究概况,通过硼碳相似性及其对应关系,进 一步阐述全硼类石墨烯和全硼富勒烯的研究概况。

2. 第二章对与本论文研究相关的理论背景和计算方法进行介绍。

3. 第三章基于密度泛函理论和耦合簇理论,对具有硼双链纳米带结构的硼氢化 物二价负离子团簇 B_nH₂²⁻ (*n* =6-22)及其相应的锂盐 Li₂B_nH₂⁰⁻进行研究。首先采用 Basin-Hopping 方法对其进行系统的异构体搜索,确定其最稳定构型。结合详细的正 则分子轨道(CMO),适配性自然密度划分(AdNDP)和电子定域函数(ELF)分析对 B_nH₂²⁻ (*n* =6-22)及 Li₂B_nH₂⁰⁻的化学成键和芳香性进行探讨,从而解释硼双链纳米带 结构为何能够稳定存在以及它在低维硼纳米结构中的重要作用。

4. 第四章在从头算理论水平上,提出一类新颖的稠环芳香性硼烯团簇(PABH)
 B_{3n}H_m,通过与相应的稠环芳香性碳烯团簇 C_nH_m进行对比,探讨对偶空间中硼氢化
 物和碳氢化物的相似性关系。采用 TD-DFT 方法计算其阴离子的绝热剥离能和垂直

剥离能,从而对其光电子能谱进行预测,为今后实验表征提供一定的理论依据。

5. 第五章结合广泛的全局结构搜索和严格的第一性原理理论计算,对照其光电 子能谱实验数据,确定 B₄₀-和 B₄₀的基态结构。通过分子动力学模拟确定其结构稳定 性,经能量比较、结构对照及化学成键分析等探寻硼球烯 B₄₀具有高度稳定性的原因, 并通过 AdNDP 分析深入探讨硼双链在 B₄₀中的主导性作用。同时,将 B₄₀与 C₆₀进 行对比,从而发现其异同,为进一步研究硼球烯化学指明方向。

6. 第六章在硼球烯 *D*_{2d} B₄₀⁻⁰ 的基础上,对"中国红灯笼分子"B₄₀进行化学修 饰,对金属内嵌硼球烯 M@B₄₀(M =Ca, Sr)和金属外挂硼球烯 M&B₄₀(M =Be, Mg)的可 行性进行探索。采用全局结构搜索、电子结构计算和化学成键分析等手段,系统研 究掺杂金属原子 Be, Mg, Ca, Sr 与 B₄₀笼子之间的关系,从而确定金属硼球烯是形 成内嵌构型还是外挂构型。通过与 B₄₀进行对比,进一步考察实验上观察到的硼球烯 B₄₀的结构、化学和谱学稳定性。

7. 第七章同样基于硼球烯 B40,对第 IIIB 族金属原子修饰后形成的金属内嵌硼 球烯阳离子体系 M@B40⁺ (M =Sc, Y, La, Ac)进行系统的第一性原理研究。首先在金属 内嵌硼球烯 M@B40(M =Ca, Sr)的基础上,对 M@B40⁺ (M =Sc, Y, La, Ac)的结构与稳定 性进行研究。其次通过 CMO 分析、NBO 分析等探究金属内嵌硼球烯构型能够稳定 存在的原因。最后对 C₂, La@B40⁺阳离子的红外光谱和拉曼光谱进行模拟,为今后在 红外光解离实验中对其进行表征而奠定理论基础。

8. 第八章对硼球烯 B₄₀的储氢性能进行初步探讨。首先对 B₄₀H_n(n = 2, 4, 6, 8, 16) 系列团簇的结构、稳定性及化学储氢效率进行研究。考虑到如果通过化学吸附来储 氢,可能无法实现 H₂的可逆释放,所以我们继续对碱土金属 Ca 和碱金属 Li 修饰后 B₄₀的储氢性能进行探讨,包括金属原子与 B₄₀的结合能,H₂分子的吸附能及其储氢 效率等。

9. 第九章对本论文的研究内容进行总结,并且对下一步工作进行展望。

10

第二章 理论背景与研究方法

2013年10月9日,诺贝尔化学奖在瑞典揭晓,犹太裔美国理论化学家马丁·卡 普拉斯(Martin Karplus)、美国斯坦福大学生物物理学家迈克尔·莱维特(Michael Levitt) 和南加州大学化学家亚利耶·瓦谢尔^[60,61,62](Arieh Warshel)因给复杂化学体系设计了 多尺度模型而荣获该奖项。该模型指出对于影响体系性质的关键部分用量子力学处 理(量子化学),周围的环境用经典力学处理。复杂化学体系多尺度模型从1972年左 右开始发展,历经40余年终于获得业界认可。可见,量子化学计算已被越来越多的 研究领域所重视,其应用范围也急剧扩大,它作为一种特殊的研究手段已日益成为 科研工作者强有力的理论研究工具。

2.1 密度泛函理论

密度泛函(DFT, Density Functional Theory)理论由 Hohenberg、Kohn 和 Sham 等 共同建立并发展^[63,64],它是对多电子体系的电子结构进行研究的一种量子力学方法。 该理论的建立为体系中电子结构的计算提供了一条方便而有效的途径。假设核处于 静态,原则上 DFT 理论可以准确预测原子、分子及固体的键长、键角、电子自旋密 度和基态能量等信息。Hohenberg-Kohn 定理^[63]定理从理论上证明:多粒子量子力学 体系中,基态密度唯一决定其性质,在精确泛函条件下,便能得到该体系基态的精 确解。基于该理论,电子的能量可分解为:

$$E(\rho) = E_{T}(\rho) + E_{NE}(\rho) + E_{J}(\rho) + E_{XC}(\rho)$$
(2.1)

以上式子中将电子的能量分解为四项,第一项为电子的动能,第二项为原子核与电子之间的吸引势能,第三项为电子与电子间的排斥能,第四项为交换相关能。DFT 方法的关键是设计精确的泛函,而第一项 Er 和第四项是设计精确泛函的根本所在。 Kohn-Sham 方程^[63]的建立为 DFT 方法中泛函的发展做出了不容小觑的贡献。目前, 一般将 Exc 分为交换能和相关能两部分:

$$E_{xc}(\rho) = E_x(\rho) + E_c(\rho)$$

(2.2)

其中,交换能泛函[63-65]与相关能泛函[66-72]都发展很快,特别是引入密度梯度后,我

们能够获得更加精确的交换相关能。近年来人们还提出了考虑分子间长程作用力与 色散力校正的泛函,比如 CAM-B3LYP^[73]、LC-wPBE^[74-76]等。计算过程中根据研究 体系及所关注性质的不同选择合适的泛函。本论文中用到的密度泛函方法主要有以 下几种^[77]:

1. B3LYP (X+B88+LYP+Slater+VWN3): 1994 年由 Stephens 提出,系数与 B3PW91 相同。除对弱相互作用尤其是范德华作用不好、TD-DFT 计算电荷转移激发态及高阶 里德堡态不好、多参考态体系不如纯密度泛函以外,是目前整体上最好的泛函。一 般情况下,性能在 MP2 与 MP4 之间,速度要比 MP2 快很多。这类杂化密度泛函算 强关联体系较好。

2. PBE (Perdew-Burke-Ernzerhof): 1996 年提出,该泛函属于 GGA 交换相关泛函,不 含参数。其中, RPBE 用于计算周期性, mPBE 包含一个参数。

3. PBE0 (也称为 PBE1PBE): 它属于 H-GGA (Hybrid-meta-GGA)交换相关泛函。它在 PBE 基础上引入 25%的 HF 交换项,掺入的成分是通过理论推导而来,不含拟合参数。该方法适合计算硼团簇。

4. TPSS (Tao-Perdew-Staroverov-Scuseria):它属于 M-GGA (meta-GGA)交换相关泛函, 也是 PBE 的改进,是 PKZB (Perdew-Kurth-Zupan-Blaha)泛函的进一步发展。

5. TPSSh: 该泛函属于 HM-GGA (Hybrid-meta-GGA)交换相关泛函。2003 年,在 TPSS 的基础上引入 10%的 HF 交换项,该方法也适合计算硼团簇。

6. CAM-B3LYP: 该方法于 2004 被提出,是考虑长程校正的 B3LYP,短程用 19%的 HF 交换项(B3LYP 原本是 20%),长程用 65%的 HF 交换项。但是特别长程的时候建 议使用 LC-,即 100%的 HF 交换泛函。它是 2001 年被提出的,是标准的长程校正形 式。短程不变,仍然是纯 DFT 交换泛函,长程交换项则完全用 HF 的。在高斯中,可以用 LC-关键词加上任何纯 DFT 泛函来对体系进行长程校正。比如 LC-BLYP。但 是不能用于非纯 DFT 泛函,这是因为 HF 交换项本身就已经是非局域的,再用就会 重复。

2.2 耦合簇方法

耦合簇方法(Coupled Cluster Method)是量子化学从头算中一种高精确的计算方法,于上世纪 50 年代由 Fritz Coester 和 Hermann Kümmel 首先提出^[78,79]。该方法是一种有较大发展潜力的理论计算方法。耦合簇展开式与 CI 展开式都是用激发态组态函数展开,但二者展开的思想是不同的。CI 展开式将组态函数按照激发等级进行分

类,并没有考虑与电子相关效应之间的关系,故而出现大小不一致的问题;而耦合 簇方法从电子相关的角度出发引入相关算符 T,它以连接相关簇为基组,并考虑了 不同相关簇的作用,从而避免了以上缺点。

本论文中用到的耦合簇方法有只包含一级微扰和二级微扰的 CCSD 方法,以及 在 CCSD 方法的基础上用微扰方法添加了三级相关能的 CCSD(T)方法。

$$\Psi_{CCSD} = \exp(1 + \mathbf{T}_1 + \mathbf{T}_2)\Psi_0$$

(2.3)

尽管目前耦合簇方法在量子化学计算中已经取得巨大成功,但必须指出的是, 它还存在一定缺点:对 CCSD 而言,计算时所需要的时间和资源与基函数数目的七 次方成正比,这使得 CCSD 在计算大分子体系时几乎是不可能的。所以我们在使用 耦合簇方法时一定要注意与其他方法结合,从而在保证计算精度的前提下尽量减少 计算量。

2.3 与本论文相关的程序及具体研究方法

2.3.1 全局极小结构搜索

团簇的结构决定其稳定性与理化性质,所以确定团簇的结构一直都是研究其相 关性质的第一步。因为实验上很难或无法直接检测到团簇的结构,因此理论研究就 成为人们确定团簇稳定结构的主要方法之一。从几何结构上考虑,团簇异构体的数 量会随其所含原子数目的增加而呈现出指数增长的趋势,仅仅依靠手工搭建很难获 得含几十个原子的较大团簇的全部异构体。目前已有一些较好的全局极小结构搜索 算法来解决这一问题,如 Basin-hopping (BH)算法^[80,81],Minima-hopping (MH)算法^[82,83] 及 Stochastic Surface Walking (SSW)算法^[84]等。Basin-hopping (BH)是 1997 年剑桥大 学 Wales 等人发展的一种结构搜索方法,该方法主要通过蒙特卡洛(Monte Carlo)运动 和 Metropolis 准则来探索结构的势能面。Minima-hopping (MH)是 2004 年 Stefan Goedeckera 发展的一种结构搜索方法。该方法通过分子动力学模拟和局域优化来探 索结构的势能面。Stochastic Surface Walking (SSW)算法是复旦大学刘智攀教授于 2013 年最新提出的一种结构搜索和反应预测方法,是一种利用势能面上二阶导数信 息来进行结构搜索的新方法。本文在进行异构体搜索时主要将 BH 算法、MH 算法和 SSW 算法配合使用。

2.3.2 适配性自然密度划分成键分析

AdNDP(Adaptive Natural Density Partitioning,适配性自然密度划分)由 Zubarev

和 Boldyrev^[85]共同开发,是用来分析体系中化学成键类型的一种工具。该程序可以 对所研究体系的离域键和定域键进行完整的描述。本质上,AdNDP 是一种在波函数 的基础上对体系轨道进行成键分析的有效方法。AdNDP 程序弥补了 NBO 程序不能 分析多中心离域键的缺陷,它在自然原子轨道(NAO)的基础上,通过体系的密度矩阵 信息可以搜索出所有的 nc-2e 键(n 小于等于体系中总原子数目)。我们在进行 AdNDP 分析时,首先要扣除掉对成键没有影响的内核轨道对密度矩阵的贡献,然后才开始 寻找 1c-2e 键(孤对电子),扣除掉孤对电子对密度矩阵的贡献以后,才会继续寻找 2c-2e 键、3c-2e 键、一直到 n 值最大的 nc-2e 键,以上键元素对密度矩阵的贡献在每 一步的搜索中依次被扣除。如果搜索到键元素的占据数接近 2.00|e|,说明这个键元素 是合理的,那么它可以被接受,该键元素对矩阵的贡献就会被扣除掉,紧接着继续 寻找下一个键元素。用户指导下的 AdNDP 程序主要被用来分析体系中指定的分子片 段。该程序开发至今,已经成功应用于很多工作中,特别是在含硼平面团簇的研究 中。但是 AdNDP 方法也存在缺点,即很容易受人为因素的影响。所以我们最好配合 电子定域函数(ELF)、多中心键级等共同使用,通过对比分析最终获得可靠的结论。



图 2.1 苯环 C₆H₆ 的化学成键分析结果 Fig. 2.1 Results of chemical bonding analyses for C₆H₆

如图2.1所示,是利用AdNDP程序对苯环分子C₆H₆进行分析的结果。在C₆H₆中, C与H之间存在6个2c-2e C-H σ键,C与C之间存在6个2c-2e C-C σ键,这12个σ键都是 定域键。在六元环中则存在3个6c-2e离域π键,此时C₆H₆的30个价电子全部分析完。



Fig. 2.2 The delocalized π - and σ -bondings of ribbon aromaticity molecule C_{2h} B₂₂H₂²⁻

如图 2.2 所示,是结合 AdNDP 程序和用户指导下的 AdNDP 程序对本论文中一 个典型的带状芳香性分子 C_{2h} B₂₂H₂²⁻进行成键分析的结果。除 2 个 2c-2e B-H σ键和 硼双链周边 22 个 2c-2e B-B σ键以外,其余价电子分别形成 6 个 4c-2e 离域σ键和 5 个 4c-2e 离域π键,离域σ和离域π电子云规律性地交替覆盖于硼双链表面,并且离域 电子总数满足 4*n*+2 休克尔规则。因此,C_{2h} B₂₂H₂²⁻分子满足带状芳香性。

2.3.3 利用 CP2K 程序进行分子动力学模拟

CP2K 是一款知名的从头算分子动力学软件^[86,87]。该软件基于密度泛函理论 (DFT),使用混合的高斯平面波(GPW)近似,以及多粒子势,用于液体、固体、分子 及生物体系的原子和分子模拟。例如:材料表面结构驰豫、量子点的结构计算、相 变过程(如冰的融解、液态水的模拟)等。其中基于第一性原理的分子动力学模拟是 CP2K 程序的一大优势。CP2K 使用的交换-相关泛函有:交换部分包括 Slater, VWN, Pade; Becke88, Perdew86, PBE;相关部分包括:VWN,Pade; LYP, Perdew86, PBE;其中自旋极化只用于 Becke88。本论文中,我们一般选择在 200K、300K、500K、 700K 或 1000K 下进行分子动力学模拟,以结构键长变化的均方根偏差值(RMSD)和 最大键长偏离值(MAXD)作为判断结构是否稳定的标准。

2.3.4 光电子能谱(PES)模拟

光电子能谱(Photoelectron Spectroscopy, PES)^[88]是基于光电效应原理,测量单色 辐射从样品中打出的光电子动能从而获得其光电子强度、电子结合能等信息,并通 过以上信息来研究原子、分子和凝聚相,特别是固体表面电子结构的一种技术。对
于原子或分子,光电子能谱可以得到其价电子与内层电子的电子结合能,据此再进 一步得到其分子轨道能级信息。

光电子能谱是研究团簇电子结构的一项重要技术,该技术通过质量门选出特定 的团簇粒子,然后进行光电子能谱测量。获得的光电子能谱图再结合理论计算,就 能够获得团簇的轨道能级、电子态、振动态等重要信息,从而可以确定团簇结构。 人们已经发展了负离子光电子能谱(Negative Ion PES)技术,该技术通过研究具有较低 结合能的负离子来获得相应的中性分子的信息,此外利用该技术还可以得到研究对 象的价电子态密度等信息,从而进一步配合理论计算就可以确定它们的几何结构。 本论文中涉及到的光电子能谱是由美国布朗大学(Brown University)王来生教授课题 组完成。

2.3.4.1 光电子能谱原理简介

光电效应方程是光电子能谱(PES)的基本原理,光电子在脱附过程中保持能量守恒,即

$M^-\!\!+\!h\upsilon \!\!\rightarrow\!\! M\!\!+\!\!e^-$

EKE =hv-EBE

(2.4)

其中和 M⁻代表负离子, M 代表相应的中性分子, hu是脱附过程中的激光光子, e⁻是 脱附过程中产生的的光电子, EKE 代表脱附的光电子的动能, EBE 则代表电子的结 合能。在负离子的光电子能谱实验中, 经尺寸选择后的负离子或其团簇离子与一束 具有固定波长的激光发生相互作用, 然后可以根据所测量的脱附光电子的动能来获 得电子的结合能。

2.3.4.2 光电子能谱实验装置简介

图 2.3 为光电子能谱仪的结构示意图,主要包括激光溅射团簇源(Laser vaporization cluster source)、飞行时间质谱仪(Time-of-flight mass spectrometer)和磁瓶 式光电子分析仪(Magnetic-bottle photoelectron analyzer)等。其中激光溅射团簇源首先 经脉冲激光聚焦到固体样品的表面,然后高温下产生的等离子体会通过超声分子束 的作用发生碰撞和冷却,最终产生具有不同尺寸与强度的团簇离子。飞行时间质谱 仪包括团簇离子源、离子加速区、离子自由飞行区及检测区,通过以上区域来对离 子进行检测,然后确定其质荷比(m/z),最后对激光蒸发所产生的离子种类及其组分 进行分析。飞行时间质谱仪与磁瓶式光电子分析仪相互垂直,它们共同组成了激光 溅射团簇源-飞行时间质谱-磁瓶式光电子能谱装置。



图 2.3 激光溅射团簇源-飞行时间质谱-磁瓶式光电子能谱仪的示意图 Fig. 2.3 The diagram of Laser vaporization cluster source-Time-of-flight mass spectrometer-Magnetic-bottle photoelectron analyzer

2.3.4.3 阴离子电子剥离能与中性分子电离能的计算

阴离子基态结构失去一个电子转变为中性分子所需要的能量即为电子剥离能。 基于单粒子近似,它可以理解为从某个分子轨道上剥离掉一个电子所需要的能量。 我们首先通过理论计算获得阴离子的垂直剥离能(Vertical Detachment Energy, VDE) 与绝热剥离能(Adiabatic Detachment Energy, ADE)(阴离子的 ADE 值等于中性分子 的 EA 值),然后进行光电子能谱模拟。其中,阴离子的垂直剥离能(VDE)等于阴离 子基态结构的能量(E[A⁻])减去具有阴离子基态结构的中性分子的单点能(E[A⁻])(从 阴离子基态结构剥离掉一个电子的过程太快,结构没来的及发生弛豫,所以保持不 变)。阴离子的绝热剥离能(ADE)等于阴离子基态结构的能量(E[A⁻])减去中性分子基 态结构的能量(E[A])。

第三章 硼双链纳米带团簇 B_nH₂²⁻与 Li₂B_nH₂

3.1 引言

作为周期表中典型的缺电子元素,关于硼的结构和化学成键的探索已经有很长 一段历史。众所周知,硼的固体是以正二十面体 B₁₂结构单元组成的各种晶型存在, 然而硼烷则以具有三维结构的多面体形式存在。恰恰相反的是,裸硼团簇已经被证 明拥有二维平面或准平面结构^[33-44]。裸硼团簇正离子的这种平面或准平面结构一直 保持到 B₁₆+^[36],中性分子一直保持到 B₂₀^[35],负离子至少保持到 B₂₄^{-[40]}。在二维硼团 簇中,周边的 B 原子形成二中心二电子的 B-B σ单键,然而为了最好的补偿硼原子的 缺电子性,二维结构内部的 B 原子通过与其他内部原子以及周边原子相互作用而形 成离域多中心键。这种二维硼团簇中的π键类型与芳香烃中的π键类型非常相似^[89,90]。 虽然对中性硼团簇而言,从二维到三维的结构过渡发生在具有双环管状结构,*D₂₄*对 称性的 B₂₀分子处^[35],但是 B₂₀-负离子团簇仍然是具有低对称性的二维结构。最近的 一项理论研究进一步证实当给 B₂₀团簇增加两个额外电子后,它会发生令人惊讶的反 转,从而形成具有双重π芳香性(或称为盘状芳香性),完美平面结构的环状二价负离 子团簇 *C*₂, B₂₀^{2-[91]}。显然,额外电子能够使硼团簇发生戏剧性的结构转变,从而改变 或调节它们的结构、电子和成键特性。

如果对二维裸硼团簇进行部分氢化,会导致其周边的 B-B σ键断裂,随着氢原子数目的增加最终形成多面体硼烷。典型的二维到三维的结构过渡已经被预测:对于 $B_{12}H_n^{0-}$ 团簇在 n = 4-5 附近发生结构过渡^[92],而对于 $B_6H_n^{0-}$ 团簇则在 n = 4 处发生结构过渡^[93]。对于其他氢化硼团簇的理论研究还包括完美平面结构 $C_{2\nu}$ $B_7H_2^{-[94]}$, D_{3h} $B_{12}H_6$ (被称作硼烯)^[95], D_{3h} $B_{18}H_3^{-}$ 、 D_{2h} $B_{18}H_4$ 、 $C_{2\nu}$ $B_{18}H_5^{+}$ 和 D_{6h} $B_{18}H_6^{2+}$ (被称作硼轮 烯)^[96], C_{3h} $B_6H_3^{+}$ 和 C_{2h} $B_8H_2^{[97]}$,准二维结构 $B_{16}H_6^{[98]}$,双环芳香性分子 $B_{30}H_8$ 和 $B_{26}H_8^{(100,101]}$ 。引人注目的是,最近的光电子能谱(PES)实验和量化计算已经证明硼氢 团簇 $B_nH_2^{0/-}$ (n = 3-12)具有拉长的硼双链(Boron Double Chain)平面纳米带结构,在π 电子共轭方面与多烯相似^[29,30]。然而,对于 B_nH_2 团簇,在 n = 12 处这种纳米带结构 就不再稳定。一个基于实验上观测到的凸面 $C_{3\nu}$ $B_{12}^{[34]}$ 而形成的准平面 C_s $B_{12}H_2$ 似乎 是其全局极小结构^[29]。那么在这个阶段一个有趣而重要的问题就自然而然地被提出:是否有可能进一步将这种硼双链平面纳米带团簇延伸到更长的尺寸?如果可能的 话,它们是否还会与更大尺寸的多烯相类似?在该部分工作中,我们的目标就是探

索一种方法来解决以上问题。

在这里,我们结合密度泛函理论(DFT)和耦合簇(CCSD(T))理论对二价负离子团 簇B_nH₂²⁻ (n = 6-22)及其相应的锂盐进行研究。所有的硼双链纳米带二价负离子团簇 B_nH₂²⁻ (n =6-22)都被证明是其全局极小结构,而对于其相应的锂盐这种硼双链纳米带 结构只保持到n = 14。与 $B_nH_2^{0/-}$ 系列团簇^[29,30]的有限长度11.1Å相比, $B_nH_2^{2-}$ (n = 6-22) 团簇将硼双链平面分子的纳米带结构一直延伸到17.0Å。这些纳米带团簇可以看作是 一种有趣的分子拉链,两条分子线通过离域键结合在一起。为了研究这些准一维团 簇的性质,我们对硼双链纳米带团簇Li2BnH2^{0/-}(n=6-22)的化学成键进行分析,其中n >14的双链纳米带结构都是模型团簇。正则分子轨道(CMO)、适配性自然密度划分 (AdNDP)^[85]、电子定域函数(ELF)^[102,103,104]及核独立化学位移(NICS)^[105]的分析结果显 示这些分子带本质上都是具有独特的π与σ双共轭的全局芳香性团簇。硼双链纳米带 Li₂B_nH₂^{0/-}(n = 6-22)团簇是多烯的锂化硼氢类似物。我们提出一个新概念"带状芳香 性"来解释一系列幻数团簇 $B_nH_2^{0/-/2-}$ 和 $Li_2B_nH_2^{0/-}$ 的高度稳定性,这些团簇拥有2(n+1) 个离域 π 电子和2n个离域 σ 电子,并且离域电子的总数符合(4n+2)休克尔规则。这样带 状芳香性的基本作用机制与电子计数规则得到解决。该部分工作同样也表明,电荷 是一种延伸和稳定这种拉长的硼双链平面纳米带结构的重要手段,这种手段可以用 来设计和制造新型硼纳米材料。

3.2 计算方法

利用 Gaussian09^[106]程序,在 PBE1PBE/6-311+G(d,p)^[107,108]水平上进行结构优化 与频率计算,同时在 B3LYP/6-311+G(d,p)^[109,110]水平上进行对照计算。通过在同一基 组下对 B₁₄H₂²⁻和 B₁₈H₂²⁻团簇做 CCSD(T)^[111,112,113]单点计算来进行方法的标定。结果 表明对于我们所研究的硼氢体系,PBE1PBE 方法下计算得到的能量与 CCSD(T)结果 定量一致,然而 B3LYP 方法下计算得到的能量却远远偏离 CCSD(T)结果。因此,我 们选择 PBE1PBE 方法作为该部分工作的主要计算方法。

采用 Basin-Hopping 程序^[80,81]对 $B_nH_2^{2-}$ (*n* =6, 10, 14, 18, 22)二元团簇的全局极小 结构进行搜索。另外,初始结构的构建也参考了已经报道的 $B_n^{0^{-/2-}}$ 团簇的低能量异 构体。三元 Li₂ B_nH_2 (*n* =6, 10, 14, 18)团簇的低能量异构体主要是基于 $B_nH_2^{2-}$ 结构在双 链平面骨架的不同位置添加 Li 原子而获得。随后,在 PBE1PBE 和 B3LYP 水平上对 整个系列的纳米带团簇 $B_nH_2^{2-}$ 和 Li₂ $B_nH_2^{0/-}$ (*n* =6–22)进行充分优化。CMO、AdNDP、 ELF 和 NICS 分析是为了说明这些团簇的成键模式。ELF₀与 ELF_n分叉值的选取是通

过 Molekel5.4 软件完成的[114]。

3.3 结果与讨论

3.3.1 硼双链纳米带团簇 B14H22-、B18H22-和 B22H22-及其锂盐

为了探索超过 B₁₂ 团簇的双链平面纳米带结构,我们从准平面 C₂, B₁₄-和凸面 C₃, B₁₈-团簇的氢化产物 B₁₄H₂²⁻和 B₁₈H₂²⁻开始研究。因为在硼双链平面纳米带结构中每 个B原子贡献一个离域电子,所以这些二价负离子团簇被期望拥有与相应的 B₄,H₂^[29,30] 团簇数目相同的离域电子。B₁₄H₂²⁻与 B₁₈H₂²⁻ 优化好的结构和能量整理于图3.1中。所 有的 PBE1PBE、B3LYP 和 CCSD(T)计算结果一致表明拉长的硼双链平面纳米带结构 是 B₁₄H₂²⁻和 B₁₈H₂²⁻的全局极小结构,并且它们分别比相应的其他异构体至少稳定17 和14 kcal/mol。虽然对于 B_nH₂⁰⁻ 团簇,在 *n*=12 处这种硼双链平面纳米带结构就不再 稳定,但是电荷提供了一种机制可以拉长更大的 B_nH₂²⁻团簇(*n* > 12)。在能量方面, PBE1PBE 数据明显与 CCSD(T)很接近,然而 B3LYP 数据却大幅度偏离 CCSD(T)结 果。图 3.1(a)和图 3.1(b)中的数据可以作为计算方法方面一项有价值的、可靠的基准。 这项基准表明对于 B-H 体系,PBE1PBE 方法的表现更胜一筹,所以整个工作都采用 该计算方法。PBE1PBE 与 CCSD(T)相比,有效地节约了计算资源。

为了进一步研究更大的硼双链平面纳米带团簇 B_nH₂²⁻,我们对准平面 B₂₂²⁻团簇^[39] 的氢化物 B₂₂H₂²⁻进行结构搜索。PBE1PBE 能量显示硼双链平面纳米带 B₂₂H₂²⁻比能 量最接近的异构体还稳定约8 kcal/mol(图 3.1(c))。所以,硼双链平面纳米带结构是 B₂₂H₂²⁻的全局极小结构,并且它将此类纳米带结构延伸到17.0 Å。更长的双链平面纳 米带团簇 B_nH₂²⁻ (*n* > 22)也是可能存在的,*n* 值的上限仍然是未知的。但是目前对我 们而言,计算资源太过昂贵而无法对如此大的二元团簇进行全局搜索。

对于小尺寸的 $B_nH_2^{2-}$ (n < 12)二价负离子团簇, 硼双链平面纳米带结构定是它们 的全局极小结构, 比如 $B_6H_2^{2-}$ 和 $B_{10}H_2^{2-}$ (图 3.1(c))。得出此结论主要有以下两方面原 因。第一,最近的实验与理论研究^[29,30]已经证实在小尺寸范围内,双链平面纳米带结 构是中性和负离子团簇 $B_nH_2^{0-}$ 的全局极小结构。第二,对于小尺寸的二价负离子团 簇 $B_nH_2^{2-}$,分子间库仑斥力提供了一种额外的动力使延长的硼双链结构稳定下来。 总之,基于以上结果我们得出结论,所有二价负离子团簇 $B_nH_2^{2-}$ ($n \le 22$)的全局极小 结构都是硼双链平面纳米带结构,相应的结果总结于图 3.1(d)中。由于电子自剥离现 象, $B_nH_2^{2-}$ (n = 6-22) 二价负离子团簇是不稳定的,所以我们对其相应的锂盐 $Li_2B_nH_2^{0-}进行研究,其中锂盐 Li_2B_nH_2^{0-}是在 <math>B_nH_2^{2-}$ 的基础上有效结合两个 Li⁺而得



图 3.1. 在 PBE1PBE 水平下(a) B₁₄H₂²⁻(b) B₁₈H₂²⁻, (c) B₆H₂²⁻, B₁₀H₂²⁻ 和 B₂₂H₂²⁻, (d)系列硼双链平 面纳米带 B_nH₂²⁻ (n = 6,8,10,12,14,16,18,22)的优化结构,并且标明了 CCSD(T)//PBE1PBE,PBE1PBE (斜体)和 CCSD(T)//B3LYP (方括号中)水平下以 kcal/mol 为单位的相对能量值。其中 B 是蓝色, H 是灰白色。

Fig. 3.1 Optimized structures at the PBE1PBE level for (a) $B_{14}H_2^{2-}$, (b) $B_{18}H_2^{2-}$, (c) $B_6H_2^{2-}$, $B_{10}H_2^{2-}$, and $B_{22}H_2^{2-}$, and (d) the series of DC planar nanoribbon global minima of $B_nH_2^{2-}$ (n = 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, and 22) clusters. Relative energies are labeled in kcal/mol at CCSD(T)//PBE1PBE, PBE1PBE (*italic*), CCSD(T)//B3LYP (in curly brackets), and B3LYP (*italic* in curly brackets). Boron is in blue,1 and H in gray.



图 3.2 在 PBE1PBE 水平下(a) Li₂B₁₄H₂, (b) Li₂B₁₈H₂和系列硼双链平面(c)反式 C_{2h}和(d)顺式 C_{2v}纳米带结构 Li₂B_nH₂^{0/-} (n = 6-22)的优化结构。(c)和(d)中的所有纳米带结构都是真正的极小结 构,其中 n = 6-14 尺寸内的结构是其全局极小结构。(a)和(b)中标明了以 kcal/mol 为单位的相对 能量值。其中 B 是蓝色,H 是灰白色,Li 是紫色。

Fig. 3.2 Optimized structures of (a) $Li_2B_{14}H_2$, (b) $Li_2B_{18}H_2$, and the series of DC planar (c) *trans* C_{2h} and (d) *cis* $C_{2\nu}$ nanoribbon structures of $Li_2B_nH_2^{0/-}$ (n = 6-22) clusters at the PBE1PBE level. All nanoribbon structures in (c) and (d) are true minima and those for n = 6-14 are global minima. Relative energies are labeled in kcal/mol in (a) and (b). Boron is in blue, H in gray, and Li in purple.

到。计算要求太高而无法对 Li₂B_nH₂^{0/-}三元团簇进行系统的全局搜索,我们选择在 B₁₄H₂²⁻和 B₁₈H₂²⁻结构的各种可能位置添加 Li 原子而得到 Li₂B₁₄H₂和 Li₂B₁₈H₂的结构。PBE1PBE 结果表明, 硼双链平面纳米带结构是 Li₂B₁₄H₂的全局极小结构,而在 分子中心具有六元孔洞的环状结构是 Li₂B₁₈H₂的全局极小结构,相应的硼双链平面 纳米带结构只是 Li₂B₁₈H₂的一个低能量异构体(图 3.2)。因此,锂化使得 Li₂B_nH₂ 硼双

链纳米带结构的上限尺寸移动到 n =14 附近,这进一步显示电荷是稳定纳米带结构的 一项有效机制。这项结果表明两个 Li⁺能有效中断 B_nH2²⁻中的库仑排斥,导致库仑斥 力在中性 Li₂B_nH₂ 化合物中不再起主要作用。在气相中,由于自剥离硼双链纳米带二 价负离子结构 B_nH2²⁻不再稳定,通过继续增加电荷可能使其稳定下来。作为模型体 系,闭壳层 C_{2h} Li₂B_nH₂ (n 是偶数)中性分子和 C_{2v} Li₂B_nH_{2⁻} (n 是奇数)负离子分别具有 完美平面 硼 双链 反式和顺式纳米带结构。这些结构都可以用含有 B_n 核的 [Li(HB_nH)Li]^{0/-}通式来表示,并且它们都被证明是其势能面上的极小点。

3.3.2 Li₂B_nH₂和 B_nH₂²⁻中的σ与π双共轭现象

硼双链平面纳米带团簇 Li₂B_nH₂^{0/-}(n = 6-22)呈现出有价值的化学键模型。从正则 分子轨道结果可以看出(图 3.3 与图 3.4), Li₂B₆H₂/Li₂B₇H₂⁻/Li₂B₈H₂、 Li₂B₉H₂⁻/Li₂B₁₀H₂/Li₂B₁₁H₂⁻/Li₂B₁₂H₂ 与 Li₂B₁₃H₂⁻/Li₂B₁₄H₂/Li₂B₁₅H₂⁻/Li₂B₁₆H₂ 体系含 有两个、三个和四个离域π轨道,分别与1,3-丁二烯 C_{2h} C₄H₆、1,3,5-己三烯 C_{2h} C₆H₈ 和 1,3,5,7-辛四烯 C_{2h} C₈H₁₀相似。同样地,Li₂B₁₇H₂⁻/Li₂B₁₈H₂/Li₂B₁₉H₂⁻与 Li₂B₂₀H₂/Li₂B₂₁H₂⁻/Li₂B₂₂H₂ 体系含有五个和六个离域π轨道,分别与 C_{2h} C₁₀H₁₂和 C_{2h} C₁₂H₁₄相似。总之,依据π键相似性,Li₂B_nH₂⁰⁻团簇可以看作是多烯的锂化硼氢类似物。

进一步的分析结果显示硼双链平面纳米带团簇 Li₂B₆H₂ 拥有一个离域σ轨道,而 系 列 Li₂B₇H₂^{-/}Li₂B₈H₂/Li₂B₉H₂^{-/}Li₂B₁₀H₂, Li₂B₁₁H₂^{-/}Li₂B₁₂H₂/Li₂B₁₃H₂^{-/}Li₂B₁₄H₂, Li₂B₁₅H₂^{-/}Li₂B₈H₂/Li₂B₉H₂^{-/}Li₂B₁₈H₂/Li₂B₂₀H₂ 与 Li₂B₁₉H₂^{-/}Li₂B₂₁H₂^{-/}Li₂B₂₂H₂ 团簇分 别拥有两个、三个、四个和五个离域σ轨道(图 3.3 与图 3.5)。特别强调的是,经典的 多烯不含有离域多中心σ轨道,它们只含有由 C 的 2p₂轨道形成的离域π轨道(图 3.3), 这是硼双链与多烯在成键方面的主要区别。的确,所有的 Li₂B_nH₂⁰⁻团簇都拥有独特 的σ与π双共轭现象,而且σ与π成分是彼此独立的,在决定体系成键本质方面都起到 同等关键的作用。B_nH₂²⁻ (n =6-22)二价负离子团簇具有相同的成键模式,我们以 B₂₀H₂²⁻为例进行了描述(图 3.4 与图 3.5)。我们注意到虽然σ与π双共轭现象存在,但 是与之前在 B_nH₂⁰⁻ (n =3-12)体系中描述有所不同。

对无限双链平面硼纳米带的能带结构进行研究是非常有趣的^[115,116]。如图 3.6 所 示,在费米面附近σ带与π带发生交叉表明双链硼纳米带本质上是金属性的。在无限 双链平面硼纳米带中σ与π电子作为导电载体,这与较短的双链硼纳米带团簇中σ与π 双共轭是一致的。这种情况与二维硼单层结构α-sheet 完全不同^[24]。σ带与π带都几乎



是半充满的,在费米面处o带的态密度大于π带的态密度,表明事实上参与导电的o电 子要多于π电子。

图 3.3 (a) Li₂B₁₃H₂⁻与 Li₂B₁₄H₂, (b) Li₂B₁₇H₂⁻与 Li₂B₁₈H₂及(c) Li₂B₂₁H₂⁻与 Li₂B₂₂H₂的离域π和离域σ 轨道分别与 C₈H₁₀, C₁₀H₁₂和 C₁₂H₁₄的离域π轨道的对比图。注意多烯 C_nH_{n+2}并没有离域σ轨道。 Fig. 3.3 Delocalized π and σ CMOs of (a) Li₂B₁₃H₂⁻ and Li₂B₁₄H₂, (b) Li₂B₁₇H₂⁻ and Li₂B₁₈H₂, and (c) Li₂B₂₁H₂⁻ and Li₂B₂₂H₂, as compared with the delocalized π CMOs of C₈H₁₀, C₁₀H₁₂, and C₁₂H₁₄,

respectively. Note that C_nH_{n+2} polyenes possess no delocalized σ framework.

3.3.3 Li₂B_nH₂电子亲和能与电离势中的 4n 模式

硼双链平面纳米带 Li₂B_nH₂ 中性团簇的电子亲和能(EAs)就等于 Li₂B_nH₂-负离子 团簇的绝热剥离能(ADEs),相应的结果总结在图3.7 (a)中。如图3.7 (b)所示是这些中 性团簇的电离势(IPs)。随着团簇尺寸的变化,Li₂B_nH₂-的 ADEs 呈现出 4n 模式,即 每四个 B 原子为一个周期,分别在 n =9,13,17 和 21 处达到"幻数"极大值,在 n =10, 14,18 和 22 处达到极小值。这种模式将 Li₂B_nH₂-负离子分成四个周期: n =6-9,10-13, 14-17 和 18-21。幻数 Li₂B_nH₂-负离子团簇分别拥有闭壳层电子构型 π⁶σ⁴, π⁸σ⁶, π¹⁰σ⁸ 和π¹²σ¹⁰(图3.7 (a))。然而在极小点处的结构都具有开壳层电子构型,其中有一个额外 电子占据 Li₂B_nH₂-负离子的 HOMOs (形成 SOMOs),正好对应 Li₂B_nH₂ 中性团簇的 LUMOs。

Jan Jan						
$C_{2h}B_{6}H_{2}Li_{2}(^{1}A_{g})$						
XXXX						HOMO-3 (a _u)
C _{2v} B ₇ H ₂ Li ₂ - (¹ A ₁)					HOMO-1 (a)	HOMO-5 (b)
2000C						
C _{2h} B ₈ H ₂ Li ₂ (¹ A _g)					HOMO-1(bg)	HOMO-5(a _u)
بقيقيد						
C _{2h} C ₄ H ₆ (¹ A _g)					HOMO (bg)	HOMO-1 (a _u)
MANY.						:
$C_{2v}B_9H_2Li_2^{-}(^1A_1)$				HOMO (b1)	HOMO-2 (a ₂)	HOMO-6 (b ₁)
mm					· 2 .	:
C _{2h} B ₁₀ H ₂ Li ₂ (¹ A _g)				HOMO (a _u)	HOMO-2 (bg)	HOMO-6 (a _u)
MMM.						:
$C_{2v}B_{11}H_2Li_2^{-}(^1A_1)$				HOMO-1 (b ₁)	HOMO-4 (a ₂)	HOMO-7 (b1)
mm				122	:;	:
$C_{2h}B_{12}H_2Li_2$ (¹ A _g)				HOMO-1 (a _u)	HOMO-5 (bg)	HOMO-7 (au)
-يەھچەچەر				999	۲	
$C_{2h}C_{6}H_{8}(^{1}A_{g})$				HOMO (a _u)	HOMO-1 (bg)	HOMO-2 (a _u)
XXXXXXXX			999 22		::	in the second se
$C_{2v}B_{15}H_2Li_2^{-}(^1A_1)$			HOMO-1 (a ₂)	HOMO-4 (b1)	HOMO-8 (a ₂)	HOMO-10 (b1)
mmm			'9 8 8 .		:	The second is
$C_{2h}B_{16}H_2Li_2$ (¹ A _g)			HOMO-1 (bg)	HOMO-4 (a _u)	HOMO-8 (bg)	HOMO-10 (au)
-3~3~3~3~3~			??		چ 🥏	
$C_{2h}C_8H_{10}(^1A_g)$			HOMO (bg)	HOMO-1 (au)	HOMO-2 (bg)	HOMO-4 (au)
Mummer.			. 66 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	:2:2:2:	::	Stand L.
$C_{2v}B_{19}H_2Li_2^{-}(^1A_1)$		HOMO-2 (b ₁)	HOMO-4 (a ₂)	HOMO-8 (b ₁)	HOMO-10 (a ₂)	HOMO-13 (b1)
ამომომომომი			@		\$	· Same
$C_{2h}C_{10}H_{12}$ (¹ A _g)		HOMO (a _u)	HOMO-1 (bg)	HOMO-2 (a _u)	HOMO-3 (bg)	HOMO-6 (a _u)
mmmm			' 	* * _ *		- Company - Comp
$C_{2h}B_{20}H_2Li_2$ (¹ A _g)	HOMO (bg)	HOMO-2 (a _u)	HOMO-4 (bg)	HOMO-9 (a _u)	HOMO-10 (bg)	HOMO-13 (a _u)
`wwwww	7749 7		8989			1
$C_{2h}B_{20}H_2^{2-}({}^1A_g)$	HOMO (bg)	HOMO-2 (a _u)	HOMO-6 (bg)	HOMO-8 (au)	HOMO-10 (bg)	HOMO-13 (au)
, gagagagaga,	?????	#	@ : ? @@?		~~	· france
C _{2h} C ₁₂ H ₁₄ (¹ A _g)	HOMO (bg)	HOMO-1 (a _u)	HOMO-2 (bg)	HOMO-3 (au)	HOMO-4 (bg)	HOMO-6 (au)

图 3.4 Li₂B_nH₂^{0/-} (n =6-12,15,16,19,20)的π轨道分别与 C₄H₆, C₆H₈, C₈H₁₀, C₁₀H₁₂及 C₁₂H₁₄的π轨道 进行对比,图中也给出了 B₂₀H₂²⁻的π轨道。

Fig. 3.4 π CMOs of Li₂B_nH₂^{0/-} (n =6–12,15,16,19, and 20) compared with those of C₄H₆, C₆H₈, C₈H₁₀, C₁₀H₁₂, and C₁₂H₁₄. Also shown are π CMOs of B₂₀H₂²⁻.

在 Li₂B_nH₂ 中性团簇的 IPs 结果中可以观察到一个相似的但更为明显的 4*n* 周期 (图3.7 (b)),分别在 *n* =6,10,14,18 和 22 处达到"幻数"极大值,在 *n* =7,11,15 和 19 处达到极小值。幻数 Li₂B_nH₂ 中性团簇分别拥有闭壳层电子构型 $\pi^4\sigma^2$, $\pi^6\sigma^4$, $\pi^8\sigma^6$, $\pi^{10}\sigma^8$ 和 $\pi^{12}\sigma^{10}$,与 ADEs 中的幻数团簇是相同的。正如预期所料,与 Li₂B_nH₂ 相邻增







图 3.6 无限硼双链纳米带结构的能带图和态密度图。

Fig. 3.6 Band structure and density of states of an infinite double-chain boron nanoribbon.





Fig. 3.7 Calculated curves as a function of size *n* at the PBE1PBE level for (a) ADEs of DC planar Li₂B_nH₂⁻ (n =6-22) clusters, (b) IPs of Li₂B_nH₂ (n =6-22), and second-order difference in total energy (Δ_2 E) of (c) Li₂B_nH₂⁻ (n =7-22) and (d) Li₂B_nH₂ (n =7-22).

加一个离域电子的开壳层团簇 Li₂B_{n+1}H₂ 具有最低的 IPs 值。我们注意到 Li₂B_nH₂-负 离子的 ADEs 值比 Li₂B_nH₂ 中性团簇的 IPs 值早一个 B 原子到达其最大值,这是因为 负离子比其中性分子多一个离域电子(π或σ)。因此,幻数团簇的出现完全取决于电子 的影响而非结构的影响。同时,我们发现 Li₂B_nH₂-负离子的 ADEs 最小值几乎随着团 簇尺寸的增加而线性减小(图3.7), Li₂B_nH₂ 中性团簇的 IPs 最小值也随着团簇尺寸的 增加而线性减小,这表明随着纳米带长度的增加硼双链平面 Li₂B_nH₂ 中性团簇的稳定 性在逐渐受到破坏。

Li₂B_nH₂^{0/-}(n = 6-22)系列团簇中的幻数团簇也可以通过一项能量标准来表征,即 总能量的二级能量差: $\Delta_2(E_n) = E_{n+1} + E_{n-1} - 2E_n$, ^[117]其中 E_n 是 Li₂B_nH₂^{0/-}团簇的总能量。 $\Delta_2(E_n)$ 值显示 Li₂B_nH₂⁻的最大值在 n = 9, 13, 17 和 21 处(图3.7 (c)), Li₂B_nH₂ 的最大值 在 n = 10, 14, 18 和 22 处, 这与 ADEs 和 IPs 中观察到的幻数值是完全一致的。

3.3.4 带状芳香性和(4n+2) 电子计数规则

芳香性是化学界最为普及但有时又富有争议的一个概念。各种各样的标准被用 来评价体系的整体和局域芳香性,包括(4*n*+2)体克尔规则,共振能,ELF和NICS等。 在该部分工作中,我们选择采用ELF和NICS_{zz}来评价幻数硼双链平面纳米带团簇 Li₂B_nH₂⁰⁻的芳香性。Santos和他的合作者^[118]通过对各种有机和无机体系进行研究表 明芳香性分子的平均分叉值 ELF_{av} (ELF_a+ =(ELF_o+ELF_n)/2))大于 0.70(平均分叉值 ELF_{av}的取值在0到1之间)。如表 3.1 所示,所有 Li₂B_nH₂⁰⁻的分叉值 ELF_o =0.83-0.84, ELF_π =0.65-0.83 以及它们的平均分叉值 ELF_{av} =0.74-0.83。因此,依据 ELF 标准, 这些硼双链平面纳米带团簇本质上都是全局芳香性分子。这些 Li₂B_nH₂⁰⁻团簇拥有相 似的 ELF 值和 AdNDP 成键模式,即沿着硼双链纳米带离域电子都形成了π和σ岛芳 香性。计算得知在每个离域σ键的中心 NICS_{zz}(0)的取值在-39.6 和-44.5 ppm 之间, 在每个离域π键中心上方 1.0 Å处 NICS_{zz}(1)的取值在-6.8到-18.9 ppm 之间,所以 NICS 计算结果也证明了岛芳香性的存在。

为了阐明 ADEs 与 IPs 最大值符合 4n 模式(图3.7)的幻数硼双链平面纳米带团簇 Li₂B_nH₂^{0/-}非同寻常的高度稳定性,我们提出了一种新的芳香性,称之为"带状芳香 性"。具有带状芳香性的团簇共享电子构型通式 $\pi^{2(n+1)}\sigma^{2n}$,即含有(n+1)个离域 π 轨道 和 n 个离域σ轨道。因此,总的离域电子数满足 $2(n+1)\pi+2n\sigma$,即(4n+2)。在硼双链平 面纳米带团簇中计算离域π电子和离域σ电子的总数主要基于以下几点: (i)硼双链平 面纳米带中所有离域σ和π轨道都是源于 B 单链中 B 原子的 2p 原子轨道(AOs)与相邻 原子轨道的重叠(以"π"的形状)。只有在两条单链结合成纳米带之后, B 单链中的 这些 "π"轨道才能配对形成双链平面团簇中的π或σ轨道。简言之,双链平面团簇中 的π和σ轨道有着相同的起源,即 B 单链中的 "π" 轨道。基于以上理解,双链平面硼 纳米带可以看作分子拉链模型,其中两条 B 原子线通过带状芳香性的独特成键结合 在一起。(ii)基于能量,离域 π 轨道和离域 σ 轨道依次高度混合,体系中有效价电子相 继填充。事实上,在硼双链纳米带团簇Li2BnH20-的生长过程中,每一个新添加的B 原子都会引入一个额外的离域电子(硼双链纳米带结构中每个 sp 杂化的边缘 B 原子 都会贡献一个电子形成离域π键或离域σ键,而两个 sp²杂化的角 B 原子则分别与端 H 原子成键),这个电子最终进入π轨道还是σ轨道是由体系尺寸所决定的。一般地,当 两个电子占据一个π轨道时,接下来的两个电子会占据σ轨道。所以在硼硼双链纳米

带体系中,离域π电子和离域σ电子通常是等价且不可区分的,那么将它们一起计数

表 3.1 硼双链纳米带中性团簇 Li₂B_nH₂ (n = 6, 10, 14, 18, 22)的 ELF 和 AdNDP 成键模式。ELF_σ, ELF_π 及 ELF_{av} 的近似分叉值,每个离域σ键中心的 NICS_{zz}(0)值和每个离域 π 键中心上方 1.0 Å处的 NICS_{zz}(1)值也列于表中。

Tab. 3.1 The ELF and AdNDP bonding patterns of DC planar nanoribbon C_{2h} Li₂B_nH₂ (n = 6, 10, 14, 18, and 22) neutral clusters. Approximated bifurcation values of ELF_{σ}, ELF_{π}, and their averages ELF_{av} are also tabulated. NICS_{zz}(0) values are calculated at the center of each delocalized σ -bond and NICS_{zz}(1) values at 1.0 Å above the center of each delocalized π -bond.



来评价纳米带结构的全局稳定性就不足为奇了。(4*n*+2)电子计数规则的一个结论是产 生一种独特的成键模式,从AdNDP分析结果可知π和σ电子云有规律地沿着硼双链纳 米带交替出现(表 3.1)。在这种幻数团簇中,电子云几乎是均匀地分布在纳米带的每 个片段上,同时在B₃/B₄单元中保持最佳的离域π键或离域σ键,从而有效地减小了体 系中分子间的静电排斥作用。这可能是构成带状芳香性和(4*n*+2)规则的关键机制。



图 3.8 PBE1PBE/6-311+G(d,p)水平下硼双链纳米带团簇 B_nH₂⁻ (n = 4-20)的 ADE 值随 n 的变化曲 线,同时与 B_nH₂⁻ (n = 7-12)的 ADE 实验值进行对比。另外,图中也给出了同一理论水平下硼双 链纳米带团簇 B_n(BO)₂⁻ (n = 4-20)的 ADE 值随 n 的变化曲线。

Fig. 3.8 Computational ground-state adiabatic detachment energies (ADEs) of DC planar $B_nH_2^-$ (n = 4-20; empty squares) nanoribbon clusters as a function of n at the PBE1PBE/6-311+G(d,p) level, as compared with their experimental values (n = 7-12; solid squares). Also shown for comparison are theoretical ADEs of DC planar $B_n(BO)_2^-$ (n = 4-20; empty dots) nanoribbon clusters.

对于 B_nH₂²⁻二价负离子团簇,额外电子提供了一种动力使得它们的结构拉长, 从而使额外电子之间的库仑排斥力最小化,所以与 B_nH₂团簇相比, B_nH₂²⁻团簇可以 使这种硼双链纳米带结构延伸到更大的尺寸,一直到 *n* =22。这种双链平面纳米结构 是最窄的具有带状芳香性的分子带。我们预测带状芳香性可能广泛存在于具有共轭σ 和π轨道的纳米带分子中,比如早先研究过的 B_nH₂-团簇以及它们的硼羰基类似物 B_n(BO)₂⁻(图 3.8)。近来人们感兴趣的单层硼^[24-28]可能也具有带状芳香性的特征,这还需要进一步的理论研究来证明。值得注意的是,准一维硼纳米带是各种低维硼纳米结构的重要组成部分,包括管状 B_n 团簇,B₈₀富勒烯,硼纳米管^[119]以及由硼双链相互交织而成的二维硼层。类似的纳米结构也可能在 Li_mB_n 二元固体中以延长的或者锯齿状的结构存在,同时它们也是环境友好型锂离子电池中一种非常有潜力的正极材料。

3.4 本章小结

基于 PBE1PBE 和 CCSD(T)计算,我们发现一直到 *n* =22, B_nH₂²⁻二价负离子团 簇都具有拉长的硼双链纳米带结构,而且在它们相应的锂盐团簇 Li₂B_nH₂⁰⁻中,一直 到 *n* =14 相似的硼双链纳米带结构也是稳定的,这些纳米带结构可以作为分子拉链的 模型。电荷提供了一种非常有价值的机制来稳定这些拉长的双链纳米带结构,所以 一直到 17.0 Å的长度,B_nH₂²⁻团簇都是稳定的。Li₂B_nH₂⁰⁻双链纳米带结构是多烯的锂 化硼氢类似物,本质上都是具有σ和π双共轭的全局芳香性分子。计算得知 Li₂B_nH₂ 的电子亲和能与电离势都呈现 4*n* 模式,在电子亲和能中团簇尺寸 *n* =9,13,17 和 21 处呈现幻数特征,在电离势中团簇尺寸 *n* =10,14,18 和 22 处呈现幻数特征。相同的 幻数特征也在二级能量差中得到体现。我们提出一个新概念"带状芳香性"来解释 这些幻数团簇,从而将芳香性概念从二维,三维延伸到准一维。在带状芳香性中, 具有π²⁽ⁿ⁺¹⁾σ²ⁿ电子构型的硼双链纳米带团簇显示出更强的稳定性,而且离域σ电子和π 电子总数符合(4*n*+2)休克尔规则。沿着纳米带方向σ电子和π电子规律性地交替出现, 从而使得该体系中电子云均匀分布,减小了彼此间的静电排斥。因此我们的研究合 理解释了硼双链纳米带结构的高度稳定性,幻数团簇和带状芳香性的出现。

第四章 稠环芳香性硼烯 B3nHm

4.1 引言

硼作为周期表中典型的缺电子元素,具有多中心二电子键(mc-2e)及仅次于碳的 丰富的硼化学。硼氢化物BnHm (n=2-20, n<m)在硼化学的发展过程中起到了至关重要 的作用,特别是在成键理论方面^[120]。已经报道的小的硼氢团簇包括: B₂H₄^[121], BH₃, B_2H_6 , B_3H_7 , B_4H_{10} , $B_5H_9 \not\equiv B_5H_{11}^{[122]}$, B_nH^+ (n = 1-13)^[123], B_2H^+ , $B_2H_2^+ \not\equiv B_2H_3^{+[124]}$, B₂H_{2n}²⁺二价正离子(n=1-4)^[125], B_nH_n中性分子(n=5-13,16,19,22)以及更典型的笼状 $B_nH_n^{2-}$ 二价负离子团簇(n = 5-13)^[126-128]。对多聚硼烷而言,统一的mno规则已经被提 出[129,130]。近来,对于硼原子数小于五的系列富氢硼氢团簇的理论研究也已经报道 ^[132,133,134,135]。然而,对于氢原子数小于硼原子数(n>m)的富硼团簇B_nH_m的研究却很少。 这类团簇的典型例子主要有: 平面或准平面的B7H2-[94], B4Hn (n=1-3)[136], B6H5+[137], $B_{12}H_n$ (*n* =1-6)^[93,95], $B_{16}H_6^{[98]}$, $B_{18}H_n$ (*n* =1-6)^[96], $B_6H_3^+$ 和 $B_8H_4^{[97]}$ 。最近我们课题组 对硼双链平面B_nH₂中性团簇(n =4, 6, 8, 10, 12)和B_nH₂-负离子团簇(n =3, 5, 7, 9, 11)进 行了系统的第一性原理研究,发现它们是共轭碳氢化合物的硼氢类似物,该结果表 明硼氢化物团簇中的硼双链(DCs)与共轭碳氢化物中的碳单链(SCs)具有一一对应关 系^[29]。之后,王来生教授课题组结合光电子能谱(PES)实验和从头算研究证实了我们 的预测^[30]。到目前为止,累积的证据足以证明部分氢化会导致小的富硼团簇B"H"平 面化,而且平面硼氢团簇与它们的碳氢类似物之间存在一种有趣的对应关系,这值 得我们去深入探讨。

PES实验与从头算研究已经证明小的纯硼团簇B_n⁻,至少到*n*=24都是由硼三角形 组成的平面或准平面结构,然而在无限二维平面α-sheet硼层(理论上被证实是最稳定 的硼层结构)和*snub* sheet硼层^[27](它是第二个稳定硼层结构,仅比α-sheet不稳定0.02 eV/atom)都是由硼三角形和硼六元环杂交而成,同时均匀分布的硼六元环被延伸的, 呈锯齿状的硼双链所包围,其中硼六元孔洞作为电子受体,而相互交织的硼双链作 为电子供体,这项发现是非常重要的^[31]。诸多研究结果表明在二维硼层中包含合适 比例的六元孔洞是必要的。有趣的是,沿着B_n (*n*≥18)团簇的边缘对其角硼位置进行 部分氢化也会在B_nH_m团簇的中心位置形成六元孔洞,正如我们最近报道的平面同心 双环π芳香性体系: $D_{3h}B_{18}H_{3}^{-}$, $D_{2h}B_{18}H_{4}$, $C_{2v}B_{18}H_{5}^{+}$ 和 $D_{6h}B_{18}H_{6}^{2+}$,它们是由硼三角 形和硼六边形组成,中心含有六元孔洞的最小体系。造成这种现象的原因是:对B_n

团簇的角硼位置进行部分氢化拉长了周边的B-B键,从而有助于二维硼层形成空腔来 容纳六元孔洞。通过比较*snub* sheet硼层和石墨烯结构发现前者锯齿状的硼双链相似 于后者锯齿状的碳单链。众所周知在无机化学中稠环芳香性碳烯分子(PAHC),像苯 C₆H₆,萘C₁₀H₈,蒽C₁₄H₁₀和晕苯C₂₄H₁₂都可以看作是通过对石墨烯片段的角碳位置进 行氢化而得到。这就激发我们尝试对*snub* sheet硼层片段的角硼位置进行部分氢化去 设计一类稠环芳香性硼烯分子,成为相应的稠环芳香性碳烯(PAHC)的无机类似物。

基于以上分析和我们之前报道的单环分子B₁₈H₆²⁺(1)^[96],在从头算理论水平上对 snub sheet硼层片段的角硼进行氢化而设计的一类新的稠环芳香性团簇B_{3n}H_m: B₃₀H₈ (2), B₃₉H₉²⁻(3), B₄₂H₁₀(4/5), B₄₈H₁₀(6)和B₇₂H₁₂(7)进行计算。按照硼碳原子数目比等于 3比1,这类团簇分别是相应的稠环芳香性碳氢化物(C_nH_m)萘C₁₀H₈, C₁₃H₉⁻,菲/蒽 C₁₄H₁₀, 芘C₁₆H₁₀及晕苯C₂₄H₁₂的无机类似物。详尽的正则分子轨道(CMO),适配性 自然密度划分(AdNDP)和电子定域函数(ELF)分析表明这些稠环芳香性硼氢团簇本质 上都是芳香性的,表现出σ岛芳香性和π岛芳香性。这些snub B_{3n}H_m团簇将基于硼的平 面团簇延伸到超越B₂₀的新领域。同时,实验合成与表征这些团簇可能在平面硼氢团 簇和相应的碳氢团簇之间建立一种清晰的对应关系。

4.2 计算方法

从之前报道的同心双环π芳香性团簇B₁₈H₆²⁺出发,初始稠环芳香性硼烯的构建是 通过相继增加边缘共享的B₁₈结构单元而完成,其中两个相邻的B₁₈单元共享一个B₆ 双链菱形结构(见图4.1和图4.2)。这些设计的稠环芳香性硼烯,正好对应于在每个角 硼位置进行终端氢化的*snub* sheet硼层片段。然后利用Gaussian09程序^[105],采用密度 泛函理论(DFT) B3LYP方法^[108,109]和二级微扰理论MP2方法^[138-142],在6-311+G(d,p)基 组下对它们进行优化。两种方法基本上产生了一样的优化结构(在某些情况下分子轨 道能级稍微有所不同)。图4.1是优化后没有虚频的平面或准平面稠环芳香性硼烯与它 们的对应物稠环芳香性碳烯的对照图。清华大学Zhao采用basin-hopping程序^[80,81]对 B₁₈H₆²⁺,B₃₀H₈和B₃₀H₈²⁺进行更加广泛的结构搜索(B₃₀H₈和B₃₀H₈²⁺的其他低能量异构 体总结在图4.3和图4.4中)。

准平面双环结构 C_2 B₃₀H₈、 D_{2h} C₁₈H₁₆和 D_{2h} C₁₀H₈的的CMOs及AdNDP成键模式对 比结果分别整理于图4.7和图4.9中。表4.1列出了完美平面结构 D_{6h} B₁₈H₆²⁺, C_{2h} B₃₀H₈, C_{3h} B₃₉H₉²⁻, C_s B₄₂H₁₀, C_{2h} B₄₂H₁₀, C_{2h} B₄₈H₁₀和 C_{6h} B₇₂H₁₂的ELF成键模式。图4.10 是无限二维硼层 *snub* sheet 的 ELF 图。 C_2 B₃₀H₈⁻, C_1 B₃₉H₉⁻, C_2 B₄₂H₁₀⁻和 C_1 B₄₂H₁₀⁻

负离子的 PES 模拟光谱整理于图4.12中。



图 4.1 snub PAHB 团簇 B_{3n}H_m (n =6,10,13,14,16,24; m =6,8,9,10,10,12)和相应 PAHC 团簇 C_nH_m的优化构型,离域π电子数标记于括号中。

Fig. 4.1 Optimized structures of *snub* PAHB clusters $B_{3n}H_m$ (n = 6, 10, 13, 14, 16, and 24; m = 6, 8, 9, 10, 10, and 12) compared with that of the corresponding PAHC molecules C_nH_m , with the numbers of delocalized π -electrons indicated in parentheses.



图 4.2 D_{6h} B₁₈H₆²⁺, D_{2h} B₃₀H₈, C_{3h} B₃₉H₉²⁻, C_{s} B₄₂H₁₀ 和 C_{2h} B₄₂H₁₀ 的 π 键模型。 Fig. 4.2 π -bonding patterns of D_{6h} B₁₈H₆²⁺, D_{2h} B₃₀H₈, C_{3h} B₃₉H₉²⁻, C_{s} B₄₂H₁₀, and C_{2h} B₄₂H₁₀.

4.3 结果与讨论

4.3.1 结构与稳定性

我们考查了苯环硼氢类似物,单环分子D_{6h} B₁₈H₆²⁺(1)的热力学和动力学稳定性。 首先,广泛的basin-hopping全局极小结构搜索再次表明硼硼平均键长为1.66 Å的完美 平面同心双环π芳香性结构D_{6h} B₁₈H₆²⁺(1)是该体系中一个真正的极小点,比其他二维 和三维低能量异构体至少稳定51 kcal/mol。分子动力学模拟进一步显示在分子动力学 模拟过程中B₁₈H₆²⁺(1)的六边形骨架和基本的原子间成键仍然是完整的。因此,这个 同心双环π芳香性平面分子B₁₈H₆²⁺(1)在热力学和动力学上都是稳定的。这个含有10 个离域π电子且具有六元孔洞完美平面结构的B₁₈H₆²⁺二价正离子可以看作是稠环芳 香性硼烯及*snub* sheet硼层的基本结构单元,正如人们熟知的含有6个离域π电子的苯 环是稠环芳香性碳烯分子和石墨烯的基本结构单元。

稠环芳香性硼烯中的第二个成员,准平面双环分子C₂ B₃₀H₈(2)是萘环D_{2h} C₁₀H₈的类似物,其硼硼平均键长约为1.67 Å,它至少比获得的其他二维和三维低能量异构体稳定17 kcal/mol(见图4.3)。与能量上高出7.8 kcal/mol的完美平面结构C_{2h} B₃₀H₈相比,C₂ B₃₀H₈(2)结构稍微有些扭曲(见图4.3)。广泛的basin-hoppping全局搜索结果显示双环二价正离子C_{2h} B₃₀H₈²⁺(*r*_{B-B}≈1.67Å)具有完美平面结构。作为该体系的振动平

均结构, C_{2h} B₃₀H₈²⁺至少比获得的其他低能量异构体稳定49 kcal/mol (见图4.4,考虑 零点校正能的情况下,完美平面结构 C_{2h} B₃₀H₈²⁺比略微扭曲的准平面结构 C_2 B₃₀H₈²⁺ 稳定0.006 kcal/mol)。

对于含有两个以上六元孔洞的稠环芳香性硼氢团簇,基于硼碳原子数目比等于3 比1,准平面三环C₁ B₃₉H^{9²⁻}(**3**),三环C₁ B₄₂H₁₀(**4**),三环C₂ B₄₂H₁₀(**5**),四环C₂ B₄₈H₁₀ (**6**)和七环C₁ B₇₂H₁₂(**7**)分别是D_{3h} C₁₃H^{9⁻},菲C₂, C₁₄H₁₀,蔥D_{2h} C₁₄H₁₀, 芘D_{2h} C₁₆H₁₀ 和晕苯D_{6h} C₂₄H₁₂的类似物。线性类蔥分子C₂ B₄₂H₁₀(**5**)仅比马鞍状类菲分子C₁ B₄₂H₁₀ (**4**)稳定1.0 kcal/mol。这些平均B-B键长在1.66 Å到1.68 Å之间的稠环芳香性硼烯都比



图 4.3 B3LYP 水平下 B₃₀H₈ 低能量异构体的优化构型,并标注以 kcal/mol 为单位的相对能量值。 Fig. 4.3 Optimized isomers of B₃₀H₈ at B3LYP with relative energies indicated in kcal/mol.



图 4.4 B3LYP 水平下 B₃₀H₈²⁺低能量异构体的优化构型,并标注以 kcal/mol 为单位的相对能量值。 Fig. 4.4 Optimized isomers of B₃₀H₈²⁺ at B3LYP with relative energies indicated in kcal/mol.

它们相应的典型双管和三管异构体稳定(见图4.5)。稠环芳香性硼烯中锯齿状硼双链的高度稳定性与实验观察到的结果一致,这将硼双链结构延伸到共轭双链平面分子 C_{2h}B₄H₂, C_{2h}B₈H₂和C_{2h}B₁₂H₂中。我们推测在平均分布的六元孔洞周围形成锯齿状硼 双链有助于维持这些平面稠环芳香性硼烯和*snub* sheet硼层的稳定性。

为了进一步研究稠环芳香性硼烯团簇的热力学稳定性,我们对最稳定的双环管 状B₃₀,三环B₄₂和B₄₈与它们相应的部分氢化稠环芳香性硼烯团簇的能量差进行计算。 如图4.6所示,对B₃₀(*C_i*)+4H₂=B₃₀H₈(*C*₂)反应而言,通过氢化双环管状*C_i*B₃₀而形成*C*₂



图 4.5 B3LYP 水平下 B39H9²⁻, B42H10, B48H10 和 B72H12 的平面与管状异构体,并标注以 kcal/mol 为单位的相对能量值。

Fig. 4.5 Optimized planar and tubular isomers of B₃₉H₉²⁻, B₄₂H₁₀, B₄₈H₁₀, and B₇₂H₁₂ at B3LYP with relative energies indicated in kcal/mol.

B₃₀H₈ (¹A)的氢化能为44.61 kcal/mol。然而,双环管状异构体在能量上比准平面双环 结构C₂B₃₀H₈(**2**)高出102.66 kcal/mol,对于B₃₀(C_i)+4H₂=B₃₀H₈(C₂,**2**)而言,其氢化能 为147.27 kcal/mol。类似地,三环C₂B₄₂H₁₀ (**5**)和四环C₂B₄₈H₁₀ (**6**)也分别比它们相应 的三环管状异构体C_sB₄₂H₁₀和C_sB₄₈H₁₀稳定(见图4.6)。相对于三环管状C_iB₄₂和C₈B₄₈ 而言,其氢化能分别为160.77和229.18 kcal/mol。相对于最稳定的多环管状B_n团簇具 有如此大的氢化能,可见气相稠环芳香性硼烯团簇在热力学方面是稳定的。



图 4.6 从管状 B30, B42 和 B48 生成 B30H8, B42H10 和 B48H10 的氢化能。

Fig. 4.6 Hydrogenation energies from the multi-ring tubular B_{30} , B_{42} , and B_{48} to polycyclic *snub* $B_{30}H_8$, $B_{42}H_{10}$, and $B_{48}H_{10}$.

4.3.2 CMO与AdNDP分析

正则分子轨道为稠环芳香性硼烯的化学成键提供了至关重要的信息。为了简洁 和清晰,图4.7 (a)给出了完美平面分子*C*_{2h}B₃₀H₈的九个离域π轨道(与稍微扭曲的*C*₂ B₃₀H₈(2)的π-CMOs非常相似),包括HOMO(a_u),HOMO-2(a_u),HOMO-3(b_g), HOMO-4(b_g),HOMO-6(a_u),HOMO-9(a_u),HOMO-10(b_g),HOMO-15(b_g)和 HOMO-18(a_u),它们与*D*_{2h}C₁₈H₁₆的CMOs,HOMO(a_u),HOMO-1(b_{3u}),HOMO-2(b_{2g}), HOMO-3(b_{1g}),HOMO-5(b_{3u}),HOMO-10(a_u),HOMO-7(b_{3u}),HOMO-13(a_g)和HOMO-15



图 4.7 C_{2h} B₃₀H₈(a), D_{2h} C₁₈H1₆ (b)和 D_{2h} C₁₀H₈ (c)的离域π轨道对比图。 Fig. 4.7 Delocalized π-CMOs of C_{2h} B₃₀H₈ (a) compared with those of D_{2h} C₁₈H₁₆ (b) and D_{2h} C₁₀H₈ (c).

(b₃u)存在清晰的一一对应关系(虽然对于*D*₂*h* C₁₈H₁₆而言,HOMO-7(b₃u)与HOMO-10(a_u) 的轨道能级有所交换)。值得注意的是,类似于单环*D*₁₀*h* C₁₀H₁₀,双环*D*₂*h* C₁₈H₁₆并不 是体系的局域极小结构。而且,*C*₂*h* B₃₀H₈的五个低能级轨道HOMO-6(a_u), HOMO-9(a_u),HOMO-10(b_g),HOMO-15(b_g),HOMO-18(a_u)分别与萘环*D*₂*h* C₁₀H₈的五 个离域π-轨道HOMO(a_u),HOMO-1(b₃u),HOMO-2(b₂g),HOMO-3(b₁g),HOMO-7(b₃u) 准确对应(图4.7)。显然,具有18个离域π电子的*C*₂ B₃₀H₈(2)分子,其π电子总数满足4*n*+2 休克尔规则(*n*=4),与具有18个π电子的芳香性分子*D*₂*h* C₁₈H₁₆(*n*=4)和具有10个π电子的芳香性分子*D*₂*h* C₁₀H₈(*n*=2)都相似。我们还发现在MP2和B3LYP水平下,*C*₂*h* B₃₀H₈²⁺ 具有与*C*₂*h* B₃₀H₈相同的π-CMOs。详尽的CMO分析表明三环*C*₁ B₃₉H₉²⁻(**3**),三环*C*₁





图 4.8 B3LYP 水平下 C_{3h} B₃₉H₉²⁻, C_{2h} B₄₂H₁₀ 和 C_s B₄₂H₁₀的π轨道。 Fig. 4.8 π -CMOs of C_{3h} B₃₉H9²⁻, C_{2h} B₄₂H₁₀, and C_s B₄₂H₁₀ at B3LYP.

(a) C_{2h} B₃₀H₈



8×2c-2e B-H σ-bonds ON=1.92-1.95 e



ON=1.63-1.97 e



32×3c-2e σ -bonds 4×5c-2e and 5×6c-2e π -bonds ON=1.85-1.96 e





16×2c-2e C-H σ-bonds ON=1.96-1.97 e



19×2c-2e C-C σ-bonds ON=1.97-1.99e



9×2c-2e C-C π-bonds ON=1.55-1.75|e|

(c) $D_{2h} C_{10} H_8$





8×2c-2e C-H σ-bonds 11×2c-2e C-C σ-bonds 4×2c-2e and 1×6c-2e π-bonds ON=1.98|e| ON=1.95-1.99 e



ON=1.75-1.83|e|

图 4.9 C2h B30H8 (a), D2h C18H16 (b)和 D2h C10H8 (c)的 AdNDP 成键模式对比图,并标注了各自的占 据值。

Fig. 4.9 AdNDP bonding patterns of planar C_{2h} B₃₀H₈ (a) compared with those of D_{2h} C₁₈H₁₆ (b) and D_{2h} C₁₀H₈ (c), with the occupation numbers (ON) indicated.

B₄₂H₁₀(4), 三环C₂B₄₂H₁₀(5), 四环C₂B₄₈H₁₀(6)和七环C₁B₇₂H₁₂(7)分别具有26个, 26 个, 26个, 30个和42个离域π电子(见图4.8), 它们的π电子总数都满足4*n*+2休克尔规 则。

AdNDP程序已经被证实是一种分析各种有机和无机分子成键模式的有效工具 ^[85,143,144]。图4.9比较了 C_{2h} B₃₀H₈(**a**), D_{2h} C₁₈H₁₆(**b**)和 D_{2h} C₁₀H₈(**c**)的AdNDP成键模式。 C_{2h} B₃₀H₈包含8个沿着分子边缘的面内定域B-H二中心二电子σ键,其占据数ON在1.92 到1.95[e]之间; 32个面内离域三中心二电子σ键(在分子片段中每个B₃三角形中各有一 个离域σ键),其占据数ON在1.63到1.97[e]之间;4个面外离域五中心二电子π键和5个 面外离域六中心二电子π键,其占据数ON在1.85到1.96[e]范围内,而且这些离域π键覆 盖了整个分子片段。这9个离域π键围绕两个六元孔洞形成了两套芳香性体系,其中 两个六元孔洞之间的B₆菱形共享一个离域的六中心二电子π键。相对于 D_{2h} C₁₈H₁₆(它 包含19个2c-2e C-C σ键和9个定域2c-2e C-C π键,见图4.9(b))和 D_{2h} C₁₀H₈(它包含11个 2c-2e C-C σ键,4个定域2c-2e C-C π键和1个横跨两个六元孔洞的6c-2e π键,见图4.9(c)) 而言, C_{2h} B₃₀H₈的成键模式是非常独特的。十分重要的是,在 C_{2h} B₃₀H₈中,B₃₀片段 通过离域σ键(32个3c-2e σ键)和离域π键(4个5c-2e π键和5个6c-2e π键)来克服该体系的 缺电子性,与已经观察到的B₁₈H₆²⁺(1)的成键情况很相似。这种平均分布的离域σ键 和离域π键覆盖了整个分子片段,从而在B₃₀H₈中形成了σ-岛芳香性和π-岛芳香性,类 似于Li₆, B₁₈H₆²⁺和其他富硼硼氢团簇中的σ-与π-岛芳香性。

单环D_{6h} B₁₈H₆²⁺,双环D_{2h} B₃₀H₈, 三环C_{3h} B₃₉H₉²⁻,四环C_{2h} B₄₂H₁₀和四环C_s B₄₂H₁₀ 系列分子的π成键模式已经总结于图4.2中。图中每一个环代表一个离域π体系(两个相 邻的π体系共享一个居于二者之间的B₆菱形离域π键)。这种成键模式分别与苯环, 萘 环C₁₀H₈, C₁₃H₉⁻, 菲环C₁₄H₁₀和蔥环C₁₄H₁₀的π键非常相似,从而进一步揭示了稠环 芳香性硼烯与相应的稠环芳香性碳烯之间的相似性关系。

4.3.3 ELF 分析

为了研究稠环芳香性硼烯团簇的全局芳香性,我们对其进行了详细的ELF分析。 ELF主要是反映在特殊的盆中寻找到一个电子或一对电子的可能性^[117,145,146]。在对各 种有机和无机分子进行大量计算的前提下,Santos与合作者发现芳香性分子的平均分 叉值ELF_{av} (ELF_{av} =(ELF_σ+ELF_π)/2))大于0.70 (平均分叉值ELF_{av}的取值在0到1之间)。 如表4.1所示,完美平面稠环芳香性硼烯团簇(与它们完全优化的准平面几何构型非常 相似)的分叉值ELF_σ =0.55~0.89, ELF_π =0.73~0.87,所以其平均分叉值ELF_{av} 是全局芳香性分子,这与CMO和AdNDP分析结果是一致的。

表4.1 完美平面系列结构D_{6h} B₁₈H₆²⁺, C_{2h} B₃₀H₈, C_{3h} B₃₉H₉²⁻, C_s B₄₂H₁₀, C_{2h} B₄₂H₁₀和C_{6h} B₇₂H₁₂的 ELF成键模式,并标注了相应的分叉值ELF_σ, ELF_π和ELF_{av}。

Tab. 4.1 ELF bonding patterns of D_{6h} B₁₈H₆²⁺, C_{2h} B₃₀H₈, C_{3h} B₃₉H₉²⁻, C_s B₄₂H₁₀, C_{2h} B₄₂H₁₀, and C_{6h} B₇₂H₁₂, with the estimated bifurcation values of ELF_{σ} and ELF_{π} and their averages ELF_{av} indicated.

	ELF _σ	ELF_{π}	ELFav
$D_{6h} B_{18} H_6^{2+}$		Solo State	0.70
	0.55	0.85	
C _{2h} B ₃₀ H ₈	0.87	0.87	0.87
C_{3h} B ₃₉ H ₉ ²⁻		No. Contraction of the second se	0.81
	0.87	0.74	
$C_s \mathrm{B}_{42}\mathrm{H}_{10}$	0.89	0.81	0.85
		n 0 0 0	
$C_{2h} \operatorname{B_{42}H_{10}}$	0.88	0.83	0.86
$C_{2h} \mathrm{B}_{48} \mathrm{H}_{10}$			0.80
	0.87	0.73	
C _{6h} B ₇₂ H ₁₂	0 76	0.77	0.77

表4.1中的ELF分析显示,与三个周边六元孔洞共享顶点原子的B₃三角形中存在 面内3c-2e σ键,而每个与相邻六元孔洞共享一条边的B₃三角形沿着共享边存在一个 2c-2e ELF σ键。这种2c-2e σ键中有很重要的一部分贡献是来自于三角形中的第三个 顶点原子,如B₃₀H₈ (2)的AdNDP成键模式图4.9(a)所示,在AdNDP分析中这种2c-2e σ 键被认为是3c-2e σ键,其中每个B₃三角形拥有一个3c-2e σ键。在B₁₈H₆²⁺(1)中已经观 察到类似的情况。我们也注意到稠环芳香性硼烯团簇中的面外ELF π键是高度离域 的,这表明它们与B₁₈H₆²⁺中观察到的18c-2e离域π键是相似的。*C*_{6h} B₇₂H₁₂分子中心的 平面B₁₈片段中包含了这种典型的离域σ键和离域π键(见表4.1),这与接下来要讨论的 *snub* sheet硼层的ELF成键模式也很相似。



图 4.10 *snub* sheet 砌层的 ELF 图, ELF_{av} =0.73。 Fig. 4.10 ELFs of boron *snub* sheet with ELF_{av} =0.73.

利用二维周期性条件,我们也对*snub* sheet硼层进行了详细的ELF分析。如图4.10 所示, *snub* sheet硼层的ELF分叉值为0.73(这表明*snub* sheet硼层具有芳香性本质),其 中与三个周边六元孔洞共享三个顶点原子的每个B₃三角形包含一个3c-2e σ键,而主 要贡献是来自与相邻六元孔洞共享边的其他B₃三角形所包含的2c-2e σ键。正如上述 讨论,这类2c-2e σ键对应于AdNDP方法中的3c-2e σ键。*C*_{6h} B₇₂H₁₂分子中心的同心平 面B₁₈片段正是拥有这种σ成键模式,它是由六个平均分布的六元孔洞来模拟*snub* sheet硼层中的周期性条件。

基于以上分析,我们提出了*snub* sheet硼层的成键模式,并且与最近报道的石墨 烯的AdNDP成键模式进行比较(见图4.11)。该图中,沿着锯齿状硼双链的方向每个由 六个硼原子组成的原始晶胞都拥有8个面内离域3c-2e σ键,在同心平面B₁₈结构单元中 拥有一个面外18c-2e π键(它包含一个同心B₆内部六元环和B₁₂外部六元环)。这种平均

分布的18c-2e π键使得*snub* sheet硼层具有芳香性和金属性。这种成键模式与石墨烯非常相似,每个由两个碳原子组成的石墨烯原始晶胞都拥有3个面内2c-2e σ键和1个位于六元孔洞之上的面外6c-2e π键^[104]。稠环芳香性硼烯与相应的稠环芳香性碳烯的硼碳原子个数比为3比1,主要是由于它们分别是*snub* sheet硼层和石墨烯的氢化片段,其原始晶胞中分别含有6个硼原子和2个碳原子。



(a) *Snub* boron sheet

(b) Graphene

图 4.11 snub boron 硼单层(a)和石墨烯(b)结构的 AdDNP 成键模式对比图。 Fig. 4.11 Comparison of the AdNDP bonding patterns of snub boron sheet (a) and graphene (b)

4.3.4 电子剥离能

DFT计算结果表明B₃₀H₈(2), B₄₂H₁₀(4), B₄₂H₁₀(5), B₄₈H₁₀(6)和B₇₂H₁₂(7)的垂直 电离势(VIP)分别为6.74, 6.15, 6.02, 5.98和5.99 eV。该部分数据对相关稠环芳香性 硼氢中性分子的稳定性提供了支持。

我们对双环 C_2 B₃₀H₈⁻, 三环 C_1 B₃₉H₉⁻和四环 C_2 B₄₂H₁₀, C_1 B₄₂H₁₀ 最稳定结构的 垂直剥离能(VDEs)进行预测。如 PES 模拟谱所示(见图 4.12), C_2 B₃₀H₈⁻, C_1 B₃₉H₉⁻, C_2 B₄₂H₁₀和 C_1 B₄₂H₁₀的第一垂直剥离能分别为 3.62, 3.67, 3.37 和 3.56 eV, 第一个 单重态能带和第二个三重态能带之间的能量差(ΔE_{gap})分别为 0.61, 0.88, 0.56 和 0.41 eV。因为在该系列团簇中 C_1 B₃₉H₉⁻具有最大的 ΔE_{gap} 值,所以它可能是将来 PES 实 验中最容易检测到的负离子单体。由于 VDE 峰值都很接近,所以在 PES 检测中可能 出现叠加现象。 C_2 B₃₀H₈(**2**), C_1 B₄₂H₁₀(**4**)和 C_2 B₄₂H₁₀(**5**)的对称呼吸振动频率分别为 1037, 1027 和 1049 cm⁻¹,这些数据可能在今后的 PES 振动谱中被观察到,从而有 助于表征相应的稠环芳香性硼烯负离子。





图 4.12 B3LYP 水平下 C₂ B₃₀H₈^{-(a)}, C₁ B₃₉H₉^{-(b)}, C₂ B₄₂H₁₀^{-(c)}和 C₁ B₄₂H₁₀^{-(d)}的 PES 模拟谱。 Fig. 4.12 Simulated PES spectra of C₂ B₃₀H₈^{-(a)}, C₁ B₃₉H₉^{-(b)}, C₂ B₄₂H₁₀^{-(c)}, and C₁ B₄₂H₁₀^{-(d)} at B3LYP.

4.4 本章小结

基于从头算原理,我们提出了一类新的 snub 稠环芳香性硼烯团簇 B_{3n}H_m,它们 分别是相应的稠环芳香性碳烯团簇 C_nH_m的无机类似物。根据 ELF 标准,这些稠环芳 香性硼烯团簇本质上都具有全局芳香性,而且形成了σ-岛芳香性和π-岛芳香性。更具 有权威性的芳香性标准核独立化学位移(NICS),被用来进一步研究这些稠环硼氢团 簇的芳香性。由于在各种含硼化合物中已经观察到 H/Au/BO 的相似性,所以 B_{3n}H_m 中的 H 原子可以分别用 Au 原子和 BO 自由基代替形成 snub B_{3n}Au_m 与 B_{3n}(BO)_m。近 年来已报道的结果及我们对大量富硼硼氢团簇的研究结果都强有力地支持了对偶空 间中硼氢化物和碳氢化物的相似性关系。为了开辟硼化学的新领域,希望人们可以 尝试对部分氢化的 B_n 团簇进行实验合成与气相表征。大量的实验与理论证据已经表 明与碳相似,硼也可以从平面出发形成具有相应碳类似物性质的低维纳米结构。

第五章 硼球烯 B40 的热力学与动力学稳定性

5.1 引言

富勒烯 C₆₀ 被发现后,人们花费了近二十年的时间来思考基于硼的富勒烯结构 B60存在的可能性,但是迄今为止都没有硼富勒烯的任何实验证据^[147]。早期硼团簇的 质谱中也并没有发现 B60 团簇的存在^[148]。在过去的十年里,人们结合实验与理论已 经系统的研究并阐明了硼团簇的电子与结构演变,从而揭示了一个崭新的平面硼领 域^[33-44]。对于 B_n ⁻负离子团簇,由于受到离域 σ 键和离域 π 键的控制,直到 n =24,平 面或准平面结构都被证明是其最稳定构型。最近,B36⁻被发现是中心含有一个完美六 元孔洞的二维结构^[42],该结果表明具有原子层厚度的二维硼层(borophene)在实验上 是可行的。事实上,人们已经在理论上对低维硼纳米结构进行研究。特别是 B₈₀ 富勒 烯结构的提出激发了人们研究全硼富勒烯的兴趣,尽管进一步的理论研究结果显示 核壳结构在能量上比 B80 富勒烯结构更稳定[47-53]。因此, 全硼富勒烯是否存在仍然是 一个有待解决的问题。我们与国内外同行合作,通过实验观察并表征了一个由硼双 链相互交织而成的全硼富勒烯团簇 B40°,与其一同被观察到的还有一个二维准平面 异构体。含有两个相邻六元孔洞的二维准平面 B40⁻是其全局极小结构,而富勒烯状 的 B40⁻笼子在能量上要稍微高于其全局极小结构。但是对于中性团簇,富勒烯结构 B40以绝对优势成为其全局极小结构,同时富勒烯笼子表面全部由离域键所覆盖,这 种化学成键在已知团簇中尚属首例。

5.2 研究方法

该实验由课题组翟华金教授和美国布朗大学 Lai-Sheng Wang 教授课题组通过装配有激光蒸发团簇源的磁瓶式光电子能谱装置^[149]完成。我们采用随机表面行走搜索算法 SSW^[84]对 B₄₀ 进行结构搜索,从球形盒子中随机分布的原子出发,运行了 16 组独立的 SSW 运算,共找到 3027 个极小结构,发现具有 *D*_{2d} 对称性的 B₄₀ 富勒烯结构 是其全局极小。为了证明该极小结构的稳定性,我们又从 *D*_{2d} B₄₀ 富勒烯结构出发执行了 40 组 SSW 运算,在获得的 3565 个极小结构中并未找到比 *D*_{2d} B₄₀ 富勒烯结构 更稳定的结构。同样地,通过一些猜测的初始结构进行搜索找到了具有 *C*_s 对称性的 B₄₀一平面结构,我们也执行了 24 组独立的 SSW 运算来证明其稳定性,最终发现每一组运算都找到了具有 *C*_s 对称性的平面结构。这两个极小结构在其势能面上被很好的分离开来,在当前 SSW 搜索过程中二者并不能相互转化。同时也采用清华大学开发
的 TGmin 程序独立地对 B40⁻的全局极小结构进行搜索。TGmin 程序先前被用来搜索 过 B36⁻的全局极小结构,该程序是在盆跳跃(BH)算法的基础上开发的,同时又增加 了许多约束性条件来减小搜索空间的尺寸。我们对平面和非平面 B40⁻负离子团簇都 进行搜索,共找到 5300 个结构,其中包括具有 D2d 对称性的富勒烯结构。相似地, 也采用 SSW 和 TGmin 方法对 B40 中性团簇的全局极小结构进行搜索。随后分别在 PBE, PBE0 和 TPSSh 水平上采用 6-311+G*基组对所有低能量异构体进行优化。为 了获得更精确的相对能量值,又通过 NWCHEM 6.3 程序对其进行 CCSD/6-31G*单点 能计算^[150]。在 DFT 水平上对基态结构的 ADE 值和 VDE 值进行计算,激发态的 VDE 值和 PES 模拟谱通过 TDDFT 方法完成。本章中所有的电子结构计算都是通过 Gaussian09 程序完成^[105],而 CCSD 计算是通过 NWCHEM 和 MOLPRO 程序完成^[151]。

5.3 结果与讨论

5.3.1 硼球烯 B40 的结构与稳定性



图 5.1 PBE0/6-311+G*水平下 B₄₀⁻和 B₄₀的全局极小结构及低能量异构体的俯视图与侧视图。 Fig. 5.1 Top and side views of the global minimum and low-lying isomers of B₄₀⁻ and B₄₀ at the PBE0/6-311+G* level.

采用随机表面行走(SSW)和盆跳跃(BH)算法对 B40⁻和 B40</sub>进行无偏见的全局极小 结构搜索。在三种密度泛函理论 PBE^[152]、PBE0^[107]和 TPSSh^[153]水平下,分别采用 6-311+G*基组^[154]对搜索得到的低能量异构体进行全面优化,从而获得其相对能量顺 序。对于目前所研究的体系,在 PBE0/6-311+G*水平下得到的相对能量顺序是可靠 的,因为该方法已经在先前的工作中得到测试,并且适用于硼团簇的研究。为了获 得更加精确的相对能量值,对 PBE0 水平下优化好的两个最低能量异构体进行 CCSD/6-31G*水平下的单点计算。所有 DFT 水平下的结果都表明准平面结构 1 (*Cs*, ²A')是 B₄₀⁻的全局极小结构,并且在 PBE0 水平下 B₄₀⁻的低能量异构体笼状富勒烯结构 2 (*D*_{2d}, ²B₂)在能量上比全局极小结构 1 (*Cs*, ²A')高出约 2 kcal/mol (图 5.1)。CCSD 计算结果表明结构 2 的能量比结构 1 高出约 1.7 kcal/mol,这与 DFT 的计算结果是一致的。

实验上观察到的结构 2 是迄今为止合成和表征的第一个全硼富勒烯,我们提出 一个新名称"硼球烯"。尽管人们已经从理论上对硼笼状结构进行了推测和探索^[47-53]。 研究结果表明结构 2 及其相应的中性团簇结构 4 都具有 *D*_{2d} 对称性,结构中包含十六 个四配位硼和二十四个五配位硼。硼球烯结构 2 和 4 沿着分子的二重主轴稍有拉长, 结构顶部与底部有两个六元孔洞,结构腰部有四个七元孔洞(图 5.1 中紫色阴影部分)。 这些结构与有孔的中国红灯笼非常相似,其垂直方向上有两个凸起的灯笼帽,中间 由四根双链笼骨作为支撑。硼球烯结构也可以看作是由八根水平方向的 B₉ 带和四根 垂直方向的 B₁₀ 带形成的硼双链相互交织而成;或者 B₄₀ 笼子还可以看作是由八个等 价的,几乎是完美平面的,密堆积 B₆ 三角形构建而成(图 5.1 中灰色阴影部分),并且 在笼子的上半部分和下半部分分别共享四个角 B。硼球烯结构满足欧拉公式: E(92 条棱) =F(48 个三角形面+2 个六边形面+4 个七边形面)+V(40 个顶点)-2。结构 2 和结 构 4 中观察到的七元孔洞在先前研究过的硼团簇和提出的硼纳米结构中是不存在的。

虽然已经有人提出碳纳米管中存在七元孔洞是为了缓解曲率^[155],但是在原始富 勒烯结构中并没有观察到该结构特征。在富勒烯中碳原子采取 sp²杂化,由五元环和 六元环组成的富勒烯表面呈现出最小的表面张力。然而,一些卤代富勒烯已经被合 成,并且其中包含七元孔洞^[156]。在卤代富勒烯中,七元孔洞的存在减缓了由 sp³杂 化碳原子所带来的表面张力,但是这些富勒烯中的七元孔洞并不是完美的平面。如 图 5.1 所示(结构 2 和结构 4), B₄₀笼子的表面也并不光滑,正如卤代富勒烯中七元孔 洞的存在是为了减小表面张力一样,B₄₀中的七元孔洞可能也起到相类似的作用,从 而保证结构的异常稳定性。

我们在 PBE0 水平上对 B₄₀的单原子结合能与过去得到实验表征的其他中性硼团 簇的单原子结合能进行对比,从而通过研究硼团簇从二维到三维的结构过渡来进一步理解硼球烯 B₄₀的稳定性。如图 5.2 所示,从 B₇到 B₄₀,随着二维硼团簇尺寸的增加,其单原子结合能单调递增。有趣的是,在 B₃₂处开始出现低能量三维笼状异构体。 B₃₂和 B₃₆三维笼状异构体的单原子结合能分别比各自的二维平面异构体低 0.028 eV 和 0.081 eV。我们预计三维笼状异构体和二维平面异构体出现交叉的位置是在 B₃₈ 处。虽然对于 B₄₀⁻,其二维平面结构略微比三维富勒烯结构稳定,但是 B₄₀ 富勒烯结构却以绝对优势稳定于其他二维异构体。B₄₀⁻富勒烯结构之所以不稳定是因为该结构存在一个较大的 HOMO-LUMO 能隙,也正是该能隙反应了硼球烯 B₄₀ 的稳定性。



图 5.2 PBE0 水平下 B_n (n = 7-40)中性团簇的单原子结合能随团簇尺寸的变化曲线,其中黑色五角 星代表 B_n (n = 7-40)的平面、准平面或双环管状(B₂₀)结构,红色圆圈代表 B₃₂, B₃₆和 B₄₀的笼状结 构。

Fig. 5.2 The cohesive energies per atom for B_n (n = 7-40) neutral clusters obtained at the PBE0 level of theory. The black stars stand for the planar, quasi-planar, or double-ring tubular (B_{20}) structures of B_n (n = 7-40). The red circles stand for the cage structures of B_{32} , B_{36} and B_{40} .



图 5.3 D_{2d} B₄₀ 在(a) 300K, (b) 700K 和(c) 1000K 下的分子动力学模拟结果,并标注了以Å为单位的均方根偏差值(RMSD)和最大键长偏离值(MAXD)。

Fig. 5.3 Molecular dynamics simulations of D_{2d} B₄₀ at (a) 300K, (b) 700K and (c) 1000K for 30 ps, with the root-mean-square-deviation (RMSD) and maximum bond length deviation (MAXD) values (on average) indicated in Å.

5.3.2 硼球烯 B40的分子动力学模拟

分子动力学模拟是一种综合化学、数学和物理的计算机模拟实验方法,其基本 思想是通过原子间相互作用势,求出每个原子所受的力,从而在给定的初始位置、 初始速度、时间步长及边界条件下,对一定数目分子或原子所构成的体系建立牛顿 动力学方程组,然后通过数值方法求解,得到体系中原子的运动速度和轨迹,最后 对足够长时间内的模拟结果计算统计平均值,从而获得研究该体系所需要的宏观物 理量和力学量。在本章中,我们采用 CP2K 程序对硼球烯 B40 进行不同温度下的分子 动力学模拟,结果总结于图 5.3 中。

在 300K 下,长达 30 ps 的分子动力学模拟结果显示,硼球烯 B40 键长变化的均方根偏差值(RMSD)为 0.06 Å,键长的最大偏离值(MAXD)为 0.21 Å,从而证明室温下硼球烯 B40 结构的稳定性与完整性。类似地,700K 和 1000K 下持续 30 ps 的分子动力学模拟结果显示:在700K 下,硼球烯 B40键长变化的均方根偏差值(RMSD)为 0.10 Å,键长的最大偏离值(MAXD)为 0.39 Å;在 1000K 下,硼球烯 B40键长变化的均方根偏差值(RMSD)为 0.13 Å,最大键长偏离值(MAXD)为 0.57 Å。虽然在动力学模拟过程中,随着温度的逐渐升高,硼球烯 B40键长变化的均方根偏差值(RMSD)和最大键长偏离值(MAXD)也在逐渐增大,但是并没有破坏 B40 的结构完整性,可见硼球烯 B40 在动力学上是稳定的。

5.3.3 硼球烯 B40 的化学成键

在 PBE0 水平上我们计算得知中性笼子 4 拥有一个非常大的 HOMO-LUMO 能隙: 3.13 eV,这与同等水平上 C₆₀ 的 HOMO-LUMO 能隙 3.02 eV 是非常接近的。图 5.4 显示结构 4 的 LUMO 是一个非兼并的 b₂轨道,B₄₀-中的额外电子正好填充于该轨 道中,这便解释了为什么结构 2 和结构 4 具有相同的 D_{2d} 对称性,即当增加一个电子 或剥离掉一个电子后,结构对称性并未受到破坏。一方面,结构 4 较大的 HOMO-LUMO 能隙成为硼球烯 B₄₀具有高度稳定性的基础。同时,该能隙也解释了 B₄₀-富勒烯结构为何不稳定,这是因为在负离子中额外电子不得不占据能量较高的 LUMO。



图 5.4 D_{2d} B₄₀的前线轨道能级图,并标注了 HOMO 与 LUMO 轨道图及 HOMO-LUMO 能隙。 Fig. 5.4 Frontier molecular orbital energy levels of the cage-like D_{2d} B₄₀, with the HOMO and LUMO pictures and the energy gap between them indicated.





我们采用 AdNDP 程序对结构 4 (硼球烯 B₄₀)的成键进行分析(图 5.5)。结构 4 中 共有 60 对价电子,48 个离域σ键很容易被确定,其中在 B₃三角形上有 40 个 3c-2e σ 键,在准平面密堆积 B₆单元上有 8 个 6c-2e σ键,实际上 B₆单元的中心 B₃三角形为 6c-2e σ键做出主要贡献。所以 48 个σ键都可以被看作是 3c-2e σ键,而且它们恰好与 结构 4 表面的 B3 三角形数目相匹配。即它们均匀地分布在 B40 笼子表面,一个 3c-2e σ 键对应一个 B₃三角形,正好将其全部覆盖。结构 4 中剩下的 12 个键被确定为离域 **π键:** 沿着相互交织的硼双链 4 个 5c-2e π键, 4 个 6c-2e π键和 4 个 7c-2e π键同样均 匀分布于 B40 笼子表面。因此,结构 4 中所有价电子要么形成离域σ键,要么形成离 域π键,与 2D 硼团簇不同的是 B40 中并没有形成定域 2c-2e 键。根据 AdNDP 分析结 果可知, 平均每个 B 原子为π键骨架贡献 0.6 个电子。 硼球烯 B40 中存在的离域σ键和 离域π键是非常特殊的,在已知团簇的成键中尚属首例,这正是它具有异常稳定性的 潜在原因。配合 AdNDP 成键分析,我们也对硼球烯 B40 进行了 ELF 分析,结果列于 图 5.6 中。如图所示,硼球烯 B_{40} 中离域 σ 键和离域 π 键所处的位置正好与 AdNDP 成 键分析结果一致,只是 ELF 分析结果中部分 2c-2e σ键在 AdNDP 成键模式中被指认 为 3c-2e σ键, 这种现象在研究稠环芳香性硼烯团簇的成键时已经被观察到。分析结 果显示硼球烯 B40的分叉值 ELFσ=0.80, ELFπ=0.59, 其平均分叉值 ELFav=0.69。因 此基于 ELF 判据, 硼球烯 B40 本质上是芳香性体系。此外, 在硼球烯 B40 和 B40⁻的中 心位置计算其核独立化学位移值(NICS)分别为-43 ppm 和-42 ppm,表明硼球烯 B40 和 B₄₀⁻都具有三维芳香性(3D-aromaticity)。



图 5.6 硼球烯 B₄₀的 ELF 成键模式。 Fig. 5.6 ELF bonding patterns of borospherene B₄₀.

B₄₀⁻的准平面异构体结构 1(*C*_s,²A')也是非常有趣的。对于硼正离子团簇而言, 2D 到 3D 结构的过渡发生在 B₁₆⁺处,但是对于中性硼团簇而言,至今仍未确定其过渡位 置^[157]。人们已经熟知至少在 *n* =24 时, B_n⁻负离子硼团簇仍然具有 2D 结构,甚至在 *n* =36 时,B₃₆⁻负离子硼团簇也具有 2D 结构。本章研究结果表明对于 B_n⁻负离子硼团 簇而言,可能 *n* =40 处是其发生 2D 到 3D 结构过渡的关键尺寸。在 PBE0 水平上计 算得知准平面 *C*_s B₄₀⁻的 ADE 值约为 0.7 eV,所以该结构在气相中具有热力学稳定性 (图 5.7)。计算结果表明具有准平面结构的 *C*_s B₄₀²⁻比具有富勒烯结构的 *D*_{2d} B₄₀²⁻稳定 1.46 eV。更有趣的是,结构 1 三角晶格中两个相邻的六元孔洞很容易让人联想到 2D β-硼层^[24]。如果 B₃₆ 被看作是 2D α-sheet 硼层的胚胎,那么不同类型的 2D β-硼层^[158] 或许可以通过结构 1 或结构 3 来构筑,从而暗示了延伸或拓展不同类型 2D β-硼层^[158]



图 5.7 PBE0 水平下 B₄₀, B₄₀⁻和 B₄₀²⁻的两个最低能量异构体的 ADE 值对比图(单位: eV),包括从 准平面 C_s B₄₀⁻到 C_s B₄₀ 的 ADE₁,从笼状 D_{2d} B₄₀⁻到 D_{2d} B₄₀ 的 ADE₂ 及从笼状 D_{2d} B₄₀²⁻到 D_{2d} B₄₀⁻ 的 ADE₃。

Fig. 5.7 Comparison of the two lowest-lying isomers of B_{40} , B_{40}^- , and B_{40}^{2-} , with the calculated adiabatic detachment energies (ADEs) from quasi-planar $C_s B_{40}^-$ to $C_s B_{40}$ (ADE₁), from cage-like $D_{2d} B_{40}^-$ to $D_{2d} B_{40}$ (ADE₂) and from cage-like $D_{2d} B_{40}^{2-}$ to $D_{2d} B_{40}^-$ (ADE₃) indicated in eV at PBE0 level.

5.3.4 硼球烯 B40⁻的 PES 模拟谱



图 5.8 B₄₀⁻团簇的 PES 实验谱与模拟谱对比图。 Fig. 5.8 Photoelectron spectrum of the B₄₀⁻ cluster and comparison with simulated spectra.

为了确定 B40⁻的全局极小结构,我们采用 TDDFT 方法^[159]对其 ADE 值和 VDE 值进行计算。图 5.8 对结构 1 和结构 2 的 PES 模拟谱与 B40⁻的实验光谱进行对照, 发现不论是结构 1 还是结构 2 都不能单独产生该实验谱。然而,若将二者结合则能 很好的解释实验数据。在 PBE0 水平下计算得知结构 1 基态 ADE 值为 3.51 eV, VDE 值为 3.60 eV,与实验谱中 X 带所对应的数据 ADE/VDE: 3.51/3.63 eV 保持一致。从 结构 1 获得的更高的结合能值也与实验谱中观察到的谱带 A-D 一一对应。然而,在 PBE0 水平下计算得知结构 2 基态 ADE 和 VDE 都为 2.39 eV,与实验谱中 X'带所 对应的数据 ADE/VDE: 2.50/2.62 eV 也非常接近。由于结构 2 更高的结合能值与结构 1 的结合能值发生重叠,所以详细的区分它们是不可行的。尽管如此,我们预测 结构 2 对其光电子能谱的贡献是较小的,因为与结构 1 相比它拥有较高的能量。综 上所述,只有将结构 1 和结构 2 结合才能很好的解释 B40⁻团簇的 PES 实验谱。

5.4 本章小结

结合光电子能谱实验和第一性原理计算,我们与国内外同行合作首次在气相中 观察到由硼双链交织而成的硼球烯结构 *D*_{2d} B₄₀^{-/0}。硼球烯 B₄₀ 可以看作是由顶端和底 端二个 B₆ 六元环及腰上四个 B₇ 七元环相互融合而成,并且沿二重主轴方向稍微拉 长,整体分子结构恰似中国红灯笼。我们也可以认为也它是由水平方向八个 B₉ 双链 和垂直方向四个 B₁₀ 双链彼此交织而成,再次表明硼双链在低维硼纳米材料中的重要 作用。B₄₀结构中含有稳定的七元孔洞结构单元,这在传统的碳富勒烯结构中是不存 在的,它是继 C₆₀之后第二个从实验和理论上完全确认的无机非金属团簇。在不同温 度下进行分子动力学模拟发现,B₄₀硼球烯结构非常稳定。B₄₀ 的化学成键也非常独 特,其表面 48 个 B₃ 三角形中形成 48 个三中心二电子离域σ键,12 条硼双链上则覆 盖 12 个离域π键。所有离域键在 B₄₀ 笼子表面均匀分布,整个分子呈现出立体芳香性。 这种双离域笼状芳香性分子在已知分子和团簇中尚属首例。

我们预测由于硼的缺电子性,在凝聚相中相邻的 B40之间将存在强共价相互作用,从而很难以 B40 作为独立的结构单元形成基于 B40 的材料,比如富勒烯类似物,但是对硼球烯 B40 进行化学修饰和功能化设计应该是可能的。初步计算结果显示用金属原子 Ca,Y,La 对结构 4 进行掺杂可以形成金属内嵌硼球烯 M@B40,其中金属原子 M 沿着 B40 的二重轴稍微偏离笼子中心,与 Ca@C60 类似。事实上,结构 2 和结构 4 都拥有一个比 C60 (7.1 Å)略微偏小的直径 6.2 Å,从而比 C60 更适合容纳一个内嵌原子或小分子。初步计算结果也证实结构 2 和结构 4 可以为 H2 储存提供有价值的模型体系。比如一个 H2 分子可以在内嵌 H2@B40⁻⁷⁰分子中被激活,并且直到16个H原子都可以以端基-H的形式与结构 2 和结构 4 的十六个四配位硼成键。特别是 Ca 覆盖的 B40 有可能成为一种有前景的吸附 H2 分子的新型材料,结构 2 和结构 4 中每个 B 原子都在六元孔洞或七元孔洞的边缘上,这可能会促进 H 原子或 H2 分子的吸附与释放。到目前为止,只有少数笼状团簇得到实验表征,包括 Au₁₆⁻, Sn₁₂²⁻和 Pb₁₂^{2-[160-162]}。该部分工作不仅丰富了硼化学,而且为研究新型硼纳米材料开辟了新道路。

61

第六章 金属硼球烯 M@B40 (M =Ca, Sr)与 M&B40 (M =Be, Mg)

6.1 引言

自从 C60 巴基球被发现之后,人们立即合成了金属内嵌富勒烯结构 La@C60^[163], 其中一个 La 原子被内嵌于 C60 笼子中。随后,各式各样的金属内嵌富勒烯,非金属 掺杂的富勒烯被报道[164-171],其中包括具有 C5v 对称性的 Ca@C60,它们的出现很大 程度上丰富了富勒烯家族。作为周期表中元素 C 的近邻元素,在过去的十几年中, 人们通过一系列结合气相光电子能谱(PES)和第一性原理计算的研究证实硼团簇B_n-0 在很大尺寸范围内(n=3-25,30,35,36)都具有平面或准平面结构^[33-44]。最近,本课题组 与其合作者报道了第一个全硼富勒烯或称硼球烯 D2d B40⁻¹⁰。该项实验观测结果不仅 表明 B_n^{-n} 硼团簇从二维到三维的结构过渡发生在一个前所未有的尺寸 n = 40 附近, 而且标志着硼球烯化学的起源。同时,期望硼球烯拥有类似于碳富勒烯的丰富化学。 人们已经证实理论上提出的笼状 B₈₀ 富勒烯结构并没有具有核壳结构(core-shell)的异 构体稳定,B40正好是 B80团簇尺寸的一半。实验结果表明硼球烯 B40⁻和 B40是由硼 双链相互交织而成,结构顶部与底部分别有一个六元孔洞,同时结构腰部有四个七 元孔洞。作为与其他低能量异构体分离很好的全局极小结构, D_{2d} B₄₀本质上是具有σ 与π双离域特性的三维芳香性体系。硼球烯 B40 的直径为 6.2 Å,分别比 C60 (7.1 Å)和 B80(8.2 Å)小 1.0 和 2.0 Å,这使得 B40可以在其结构内部容纳一些原子或小分子从而 形成内嵌硼球烯 M@B40, 类似于内嵌 M@C60 和 M@B80^[54,55,172,173]。同时, B40 笼子 表面上的六元孔洞,特别是七元孔洞的存在使得金属原子有可能以外挂的形式与 B40 笼子配位。不管从基础研究的角度还是从实际应用的角度,这类内嵌式和外挂式化 合物都能激发起人们的研究兴趣。

在密度泛函理论(DFT)水平上,我们对一系列金属内嵌硼球烯 M@B40 和金属外挂硼球烯 M&B40(M = Be,Mg,Ca,Sr)进行了系统的理论计算,目的在于探索硼球烯 B40 作为分子器件的潜能。广泛的结构搜索表明 Ca@B40 (1, C2v, ¹A1)和 Sr@B40 (3, D2d, ¹A1) 的全局极小结构都是金属内嵌硼球烯结构,其中金属原子内嵌于笼子中心,而 Be&B40 (5, Cs, ¹A')和 Mg&B40 (7, Cs, ¹A')则拥有金属外挂硼球烯结构,其中金属原子以七配位的形式面覆盖于 B40 笼子腰部的七元孔洞上。这些金属硼球烯都被证明是 M²⁺与 B40²⁻ 之间的电荷转移复合物,并且保持了 B40 笼子的结构与化学完整性。与 D2d B40 类似,它们也具有σ电子和π电子双离域的化学成键特征。该部分工作提出了金属硼球烯

MB40的可行性,虽然只是最简单的硼球烯化学,但却标志着对硼球烯进行化学修饰研究的开始。

6.2 计算方法

我们采用极小值跳跃(MH)算法对 CaB₄₀进行全局极小结构搜索^[82,83],并且配合 广泛的手工搭建。基于已经报道的硼球烯 B₄₀⁻⁷⁰的低能量异构体,从不同的初始结构 出发开展了七组独立的 MH 运算,共找到其势能面上的 3500 个驻点。随后,在 PBE0/6-311+G*水平上^[107,152]对找到的低能量异构体进行优化,PBE0 方法已经在先前 的工作中作为基准方法来研究硼团簇^[174]。作为对比,我们又对在 PBE0/6-311+G*水 平上高于全局极小结构 1 eV 以内的低能量异构体在 TPSSh/6-311+G*^[151]水平上进行 计算。所有能量都考虑了零点校正能。MB₄₀ (M =Sr, Be, Mg)相应的低能量异构体也 在 PBE0/6-311+G*水平上进行优化(对 Sr 则采用斯图加特赝式基组^[175,176])。为了保证 所研究的结构都是真正的极小,我们都对其进行频率计算。通过 NBO 程序^[177]对该 体系的自然原子电荷进行分析。通过 TD-DFT 方法^[178]对该体系相应的负离子进行光 电子能谱模拟。采用适配性自然密度划分(AdNDP)程序对其进行化学成键分析^[85]。 分子动力学模拟通过 CP2K 软件^[86,87]来完成。本章所有电子结构计算都是通过 Gaussian09 程序完成^[105]。

6.3 结果与讨论

6.3.1 金属内嵌硼球烯 C2v Ca@B40 的结构与稳定性



 $1.C_{2v} Ca@B_{40}/2.C_2 Ca@B_{40}^{-1}$

图 6.1 PBE0/6-311+G*水平下 C₂, Ca@B₄₀ (1)和 C₂ Ca@B₄₀⁻(2)的优化构型, 左边为俯视图, 右边 为侧视图。

Fig. 6.1 Optimized structures of $C_{2\nu}$ Ca@B₄₀ (1) and C_2 Ca@B₄₀⁻ (2) at the PBE0/6-311+G* level. Left: top view. Right: side view. (a) Ca-B₄₀



(b) Sr-B₄₀



(c) Be-B₄₀



(d) Mg-B₄₀



图 6.2 PBE0 和 TPSSh(斜体)水平下(a) CaB₄₀, (b) SrB₄₀, (c) BeB₄₀和(d) MgB₄₀ 的低能量异构体,并标注以 eV 为单位的相对能量值,且所有能量值都考虑了零点校正能。 Fig. 6.2 Low-lying isomers of (a) CaB₄₀, (b) SrB₄₀, (c) BeB₄₀, and (d) MgB₄₀ with their relative energies indicated in eV at the PBE0 and TPSSh (*in italic*) levels. All the energies have been corrected for zero-point energies.



图 6.3 PBE0/6-311+G*水平下 CaB₄₀的构型能量谱。 Fig. 6.3 Configurational energy spectrummof CaB₄₀ at the PBE0/6-311+G* level.

我们主要集中对金属内嵌硼球烯 C₂, Ca@B₄₀ (1)进行研究,与其相对应的碳富勒 烯类似物 C₅, Ca@C₆₀ 已经在实验上被观察到^[165]。采用极小值跳跃算法(MH)对 CaB₄₀ 进行全局极小结构搜索,从七个独立且结构迥异的初始结构出发,我们找到其势能 面上 3500 多个驻点。基于 B₄₀ 低能量异构体,我们也手工搭建了大量异构体。图 6.1 给出了杂化密度泛函 PBE0 水平下,中性分子 C₂, Ca@B₄₀ (¹A₁) (1)和稍微扭曲的负离



图 6.4 金属内嵌硼球烯 C_{2v} Ca@B₄₀ 在(a) 300K 与(b) 700K 以及 D_{2d} Sr@B₄₀ 在(c) 300K 与(d) 700K 下 30 ps 的分子动力学模拟结果,并标注了以A为单位的均方根偏差值(RMSD)和最大键长偏离值 (MAXD)。

Fig. 6.4 Molecular dynamics simulations of endohedral metalloborospherene C_{2v} Ca@B₄₀ at (a) 300K and (b) 700K and D_{2d} Sr@B₄₀ at (c) 300K and (d) 700K for 30 ps, respectively. The root-mean-square-deviation (RMSD) and maximum bond length deviation (MAXD) values (on

average) are indicated in Å.

子 C₂ Ca@B₄₀ (²A) (2)的结构俯视图与侧视图,其他低能量异构体总结在图 6.2 中。 在 PBE0 水平下 CaB₄₀的构型能量谱列于图 6.3 中。有趣且鼓舞人心的是,手工搭建 的金属内嵌硼球烯 C_{2v} Ca@B₄₀ (1)被证实是其全局极小结构,在 PBE0 水平下它至少 比其他异构体稳定 0.5 eV。在 Ca@B₄₀ (1)中 Ca 原子沿着 C₂轴稍微偏离笼子中心约 0.27 Å。作为对照,已有报道指出在 C_{5v} Ca@C₆₀中 Ca 原子沿着 C₅轴偏离笼子中心 约 0.70 Å。完美金属内嵌硼球烯结构 D_{2d} Ca@B₄₀ 在能量上仅比 C_{2v} Ca@B₄₀ (1)高出 0.02 eV,在 PBE0 水平下 D_{2d} Ca@B₄₀ 被证明是拥有一个 80 cm⁻¹虚频的过渡态。因 此,Ca@C₄₀ 实际上有两个等价的全局极小结构,如果将过渡态 D_{2d} Ca@B₄₀ 中的 Ca 原子沿着 C₂轴慢慢移动,二者几乎可以无能垒地相互转化。我们注意到第二个、第 三个和第七个低能量异构体也都是金属内嵌硼球烯结构(图 6.2 (a))。在 PBE0 水平下, 金属外挂硼球烯结构 C_s Ca&B₄₀ 在能量上比全局极小结构高出 1.23 eV,它们之间所 有的其他低能量异构体都具有三环管状构型,其中金属原子位于管子内部。在 DFT-TPSSh 水平下计算的前十个低能量异构体的相对能量顺序与 PBE0 水平下的能 量顺序是一致的(图 6.2 (a))。所以 PBE0 与 TPSSh 水平下的计算结果都证明 C_{2v} Ca@B₄₀ (1)是该体系的最低能量异构体。

分子动力学模拟结果证明了金属内嵌硼球烯 C₂, Ca@B₄₀ (1)的动力学稳定性,结 果总结于图 6.4 中。在 300K 和 700K 下,30 ps 的分子动力学模拟过程中其结构完整 性保持的很好。相对于全局极小结构,300K 下其键长变化的均方根偏差值为 0.11 Å, 最大键长偏离值为 0.43 Å;700K 下其键长变化的均方根偏差值为 0.14 Å,最大键长 偏离值为 0.55 Å。因此在动力学过程中,B₄₀ 作为非常稳定的结构单元以某种机制将 金属原子很好的束缚于笼子中心。

6.3.2 金属内嵌硼球烯 C_{2v} Ca@B₄₀ 的成键特征

为了进一步理解金属内嵌硼球烯 C_{2v}Ca@B₄₀(1)的稳定性,我们通过适配性自然 密度划分分析程序(AdNDP)对其化学成键进行分析,AdNDP 程序是自然键轨道(NBO)

分析程序的拓展。如图 6.5 所示, AdNDP 分析结果显示在 B₄₀ 笼子表面 40 个 B₃ 三角 形上有 40 个 3c-2e σ键, 8 个准平面密堆积 B₆ 三角形上有 8 个 6c-2e σ键。由于在准 平面密堆积 B₆ 三角形中,中心 B₃ 三角形对 6c-2e σ键提供了主要贡献,所以事实上 以上提到的 48 个σ键都可以看作离域 3c-2e σ键,一个σ键对应一个 B₃ 三角形。其余 13 个键形成了π键骨架,并且很容易将它们分成 4 套π体系:在笼子的顶部与底部分 别有 4 个 5c-2e π键和 4 个 7c-2e π键,在笼子的腰部有 4 个 6c-2e π键以及环绕整个笼 子表面有一个 40c-2e π键。总体而言,这 13 个离域π键又一次几乎均匀地覆盖于整个 笼子表面。因此,尽管 B₄₀本质上是缺电子体系,但是在分子表面沿着相互交织硼双 链的电子云中存在σ电子与π电子双离域,从而致使该体系表现出高度稳定性。除了 与 D_{2d} B₄₀ 的 LUMO 相对应的 40c-2e π键,金属内嵌硼球烯 C_{2v} Ca@B₄₀ (1)的成键模 式与 D_{2d} B₄₀ 硼球烯^[179]非常相似。随后我们发现 Ca@B₄₀ (1)本质上是 Ca²⁺与 B₄₀²⁻之 间的电子转移复合物。显而易见的是,将 Ca²⁺反离子引入 D_{2d} B₄₀²⁻中后,有效地稳 定了该体系(图 6.5)。C_{2v} Ca@B₄₀ (1)与 D_{2d} B₄₀ 在成键方面的相似性进一步证实了 D_{2d} B₄₀ 硼球烯的化学稳定性。





40×3c-2e σ bonds ON = 1.85-1.95 |e|

8×6c-2e σ bonds ON = 1.90 |e|

4×5c-2e π bonds ON = 1.89 |e|





4×7c-2e π bonds ON = 1.96 |e|



1×40c-2e π bonds ON = 2.00 |e|

图 6.5 C_{2v} Ca@B₄₀(1)的 AdNDP 成键模式,并标注了相应的占据值(ONs)。 Fig. 6.5 Bonding pattern of C_{2v} Ca@B₄₀(1) from adaptive natural density partitioning (AdNDP) analyses. The occupation numbers (ONs) are indicated.

6.3.3 金属内嵌硼球烯 C₂ Ca@B₄₀-的 PES 模拟谱

我们采用 TD-DFT 方法对 C_2 Ca@B₄₀⁻负离子的 PES 谱进行模拟,期望将来有助 于实验上表征金属内嵌硼球烯 $C_{2\nu}$ Ca@B₄₀ (1) (图6.6)。除了前面的三个弱峰, C_2 Ca@B₄₀⁻负离子的 PES 模拟谱与实验上观察到的 D_{2d} B₄₀⁻的 PES 谱很相似。理论预测 结果显示 C_2 Ca@B₄₀⁻有一个非常低的第一垂直剥离能(VDE) 2.35 eV (¹A),该值甚至 比 D_{2d} B₄₀⁻的 VDE 值都低(实验第一 VDE 值为 2.62 eV)。 C_2 Ca@B₄₀⁻的第一个弱峰源 于从单占据分子轨道(α-SOMO)中剥离掉一个电子,在 D_{2d} B₄₀⁻中该轨道是不被占据



图6.6 (a) C₂ Ca@B₄₀⁻与(b) D_{2d} B₄₀⁻的PES模拟谱对照图。

Fig. 6.6 Simulated photoelectron spectrum of (a) $C_2 \operatorname{Ca}(B_{40})^-$, as compared with that of (b) $D_{2d} \operatorname{B}_{40}^-$.



图6.7 金属内嵌硼球烯 $C_{2\nu}$ Ca@B₄₀和 C_2 Ca@B₄₀⁻与硼球烯 D_{2d} B₄₀²⁻和 D_{2d} B₄₀的前线轨道能级对比图。

Fig. 6.7 Frontier molecular orbital energy levels of endohedral metalloborospherenes $C_{2\nu}$ Ca@B₄₀ and C_2 Ca@B₄₀⁻, as compared with those of borospherenes D_{2d} B₄₀²⁻ and D_{2d} B₄₀.

的(图6.7)。计算得知 C_2 Ca@B₄₀⁻的第二个 VDE 值为 2.62 eV (³B),源于从β-HOMO-1 剥离掉一个电子,而 C_2 Ca@B₄₀⁻的第三个 VDE 值为 3.11 eV (¹B),源于从α-HOMO-1 剥离掉一个电子。 C_2 Ca@B₄₀⁻中3.1 eV 到4.4 eV 之间的能隙,粗略地反应了 D_{2d} B₄₀⁻ 中的能隙,从而证实了硼球烯 D_{2d} B₄₀电子结构的稳定性。虽然 D_{2d} B₄₀⁻与 C_2 Ca@B₄₀⁻ 能级不同,但是硼球烯 D_{2d} B₄₀⁻的 PES 中更高的激发态也在 C_2 Ca@B₄₀⁻的 PES 模拟 谱中有所体现。

6.3.4 对比 M@B₄₀(M =Ca,Sr)与 M&B₄₀(M =Be,Mg)



图 6.8 PBE0/6-311+G*水平下D_{2d} Sr@B₄₀ (¹A₁) (**3**), C_s Be&B₄₀ (¹A') (**5**), C_s Mg&B₄₀ (¹A') (**7**), C₂ Sr@B₄₀⁻ (²A) (**4**), C_s Be&B₄₀⁻ (²A') (**6**)及C_s Mg&B₄₀⁻ (²A') (**8**)优化构型的俯视图与侧视图。 Fig. 6.8 Top and side views of the optimized structures of D_{2d} Sr@B₄₀ (¹A₁) (**3**), C_s Be&B₄₀ (¹A') (**5**), and C_s Mg&B₄₀ (¹A') (**7**) at the PBE0/6-311+G* level, along with their monoanions C₂ Sr@B₄₀⁻ (²A) (**4**), C_s Be&B₄₀⁻ (²A') (**6**), and C_s Mg&B₄₀⁻ (²A') (**8**).

考虑到Be、Mg、Ca和Sr在周期表中属于同一族,基于已获得的CaB40和CaB40⁻的结果,我们也对照地对其他碱土金属与B40形成的复合物进行结构搜索和DFT计算。 图6.8给出了在DFT-PBE0水平下D2d Sr@B40 (¹A1) (3), Cs Be&B40 (¹A') (5), Cs Mg&B40 (¹A') (7)以及它们的负离子C2 Sr@B40⁻(²A) (4), Cs Be&B40⁻(²A') (6), Cs Mg&B40⁻(²A') (8)优化构型的俯视图与侧视图。SrB40, BeB40和MgB40的典型低能量异构体整理于图 6.2中。具有完美D2d对称性的金属内嵌硼球烯Sr@B40 (3)被证明是SrB40体系的全局极小结构,它至少比其他异构体稳定0.40 eV。该结果表明在金属内嵌硼球烯构型中Sr 作为中心原子在几何上与B40笼子完美匹配。而金属外挂硼球烯构型Cs Sr&B40 却非常 不稳定,与金属内嵌硼球烯D2d Sr@B40 (¹A1) (3)相差1.49 eV。相似地,分子动力学结 果显示(图6.4)30 ps的分子动力学模拟过程中D2d Sr@B40 (¹A1) (3)的结构完整性保持 的很好。相对于全局极小结构,300K下其键长变化的均方根偏差值为0.08 Å,最大 键长偏离值为0.26Å; 700K下其键长变化的均方根偏差值为0.12Å,最大键长偏离值为0.44Å。综上所述, *D*_{2d} Sr@B₄₀ (¹A₁) (**3**)的RMSD值和MAXD值比*C*_{2v} Ca@B₄₀ (**1**)都小,所以*D*_{2d} Sr@B₄₀ (**3**)在动力学上甚至比Ca@B₄₀ (**1**)还要稳定。

与 Ca 和 Sr 相反的是,由于 Be 和 Mg 原子半径较小,用 Be 和 Mg 修饰 B40 后倾 向于形成金属外挂硼球烯结构 Cs Be&B40 (¹A') (5)和 Cs Mg&B40 (¹A') (7),在 PBE0 水 平下其能量分别比相应的金属内嵌硼球烯结构 C2v Be@B40 和 C2v Mg@B40 高出 3.24 和 0.88 eV。在金属外挂硼球烯构型中,Be 和 Mg 以面覆盖η⁷形式占据了 B40 腰部的 B7 七元孔洞。这主要是由于内嵌式构型中小尺寸的 Be 和 Mg 与 B40 笼子不匹配,而 外挂式构型中 Be 原子在尺寸上与 B40 笼子的 B7 七元孔洞非常匹配,形成了一个近乎 完美的七配位金属中心。由于尺寸效应的影响,Mg 在巨大张力作用下形成了一个凸 面结构(图 6.8)。因此,从 Sr (2.15Å)、Ca (1.97Å)、Mg (1.60Å)到 Be (1.13Å),随着原 子半径的减小,碱土金属原子从 B40 笼内移动到笼外,其中 Sr 恰好位于笼子的中心, 而 Be 则在 B40 笼子表面形成几乎完美的填充七边形。

在 PBE0 水平下对于反应 M+B₄₀ =MB₄₀, C_{2v} Ca@B₄₀ (1), D_{2d} Sr@B₄₀ (¹A₁) (3), C_s Be&B₄₀ (¹A') (5)和 C_s Mg&B₄₀ (¹A') (7)的形成能都是负值,分别为-78.5 kcal/mol, -82.2 kcal/mol, -67.1 kcal/mol 和-20.0 kcal/mol, 表明 M 与 B₄₀ 之间存在强相互作用。我 们注意到该系列团簇中 C_s Mg&B₄₀ (¹A') (7)具有最低的形成能,这主要是由尺寸效应 所导致,即 Mg 原子离 B₄₀ 笼子中心最远(图 6.8)。计算结果显示体系中 Be、Mg、Ca 和 Sr 的自然原子电荷分别为+1.57|e|,+1.18|e|,+1.60|e|和+1.58|e|,表明在金属硼球 烯中碱土金属原子都是作为电子供体给 B₄₀ 笼子提供约两个电子,形成典型的电子转移复合物 M²⁺B₄₀²⁻。此外, C_{2v} Ca@B₄₀ (1)和 D_{2d} Sr@B₄₀ (¹A₁) (3)的高度稳定性也跟 B₄₀ 与 Ca、Sr 空的 d 轨道之间存在弱反馈作用有关。的确,在结构 1 中其中心金属 原子 Ca 的电子组态为 4s^{0.21}3d^{0.15},在结构 3 中其中心金属原子 Sr 的电子组态为 5s^{0.16}4d^{0.20}。然而,在 BeB₄₀和 MgB₄₀中这种配位作用是不存在的。

正如图 6.9 所示,尽管 C₂ Ca@B₄₀⁻(²A) (2), C₂ Sr@B₄₀⁻(²A) (4), C_s Be&B₄₀⁻(²A') (6)及 C_s Mg&B₄₀⁻(²A') (8)的几何结构并不相同,但针对该系列金属硼球烯团簇所模 拟的 PES 光谱都与 D_{2d} B₄₀⁻的 PES 光谱非常相似。C_{2v} Ca@B₄₀ (1)与 D_{2d} Sr@B₄₀ (¹A₁) (3)的红外(IR)模拟谱列于图 6.10 中,该结果同样体现了 D_{2d} B₄₀结构的主要振动特征 峰,三个特征峰分别位于 1274(e) cm⁻¹, 821(e) cm⁻¹和 380(e) cm⁻¹处。该理论结果为 D_{2d} B₄₀ 的结构完整性、化学完整性和光谱完整性提供了有力的支持。同时,期望我 们预测的光谱能为金属内嵌硼球烯和金属外挂硼球烯的实验表征提供一定帮助。





图 6.9 (a) C₂ Ca@B₄₀⁻, (b) C₂ Sr@B₄₀⁻, (c) C_s Be&B₄₀⁻, (d) C_s Mg&B₄₀⁻及(e) D_{2d} B₄₀⁻的PES模拟谱对 照图。

Fig. 6.9 Simulated photoelectron spectra of (a) $C_2 \operatorname{Ca}(B_{40}^-, (b) C_2 \operatorname{Sr}(B_{40}^-, (c) C_s \operatorname{Be}(B_{40}^-, (c) C_s$

在 PBE0 水平下, *C_s* Be&B₄₀ (¹A') (5), *C_s* Mg&B₄₀ (¹A') (7), *C_{2v}* Ca@B₄₀ (1)和 *D_{2d}* Sr@B₄₀ (¹A₁) (3)的垂直电离势分别为 6.01 eV, 5.94 eV, 5.94 eV 和 5.90 eV。这与 *D_{2d}* B₄₀ 的 电离势明显不同(在 PBE0 水平下其垂直电离势为 7.49 eV),说明可以通过金属原子 对硼球烯进行掺杂来微调其电子性质。



图 6.10 理论模拟(a) $C_{2\nu}$ Ca@B₄₀, (b) D_{2d} Sr@B₄₀ (¹A₁)及 (c) D_{2d} B₄₀的红外吸收谱(IR)对比图。 Fig. 6.10 Calculated infrared (IR) absorption spectra (in cm⁻¹) of (a) $C_{2\nu}$ Ca@B₄₀ and (b) D_{2d} Sr@B₄₀, as compared with that of (c) D_{2d} B₄₀.

6.4 本章小结

综上所述,本章通过全局结构搜索,电子结构计算和化学成键分析对金属内嵌 硼球烯 M@B40(M=Ca, Sr)和金属外挂硼球烯 M&B40(M=Be, Mg)的可行性进行探索。 理论计算结果显示,Ca@B40 (C2v, ¹A1)和 Sr@B40 (D2d, ¹A1)都拥有近乎完美的金属内 嵌硼球烯结构,其中金属原子位于 B40 笼子的中心,而 Be&B40 (Cs, ¹A')和 Mg&B40 (Cs, ¹A')则形成金属外挂硼球烯结构,其中金属原子以七配位的形式面覆盖于 B40 笼子腰 部的七元孔洞上。掺杂金属 M 的原子半径大小对于稳定金属硼球烯的内嵌与外挂构 型是非常关键的。Ca@B40之于 B40,恰如 Ca@C60之于 C60。我们的结果进一步证实 了实验上观察到的硼球烯 B40 的结构、化学和谱学稳定性。成键分析结果表明与硼球 烯 B40类似,该系列金属硼球烯团簇的所有价电子都参与形成沿硼双链均匀分布的离 域键,构成典型的σ与π双重离域体系。电荷分析结果显示所有这些金属硼球烯 M@B40 (M=Ca, Sr)和 M&B40 (M=Be, Mg)都是典型的电子转移复合物 M²⁺B40²⁻。该研究结果 为今后探讨 B40⁻⁰⁰作为分子器件的潜在应用提供了有价值的信息。

第七章 金属内嵌硼球烯阳离子团簇 M@B40+ (M =Sc, Y, La, Ac)

7.1 引言

自从 C₆₀ 被发现之后,人们就开始探索碳富勒烯的全硼类似物存在的可能性。然 而,到目前为止都没有任何有关硼富勒烯的固体实验证据,大部分都是在 2007 年 B₈₀ 富勒烯被提出后理论方面的一些进展^[47-53]。其中,原始的硼笼子或者金属覆盖或 掺杂后的硼笼子可以作为一种吸附气体的新型材料^[58,59,180,181]。最近,有关中等尺寸 硼团簇的研究进展是鼓舞人心的。我们课题组与同行合作在光电子能谱实验中检测 到 B₄₀-的存在。结合实验与理论研究指出 B₄₀-⁰的结构与中国红灯笼非常相似,即上 下两端有两个六元孔洞,中间有四个七元孔洞,我们将其称之为硼球烯^[177]。而且, 通过第一性原理计算,人们还预测了一个非常稳定的 B₃₈ 富勒烯结构,该结构具有 *D*_{2h} 对称性,包含四个六元孔洞^[182]。毋庸置疑的是,这些突破性进展将掀起硼富勒 烯化学研究的新浪潮。

对于碳富勒烯而言,内嵌金属富勒烯的形成已经被广泛用来稳定或合成一些不稳定的富勒烯结构,其中金属原子被用来促进金属内嵌富勒烯的生长。类似地,由于 B₈₀笼子内部也存在很大的空腔,所以它的许多内嵌衍生物也已经在理论上被预测出来^[54,55,170,171]。就在最近,本课题组已经通过理论计算对金属内嵌硼球烯 M@B₄₀ (M=Ca, Sr)进行预测^[183]。本章中,我们继续探讨硼球烯 B₄₀笼子内嵌其他金属原子的可能性。采用密度泛函理论对金属内嵌硼球烯阳离子团簇 M@B₄₀⁺ (M=Sc, Y, La, Ac)的几何结构、稳定性及电子性质进行研究,期望在今后的红外光解离实验中对其进行表征。

7.2 计算方法

在 PBE0 水平上对 M@B₄₀⁺ (M =Sc, Y, La, Ac)系列团簇进行几何优化^[107], 对于 B 和 Sc 采用 6-311+G*基组^[152], 对于 Y、La 和 Ac 则采用斯图加特赝式基组^[184-187]。 几何优化完成后,在同一理论水平上对所有结构进行振动频率分析。通过 NBO 程序 ^[175]对该体系的自然原子电荷进行分析。采用 TD-DFT 方法^[176]对该体系相应的负离子 进行光电子能谱模拟。为了评估实验上能否检测到这些金属内嵌硼球烯阳离子,我 们对其结合能(*E*_b)进行计算。结合能(*E*_b)被定义为金属内嵌硼球烯阳离子团簇的总能 量(*E*_{tot}(M@B₄₀⁺))与空的 B₄₀ 笼子(*E*_{tot}(B₄₀))和内嵌金属阳离子 M⁺(*E*_{tot}(M⁺))的总能量之 和的差值,即: *E*_b =*E*_{tot}(M@B₄₀⁺)-(*E*_{tot}(B₄₀)+*E*_{tot}(M⁺))。本章所有电子结构计算都是通 过 Gaussian09 程序完成^[105]。

7.3 结果与讨论

7.3.1 M@B₄₀⁺ (M =Sc, Y, La, Ac)的结构与稳定性



图 7.1 PBE0 水平下 C_{2v} Sc@B₄₀⁺, C_{2v} Y@B₄₀⁺, C_{2v} La @B₄₀⁺和 D_{2d} Ac@B₄₀⁺的优化构型, 左边为俯 视图, 右边为侧视图。

Fig. 7.1 Optimized structures of $\[Thefabel{eq:scalar}$ $C_{2\nu}$ Sc@B₄₀⁺, $C_{2\nu}$ Y@B₄₀⁺, $C_{2\nu}$ La @B₄₀⁺ and D_{2d} Ac@B₄₀⁺ at the PBE0 level. Left: top view. Right: side view.

我们考虑了 MB₄₀⁺ (M =Sc, Y, La, Ac)系列团簇的笼状、管状和准平面等典型异构 体(图 7.1 和图 7.2),特别是对改变金属离子与硼球烯 B₄₀的相对位置所形成的内嵌式 和外挂式异构体进行探讨。此外,我们还将 PBE0 水平下 LaB₄₀⁺的构型能量谱列于图 7.3 中,并根据相对能量顺序,将代表性结构列于构型能量谱右侧。计算结果表明金 属内嵌硼球烯结构 C₂, Sc@B₄₀⁺, C₂, Y@B₄₀⁺, C₂, La @B₄₀⁺和 D_{2d} Ac@B₄₀⁺分别是其 最稳定构型(图 7.1),在 PBE0 水平下至少比其他低能量异构体稳定 0.35 eV。金属原 子外挂于七元孔洞上方的外挂式硼球烯结构在能量上分别比其内嵌式硼球烯结构高 出 0.52, 1.11, 1.34 和 1.53 eV,而金属原子外挂于六元孔洞上方的外挂式硼球烯结 构更不稳定,分别比其金属内嵌硼球烯结构高出 1.55, 2.05, 2.24 和 2.25 eV。在 C₂, M@B₄₀⁺(M =Sc, Y, La)中,金属原子沿着 C₂轴分别偏离笼子中心 0.75, 0.49 和 0.10 Å。 具有完美 D_{2d}对称性的内嵌式硼球烯 Ac@B₄₀⁺被证明是 AcB₄₀⁺体系的最稳定结构, 至少比其他低能量异构体稳定 0.56 eV。该结果表明在内嵌式构型中 Ac 作为中心金 (a) ScB_{40}^+



(b) YB_{40}^{+}











 C_2 ¹A +1.09

 $C_{2v} {}^{1}A_{1}$ 0.00

 $C_s {}^1A'$ +0.48

 $C_s {}^1\mathrm{A'}$

+1.25

 C_1 ¹A +0.51



 $C_s {}^1\mathrm{A'}$

+1.11



 $C_{2\nu} {}^1A_1$

+2.05



+2.33

 C_1 ¹A

+0.59



(c) LaB_{40}^{+}





(d) AcB_{40}^{+}



图 7.2 PBE0 水平下(a) ScB40⁺, (b) YB40⁺, (c) LaB40⁺和(d) AcB40⁺的低能量异构体,并标注以 eV 为 单位的相对能量值,且所有能量值都考虑了零点校正能。

Fig. 7.2 Low-lying isomers of (a) ScB_{40^+} , (b) YB_{40^+} , (c) LaB_{40^+} , and (d) AcB_{40^+} with their relative energies indicated in eV at the PBE0 level. All the energies have been corrected for zero-point energies.

属在几何尺寸上与 B₄₀ 笼子完美匹配。在 M@B₄₀⁺(M =Sc, Y, La, Ac) 整个系列中,从 Sc、Y、La 到 Ac,金属原子到最近的 B 原子的距离从 2.52, 2.68, 2.99,一直递增 到 3.10 Å。金属内嵌硼球烯结构 M@B₄₀⁺(M =Sc, Y, La, Ac) 都拥有较大的 HOMO-LUMO 能隙,分别为 2.17, 1.98, 1.67 和 1.71 eV。

在 PBE0 水平下相对于反应 M⁺+B₄₀ =MB₄₀⁺, C_{2v} Sc@B₄₀⁺, C_{2v} Y@B₄₀⁺, C_{2v} La @B₄₀⁺和 D_{2d} Ac@B₄₀⁺的形成能都是负值,分别为–163.8, –178.1, –157.4 和–129.5 kcal/mol,表明 M⁺与 B₄₀之间存在很强的相互作用。该理论结果表明今后有可能在实 验上表征或合成这些金属内嵌硼球烯团簇。此外,以 C₂, Sc@B₄₀+为例进行 NBO 分析发现 Sc 的自然原子电荷为+0.56|e|,电子组态为 4s^{0.23}3d^{0.75},表明在金属内嵌硼球 烯 C₂, Sc@B₄₀+中 Sc 是作为电子供体给硼球烯 B₄₀ 笼子提供电子,但是带负电荷的 B₄₀笼子又将部分电子反馈给 Sc 的 d 轨道,从而形成配位作用。



图 7.3 PBE0 水平下 LaB₄₀⁺的构型能量谱。 Fig. 7.3 Configurational energy spectrummof LaB₄₀⁺ at the PBE0 level.





图 7.4 $C_{2\nu}$ La@B₄₀⁺的红外和拉曼模拟谱对照图。 Fig. 7.4 Simulated infrared and Raman spectra of $C_{2\nu}$ La@B₄₀⁺.

图 7.1 给出了 DFT-PBE0 水平下 C₂, La@B₄₀⁺的俯视图与侧视图。其结构与先前 所研究的 C₂, Ca@B₄₀ 很相似,金属原子沿着 C₂ 主轴稍微偏离硼球烯 B₄₀ 笼子中心。 我们对 C₂, La@B₄₀⁺阳离子的红外光谱(IR)和拉曼光谱(Raman)进行模拟(图7.4),期望 我们预测的光谱数据将来能为此类金属内嵌硼球烯阳离子团簇的实验表征提供一定 帮助。在其红外模拟谱中同样体现了 D_{2d} B₄₀ 结构的主要振动特征峰,三个特征峰分 别位于 1274(e) cm⁻¹, 821(e) cm⁻¹和 380(e) cm⁻¹处。可见,该理论结果的预测也为硼 球烯 B₄₀ 的光谱完整性以及作为结构单元的热力学稳定性提供了有力佐证。

7.4 本章小结

我们以最新发现的硼球烯 D_{2d} B₄₀为基础,对四个金属内嵌硼球烯阳离子团簇 C_{2v} Sc@B₄₀⁺, C_{2v} Y@B₄₀⁺, C_{2v} La@B₄₀⁺和 D_{2d} Ac@B₄₀⁺进行系统的第一性原理研究,它

们都被证实是其最稳定构型。计算结果显示从 Sc、Y、La 到 Ac,金属原子与 B₄₀ 笼 子中心的距离从 0.75,0.49,0.10 依次递减到 0.00 Å,而金属原子与最近的 B 原子 之间的距离则从 2.52,2.68,2.99 依次递增到 3.10 Å。可见,Sc,Y,La 都稍微偏离 B₄₀ 笼子中心,而 Ac 却与 B₄₀ 笼子完美匹配。对于反应 M⁺+B₄₀ =MB₄₀⁺,在 PBE0 水 平下 C_{2v} Sc@B₄₀⁺,C_{2v} Y@B₄₀⁺,C_{2v} La @B₄₀⁺和 D_{2d} Ac@B₄₀⁺都具有很大的形成能, 分别为–163.8,–178.1,–157.4 和–129.5 kcal/mol,表明极有可能从实验上合成或表 征这些金属内嵌硼球烯团簇。同时,我们对 C_{2v} La@B₄₀⁺阳离子的红外光谱和拉曼光 谱进行模拟,期望为此类金属内嵌硼球烯阳离子团簇的实验表征提供一定的理论依 据。该部分工作不仅为硼球烯 B₄₀ 结构的稳定性提供了又一佐证,而且也为理论与实 验工作者进一步开拓硼球烯化学领域奠定了基础。
第八章 硼球烯 B40 的储氢性能

8.1 引言

随着不可再生能源煤炭和石油等的无节制开采利用,以及在利用过程中所带来 的环境问题, 使得人们对新能源的需求越来越迫切。氢能作为一种高效清洁能源, 有着很好的应用前景。尽管目前人们已经对各种储氢材料进行研究,但是由于它们 自身的局限性,仍然不能很好的满足人们对氢能的实际利用要求。这就需要我们继 续探寻新型储氢材料,并深入研究储氢材料和氢气之间的相互作用。自 Coo 富勒烯问 世以来,人们就开始对其储氢性能进行研究,但是纯的 Cω 对氢气的吸附性能很弱, 人们就提出在纯的 C60 富勒烯中引入杂原子来调节其对 H2 的吸附能力。研究发现通 过 Li^[188,189,190]覆盖 C₆₀ 后形成的 Li₁₂C₆₀ 能够吸附多达 60 个 H₂ 分子, H₂ 的吸附能为 0.075 eV/H2。电荷分析结果表明 Li12C60 中 Li 带+0.5 el的正电荷,离子化的 Li 通过极 化作用来吸附 H₂。但是在温和条件下 Li₁₂C₆₀表面覆盖的 Li 对 H₂ 的吸附作用很弱, 且极易分解为 C60 和 Li,所以 Li 修饰后的 C60并不是一种适用的储氢材料。随后有 报道[191]指出碱土金属 Ca 能够覆盖在 C60表面形成 Ca32C60,其储氢效率可达 8.4 wt%。 该研究结果也得到其他科研工作者的进一步验证[192,193],储氢效率分别达到 6.2 wt% 和 9 wt%。Ca 覆盖后的富勒烯和 H2之间的电荷转移及分布所产生的强电场使 H2发 生极化, 增强了该体系对 H2 的吸附作用。因此用 Ca 作为 C60 的修饰金属来储氢是可 行的。

2007年美国赖斯大学 Yakobson 教授从理论上提出了笼状 B₈₀ 富勒烯,虽然后期 人们发现 B₈₀ 富勒烯结构在热力学上并不稳定,但是由于其与碳富勒烯 C₆₀ 电子结构 的相似性,并受碳富勒烯化学的启发,人们开始从理论上对 B₈₀ 富勒烯的储氢性能进 行探讨。2008年 Li 等^[57]发现 Na₁₂B₈₀和 K₁₂B₈₀能够吸附 72个 H₂分子,储氢效率分 别达到 11.2 wt%和 9.8 wt%,但是对 H₂的吸附能仅为 0.07和 0.09 eV/H₂,并不符合 我们对储氢材料的要求。2009年一项研究^[58]发现 Ca 能够较稳定的覆盖于 B₈₀表面, 形成的 Ca₁₂B₈₀能够吸附 60个 H₂分子,H₂的吸附能为 0.12-0.40 eV/H₂,储氢效率可 达 8.2 wt%。可见碱土金属 Ca 覆盖的 B₈₀富勒烯有可能成为较好的储氢材料。最近, 我们课题组与业内同行合作,结合光电子能谱实验和理论计算首次在光电子能谱实 验中检测到硼球烯 B₄₀-⁻⁰的存在。硼球烯 B₄₀在尺寸上正好是 B₈₀富勒烯的一半,那么 很容易想到硼球烯 B₄₀是否也可能成为一种新型的储氢材料呢?或者说它是否能为 H2储存提供有价值的模型体系呢?带着这些问题,我们开始了以下研究。

8.2 计算方法

我们主要使用 VASP^[114](Vienna Ab-initio Simulation Package)软件包进行结构优 化和电子性质的计算。对离子实和价电子之间的相互作用采用缀加投影波赝势 (Projector Augmented Wave, PAW)^[115,194]来描述。在使用广义梯度近似(GGA)时,选择 Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE)交换关联势^[195]。所有计算都考虑了范德华校正。平面 波截断能设为 500 eV,对我们所研究的体系采用 25×25×25 Å³ 的晶格。所有原子位 置进行弛豫的收敛判据为:每个原子的最大力小于 0.01 eV/Å,能量差小于 10⁻⁴ eV。 其中氢气的吸附能定义为吸附材料吸附氢气后体系的总能量减去吸附材料体系的能 量,再减去氢气分子的能量。此外,对体系 B40H_n (n =2, 4, 6, 8, 16)的计算都是通过 Gaussian09 程序完成^[105]的。

8.3 结果与讨论

8.3.1 B40Hn (n = 2, 4, 6, 8, 16)的结构与稳定性



图 8.1 PBE0 水平下 B₄₀H_n(*n* =2, 4, 6, 8, 16)团簇的最稳定构型,上方为俯视图,下方为侧视图。 Fig. 8.1 The most stable structures of B₄₀H_n(*n* =2, 4, 6, 8, 16) at the PBE0 level. Top: top view; Bottom: side view.

在 PBE0 水平下,对 B40Hn (n =2, 4, 6, 8, 16)系列团簇的低能量异构体进行优化, 主要考虑了十六个四配位硼原子上加氢的位置异构体,以及 H2分子内嵌或外挂于 B40 笼子后形成的异构体,如图 8.1 是我们找到的系列团簇 B40Hn (n =2, 4, 6, 8, 16)的最稳 定构型的俯视图和侧视图。 $B_{40}H_2$ (C_2 ¹A)比 H_2 分子外挂于 B_{40} 后形成的异构体稳定 1.10 eV,比 H_2 分子內嵌于 B_{40} 后形成的异构体稳定 1.36 eV。对于反应 $B_{40}+H_2$ = $B_{40}H_2$, $B_{40}H_2$ 的形成能为–29.44 kcal/mol。如果考虑其化学储氢效率的话仅有 0.50 wt%。对 $B_{40}H_4$ (C_s ¹A')而言,它比 2 个 H_2 外挂于 B_{40} 后形成的异构体稳定 2.34 eV,比 2 个 H_2 内嵌于 B_{40} 后形成的异构体稳定 4.93 eV。在 $B_{40}+2H_2$ = $B_{40}H_4$ 反应中, $B_{40}H_4$ 的形成能 为–62.25 kcal/mol,化学储氢效率为 0.92 wt%。对 $B_{40}H_6$ (C_s ¹A')和 $B_{40}H_8$ (C_s ¹A')而言, 其形成能分别为–96.57 kcal/mol 和–126.96 kcal/mol,化学储氢效率分别为 1.37 wt% 和 1.82 wt%。如果继续加氢直到氢原子数 *n* 达到 16 时,我们得到了具有 D_{2d} 对称性 的 $B_{40}H_{16}$ 分子,此时 16 个氢原子正好以端基-H 的形式与硼球烯 B_{40} 的十六个四配位 B 原子形成 B-H 化学键。对于反应 $B_{40}+8H_2$ = $B_{40}H_{16}$, $B_{40}H_{16}$ 的形成能为–243.86 kcal/mol,其化学储氢效率达到 3.57 wt%。当然,我们也尝试在较低理论水平下对 $B_{40}H_{40}$ 进行计算,结果显示 $B_{40}H_{40}$ 的形成能为–392.02 kcal/mol,其化学储氢效率达 到 8.47 wt%,但是此时 B_{40} 结构变形较大,无法保持硼球烯结构特征。而且如果通过 化学吸附来储氢的话,将无法实现 H_2 的可逆释放,所以在储氢材料的实际应用中并 不可行。

8.3.2 Ca 修饰 B40 后对氢气的吸附

(a)







图 8.2 一个 Ca 原子覆盖于 B40 硼球烯表面后吸附一个 H2分子的优化结构: (a) Ca 覆盖于七元孔 洞; (b) Ca 覆盖于六元孔洞;

Fig. 8.2 Optimized configurations of Ca-coated B₄₀ borospherene with one H₂ molecule: (a) Ca-coated heptagonal hole; (b) Ca-coate hexgonal hole;

首先考查一个 Ca 原子修饰的 B₄₀ 体系,如图 8.2 所示 Ca 原子既可以吸附在 B₄₀ 的七元孔洞上,也可以吸附在 B₄₀ 的六元孔洞上,我们分别对其进行分析。当 Ca 原子覆盖于 B₄₀ 的七元孔洞上时,Ca 原子与七元孔洞上 B 原子的平均距离为 2.66 Å,Ca 原子与 B₄₀ 的结合能为 2.70 eV。在此基础上我们对 CaB₄₀ 与一个 H₂ 分子之间的相 互作用进行研究,计算结果显示 H₂在 CaB₄₀表面的吸附能为 0.31 eV,Ca-H距离为 2.58

Å, Ca-B之间的平均距离为 2.68 Å, 与不吸附 H₂分子时基本一致, H-H 键长为 0.76 Å, 说明 H₂并未解离, 而是以分子形式吸附于 CaB₄₀表面。当 Ca 原子覆盖于 B₄₀的 六元孔洞上时, Ca-B 原子的平均距离为 2.65 Å, Ca 原子与 B₄₀的结合能为 2.68 eV。可见, Ca 原子吸附在七元孔洞上与六元孔洞上并无太大区别。此时, 当一个 H₂分子 吸附在 CaB₄₀(Ca 吸附在六元孔洞上)上时, H₂分子的吸附能为 0.13 eV, Ca-H 距离为 2.71 Å, Ca-B 平均距离为 2.64 Å, H-H 键长为 0.75Å。与 Ca 覆盖于七元孔洞上的 CaB₄₀ 对比可知, Ca-H 距离增大, H₂ 的吸附能降低。可见, 当用 Ca 原子进行修饰时, 硼 球烯 B₄₀的七元孔洞可能比六元孔洞更易于吸附 H₂分子。



图 8.3 Ca₆B₄₀ 中每个 Ca 原子上方吸附 5 个 H₂ 分子后的优化结构。左边为俯视图,右边为侧视图。 Fig. 8.3 Optimized configurations of five H₂ molecules on each Ca atom of Ca₆B₄₀. Left: top view; Right: side view.

然后,用6个Ca原子将硼球烯B40的2个六元孔洞和4个七元孔洞全部覆盖, 经结构优化后,6个Ca原子仍然在孔洞上方,B40也没有发生变形。此时Ca6B40中6 个Ca原子与B40的平均结合能为2.53 eV。我们继续对Ca6B40中每个Ca原子分别吸 附五个H2分子后形成的Ca6B40(H2)30进行分析,图8.3给出了Ca6B40(H2)30优化构型 的俯视图与侧视图。在该体系中氢气的平均吸附能达到0.27 eV/H2,Ca6B40的储氢效 率可达8.2 wt%。但是优化结果显示在Ca6B40(H2)30中有一个H2发生解离,其中一个 H以离子形式存在,而另一个H则与B40中的一个四配位B原子形成B-H化学键。 所以此处计算出的H2分子的平均吸附能会偏高。

8.3.3 Li 修饰 B40 后对氢气的吸附

为了提高储氢效率,我们尝试用更轻的 Li 原子对 B40 进行修饰,从而继续探讨 其储氢性能(图 8.4)。类似地,当一个 Li 原子覆盖于 B40 七元孔洞上时, Li-B 平均距 离为 2.34 Å, Li 原子与 B40 的结合能为 3.08 eV,比 Ca 原子与 B40 的结合能(2.70 eV) 要大。如果吸附一个 H₂分子,计算结果显示 H₂在 LiB₄₀表面的吸附能为 0.25 eV, Li-H 距离为 1.97 Å,Li-B 平均距离为 2.35 Å,H-H 键长为 0.76Å。当 Li 原子覆盖于 B₄₀的六元孔洞上时,Li-B 平均距离为 2.33 Å,Li 原子与 B₄₀的结合能为 2.88 eV。当 一个 H₂分子吸附在 LiB₄₀ (Li 吸附在六元孔洞上)上时,H₂分子的吸附能为 0.22 eV, Li-H 距离为 1.97 Å,Li-B 平均距离为 2.34 Å,H-H 键长为 0.75 Å。可见,与 Ca 修 饰后的 B₄₀相比,不管 Li 原子覆盖于 B₄₀的七元孔洞上方还是六元孔洞上方,对 H₂ 分子的吸附基本没有影响。

(a)

(b)



图 8.4 一个Li原子覆盖于B₄₀硼球烯表面后吸附一个H₂分子的优化结构:(a)Li覆盖于七元孔洞; (b)Li覆盖于六元孔洞;

Fig. 8.4 Optimized configurations of Li-coated B₄₀ borospherene with one H₂ molecule: (a) Li-coated heptagonal hole; (b) Li-coated hexagonal hole;



图 8.5 Li₆B₄₀ 中每个 Li 原子上方吸附 5 个 H₂ 分子后的优化结构。左边为俯视图,右边为侧视图。 Fig. 8.5 Optimized configurations of five H₂ molecules on each Li atom of Li₆B₄₀. Left: top view; Right: side view.

与 Ca₆B₄₀(H₂)₃₀ 进行对照,我们同样用 6 个 Li 原子将 B₄₀ 的 2 个六元孔洞和 4 个 七元孔洞全部覆盖。此时 Li₆B₄₀ 中 6 个 Li 原子与 B₄₀ 的平均结合能为 3.07 eV。在 Li₆B₄₀ 中每个 Li 原子上分别吸附五个 H₂分子后形成的 Li₆B₄₀(H₂)₃₀ 体系中(图 8.5),氢气的

平均吸附能达到 0.31 eV/H₂, Li₆B₄₀ 的储氢效率高达 11.2 wt%。但优化结果显示 Li₆B₄₀(H₂)₃₀ 中有六个 H 与 B₄₀ 中的六个四配位 B 原子形成 B-H 键。所以此处大大高 估了 H₂分子的平均吸附能。

8.3.4 Li 修饰 B40H16 后对氢气的吸附



图 8.6 六个 Li 原子覆盖于 B40H16表面后的优化结构。 Fig. 8.6 Optimized configurations of Li-coated B40H16.

在研究碱金属 Li 修饰后硼球烯 B₄₀ 对氢气的吸附性能时,我们发现随着每个 Li 原子上吸附 H₂分子数目的增多,个别 H 原子会与 B₄₀中的四配位 B 形成化学键,从 而高估了 H₂分子的吸附能。因此,我们尝试先将硼球烯 B₄₀中较为活泼的十六个四 配位 B 全部饱和掉,形成 B₄₀H₁₆体系,然后再对用 Li 原子将其修饰后形成的 Li₆B₄₀H₁₆体系的储氢性能进行研究。图 8.6 给出了 Li₆B₄₀H₁₆ 的优化构型,计算结果显示 Li₆B₄₀H₁₆ 中 Li 原子与 B₄₀H₁₆ 的平均结合能为 4.17 eV。与 Li₆B₄₀ 中 Li 原子与 B₄₀ 的 平均结合能 3.07 eV 相比,Li₆B₄₀H₁₆ 中 Li 原子结合能明显增大。



(a) Li₆B₄₀H₁₆(H₂)₆

(b) Li₆B₄₀H₁₆(H₂)₁₂



图 8.7 Li₆B₄₀H₁₆ 中每个 Li 原子上方分别吸附 1 个 H₂ (a), 2 个 H₂ (b)和 3 个 H₂ (c)分子后的优化结 构俯视图。

Fig. 8.7 Optimized configurations of one H_2 (a), two H_2 (b), and three H_2 (c) molecules on each Li atom of Li₆B₄₀H₁₆, respectively.

如图 8.7 所示,首先在 Li₆B₄₀H₁₆中的六个 Li 原子上方分别吸附 1 个 H₂,形成 Li₆B₄₀H₁₆(H₂)₆体系,此时 H₂分子的平均吸附能为 0.22 eV/H₂,其储氢效率为 5.6 wt%, 但是理论上能够释放出来的 H₂分子仅为 2.4 wt%。然后继续吸附 H₂分子,对在六个 Li 原子上方分别吸附 2 个 H₂后形成的 Li₆B₄₀H₁₆(H₂)₁₂体系进行研究。计算结果显示, Li₆B₄₀H₁₆(H₂)₁₂中 H₂分子的平均吸附能为 0.15 eV/H₂,储氢效率达到 7.8 wt%,理论 上能够释放出来的 H₂分子为 4.7 wt%。类似地,我们在六个 Li 原子上方分别吸附 3 个 H₂,此时 Li₆B₄₀H₁₆(H₂)₁₈中 H₂分子的平均吸附能为 0.18 eV/H₂,储氢效率高达 9.2 wt%,理论上能够释放出来的 H₂分子,H₂会发生分解并与硼球烯 B₄₀中的五配位 B 形成 B-H 化学键。

8.4 本章小结

本章基于密度泛函理论计算,首先对 B40Hn (n = 2, 4, 6, 8, 16)系列团簇的结构、稳定性及化学储氢效率进行探讨。研究发现随着氢原子数目的增加,H原子都是以端基-H的形式与硼球烯 B40 的四配位B成键。值得注意的是,B40H16中的十六个H原子正好将硼球烯 B40 的十六个四配位B全部饱和,从而形成具有 D2d 对称性的分子,其化学储氢效率仅为 3.57 wt%。同时,对碱土金属 Ca 和碱金属 Li 修饰后 B40 的储氢性能进行了初步探讨。我们尝试在硼球烯 B40 的表面覆盖6个 Ca 原子或 6 个 Li 原子后,形成的 Ca6B40和 Li6B40都能够吸附 30 个 H2 分子,其H2 分子的平均吸附能分别为 0.27和 0.31 eV/H2,符合目前对储氢材料的要求。Ca6B40和 Li6B40中金属原子与 B40之间的平均结合能分别为 2.53和 3.07 eV。我们推测金属原子之所以能够以如此大的结合能覆盖于 B40表面,主要是由于金属原子与 B40之间发生了电荷转移,而电荷转移及分布所产生的强电场使 H2 发生极化,从而实现了对 H2 的吸附。计算可知体系Ca6B40(H2)30和 Li6B40(H2)30 的储氢效率分别达到 8.2和11.2 wt%。可见,Ca或 Li 修饰后的 B40 有可能成为一种有前景的新型纳米储氢材料。

95

第九章 总结与展望

9.1 本论文主要结论

本论文采用密度泛函理论和波函数理论,基于碳硼相似性,对硼双链相互交织 形成的纳米带团簇、稠环芳香性硼烯、硼球烯(或称为全硼富勒烯)以及对硼球烯进 行化学修饰后形成的金属内嵌硼球烯和金属外挂硼球烯的几何结构与电子结构、成 键特征、芳香性、热力学稳定性与动力学稳定性及光谱性质等进行系统研究。主要 结论如下:

1. 基于密度泛承理论和耦合簇理论,我们发现一直到n=22,硼氢化物二价负离 子团簇 B_nH₂²⁻都具有拉长的硼双链平面纳米带结构,而且一直到 Li₂B₁₄H₂,其相应的 锂盐团簇 Li2BnH20-也都具有相似的硼双链平面纳米带结构。研究表明在该类团簇中, 电荷是稳定这些拉长的硼双链纳米带的有效机制,所以 B_nH₂²⁻团簇一直到 17.0 Å都 是稳定的。这些纳米带结构可以看做是一种分子拉链模型,即两列原子宽度的分子 线通过离域键结合在一起。成键分析显示硼双链平面纳米带闭簇 Li2B"H2%~本质上是 具有σ和π双共轭的全局芳香性分子,可以看作多烯的锂化硼氢类似物。理论计算结 果显示 $Li_2B_nH_2^-$ 的绝热剥离能与 $Li_2B_nH_2$ 的电离势,以及所有 $Li_2B_nH_2^{0-}$ 团簇总能量 的二级能量差都呈现出 4n 模式,即 $Li_2B_nH_2^-$ 的绝热剥离能和二级能量差在团簇尺寸 n = 9, 13, 17 和 21 处呈现幻数特征,而 Li₂B₀H₂的电离势和二级能量差则在团簇尺寸 n=10,14,18 和 22 处呈现幻数特征。据此,我们提出一个新概念"带状芳香性"来 解释这些幻数团簇,从而将芳香性概念从二维,三维延伸到准一维。满足带状芳香 性的硼双链平面纳米带团簇具有 $\pi^{2(n+1)}\sigma^{2n}$ 电子构型,并且其离域 π 电子和 σ 电子总数符 合(4n+2)休克尔规则。这(4n+2)个离域π电子和σ电子沿着硼双链纳米带方向规律性地 交替出现,使得体系中电子云均匀分布,从而减小了彼此间的静电排斥,最终将硼 双链纳米带结构稳定下来。

2. 基于从头算原理,我们提出了一类新颖的由硼双链交织而成的稠环芳香性硼 烯团簇(PABH) B_{3n}H_m,它们分别是相应的 C_nH_m 稠环芳香性碳烯团簇的无机类似物,其中硼碳原子数目比都是 3 比 1。该研究结果强有力地支持了对偶空间中硼氢化物和 碳氢化物的相似性关系。实际上,这些稠环芳香性硼烯都是全硼类石墨烯 *snub* sheet 中分子片段的氢化物。正则分子轨道(CMO),适配性自然密度划分(AdNDP)和电子定 域函数(ELF)分析结果显示这类稠环芳香性硼烯团簇本质上都具有全局芳香性,而且

表现出σ岛芳香性和π岛芳香性。我们还对其相应的光电子能谱进行预测,期望为将 来实验表征提供一定的理论基础。因此,与碳相似,硼也可以从平面出发形成具有 相应的碳类似物性质的低维纳米结构。

3. 结合光电子能谱实验、广泛的全局结构搜索和严格的第一性原理计算,我们 与国内外同行合作首次在气相中观察到硼球烯(又称全硼富勒烯)结构 B40⁻。对于 B40⁻ 团簇,含有两个相邻六元孔洞的准平面结构稍微比富勒烯结构更稳定。但是,对于 B40 团簇,富勒烯结构被证明是其全局极小结构。一方面,我们可以认为硼球烯 B40⁻⁰ 是由顶端和底端二个 B6六元环及腰上四个 B7 七元环相互融合而成。另一方面,也可 以认为它是由水平方向八个 B9 双链和垂直方向四个 B10 双链彼此交织而成,再次表 明硼双链在低维硼纳米材料中的重要作用。B40 是继 C60 之后第二个从实验和理论上 完全确认的无机非金属团簇分子。B40⁻⁰结构的独特之处在于,其表面由硼双链交织 而成,含有稳定的七元环结构单元,这种现象在传统的碳富勒烯结构中是不存在的。 在不同温度下进行分子动力学模拟都没有破坏 B40 的结构完整性,可见硼球烯 B40 在 动力学上是稳定的。B40 的化学成键也非常特殊,其表面 48 个 B3 三角形中形成 48 个离域σ键,12 条硼双链棱上则覆盖 12 个离域π键。这些离域键均匀分布在 B40 笼子 表面,整个分子呈现出立体芳香性。

4. 通过全局结构搜索、电子结构计算和化学成键分析,首次对"中国红灯笼分 子"硼球烯 B40进行化学修饰,对金属内嵌硼球烯 M@B40(M=Ca, Sr)和金属外挂硼 球烯 M&B40(M=Be, Mg)的可行性进行探索。研究结果表明,Ca@B40 (C₂ν, ¹A1)和 Sr@B40 (D₂d, ¹A1)都具有近乎完美的金属内嵌硼球烯结构,其中金属原子位于 B40 笼 子的中心,而 Be&B40 (Cs, ¹A')和 Mg&B40 (Cs, ¹A')却属于金属外挂硼球烯,金属原子 以七配位形式覆盖于 B40表面的 B7七元孔洞上。Ca@B40之于 B40,恰如 Ca@C60之 于 C60。该结果进一步证实了实验上观察到的硼球烯 B40的结构、化学和谱学稳定性。 其中掺杂金属原子 M 的原子半径大小对于稳定金属硼球烯的内嵌与外挂构型是非常 关键的。NBO分析结果显示所有这些金属硼球烯 M@B40(M=Ca, Sr)和 M&B40(M=Be, Mg)都是典型的电子转移复合物 M²⁺B40²⁻,其中金属原子是电子供体,B40是电子受 体。由 AdNDP 分析结果可知,与硼球烯 B40类似,碱土金属硼球烯团簇的所有价电 子都参与形成沿硼双链均匀分布的离域键,构成典型的σ与π双重离域体系。金属硼 球烯的预测为硼球烯作为结构单元的热力学和动力学稳定性提供了有力佐证,为硼 球烯的进一步修饰和改性指出了可能途径。此外,我们对 C2 M@B40⁻ (M=Ca, Sr)和

98

*C*_s M&B₄₀⁻ (M =Be, Mg)的光电子能谱进行模拟,为在实验上合成和表征金属硼球烯 奠定了理论基础。

5. 基于最新发现的硼球烯B40,我们对M@B40⁺ (M =Sc,Y,La,Ac).系列团簇进行 系统的第一性原理研究发现,四个阳离子团簇C2v Sc@B40⁺, C2v Y@B40⁺, C2v La@B40⁺ 和D2d Ac@B40⁺都具有金属内嵌硼球烯结构。理论计算结果显示从Sc、Y、La到Ac, 金属原子与最近的B原子之间的距离从2.52,2.68,2.99依次递增到3.10 Å,相应地, 金属原子与B40笼子中心的距离却从0.75,0.49,0.10依次递减到0.00 Å。由此可见, Sc,Y,La原子都稍微偏离B40笼子的中心位置,但Ac原子与B40笼子完美匹配。因此, 金属内嵌硼球烯结构的稳定性是由B40笼子和掺杂原子的尺寸匹配所决定的。PBE0 水平下C2v Sc@B40⁺,C2v Y@B40⁺,C2v La @B40⁺和D2d Ac@B40⁺的形成能都是负值,分 别为–163.8,–178.1,–157.4和–129.5 kcal/mol,说明反应M⁺⁺B40 =MB40⁺(M =Sc,Y,La, Ac)都是吸热反应,极有可能从实验上合成或表征这些金属内嵌硼球烯。此外,我们 还对C2v La@B40⁺阳离子的红外光谱和拉曼光谱进行模拟,期望为今后实验表征提供 一定的理论依据。

6. 在密度泛函理论基础上,对由硼双链交织而成的硼球烯 B40 的储氢性能进行 初步探讨。计算结果显示随着氢原子数目的增加,B40Hn (n = 2,4,6,8,16)系列团簇中 H原子都是以端基-H的形式与 B40 的四配位B成键,特别是具有 D2d 对称性的 B40H16 中,十六个 H原子正好与硼球烯 B40 的十六个四配位B形成B-H化学键,其化学储氢 效率仅为 3.57 wt%。我们对碱土金属 Ca 和碱金属 Li 修饰后 B40 的储氢性能进行研究 发现,六个 Ca 原子和六个 Li 原子分别将 B40 的六个孔洞覆盖后都可以吸附 30 个 H2 分子,Ca6B40 和 Li6B40 中金属原子与 B40之间的平均结合能分别为 2.53 和 3.07 eV,其 H2 分子的平均吸附能分别为 0.27 和 0.31 eV/H2, Ca6B40(H2)30 和 Li6B40(H2)30 的储氢效 率分别达到 8.2 和11.2 wt%,符合目前对储氢材料的要求。我们推测 Ca 或 Li 覆盖后 B40 和 H2 之间的电荷转移及分布所产生的强电场使 H2 发生极化,从而实现了对 H2 的吸附。所以碱土金属 Ca 和碱金属 Li 修饰后的硼球烯 B40 有可能成为一种较好的纳 米储氢材料。

9.2 工作展望

对硼双链纳米带团簇、稠环芳香性硼烯、硼球烯以及金属硼球烯体系进行研究, 不仅丰富了硼化学,为研究新型硼纳米材料开辟了新道路,而且预示着一个与碳平 行、大有可为的新兴研究领域的崛起。因此,我们的研究远非完善,特别是对硼球 烯化学的研究才刚刚开始。对于与本论文相关的后续工作,我们将重点关注以下几 个方面:

1. 根据 H/Au/BO 的等瓣相似性,将由硼双链形成的 B_nH₂²⁻、Li₂B_nH₂^{0/-}及 B_{3n}H_m 体系中的 H 原子分别用 Au 原子或者 BO 自由基代替,形成 B_nAu₂²⁻、Li₂B_nAu₂^{0/-}及 B_{3n}Au_m,或者形成 B_n(BO)₂²⁻、Li₂B_n(BO)₂^{0/-}及 B_{3n}(BO)_m,主要对其结构与稳定性、成 键与芳香性以及谱学性质等进行探讨,通过对比研究来探索这种硼双链结构特征是 否在硼羰基化合物和硼金团簇中也能稳定存在,从而进一步拓宽人们对硼双链纳米 带的研究领域。

2. 硼球烯 B₄₀⁻和 B₄₀的发现标志着硼富勒烯实验和理论研究的开端,预示着一 个与碳富勒烯平行、大有可为的新兴研究领域的崛起。可以推断,B₄₀^{-/0}仅仅是硼球 烯家族中的第一批成员,在中等尺寸范围内(B₃₀-B₈₀)可能存在一个完整的硼球烯系 列,这一未知世界有待理论和实验工作者共同开拓。下一步我们将首先采用第一性 原理理论方法系统研究和预测中等尺寸硼团簇(B_n^{-/0/+}, *n*=30-80)及其氢化物的几何 结构和电子结构。

3. 我们用碱土金属、第 IIIB 族金属原子对硼球烯 B40⁻⁷⁰进行化学修饰,才刚刚 拉开硼球烯化学的序幕。事实上, B40⁻⁷⁰拥有一个比 C60(7.1 Å)略微偏小的直径 6.2 Å, 从而比 C60更适合内嵌原子或小分子,所以下一步可以先对内嵌硼球烯进行系统的理 论研究。与 C60类似,笼状硼球烯 B40⁻⁷⁰可以作为分子器件,进行各种化学修饰、金 属掺杂和配体保护,在能量储存与转换、立体选择性催化和光电子器件等领域具有 重要应用前景。

4. 初步计算结果已经证实 Ca 或 Li 修饰后的 B40 有可能成为一种有前景的新型储氢材料,但是目前的结果还不够完善,这急需我们进一步深入研究。此外,继续对过渡金属修饰后硼球烯 B40 的储氢性能,以及 B40 的储锂性能展开研究。硼球烯的发现表明硼球烯及相关纳米材料立体结构、化学成键和光电性质的多样性,预示着由硼双链交织而成的硼纳米管和二维硼纳米材料存在的可能性。

100

参考文献

- [1] R. F. Service, Ordering nanoclusters around [J]. Science, 1996, 271, 921.
- [2] A. C. Shelley, A. W. Castleman, Jr., N. K. Shiv, B. M. Christopher, S. Ayusman, S. W. Paul, Cluster-assembled materials [J]. ACS Nano, 2009, 3, 244–255.
- [3] P. Jena, S. N. Khanna, B. K. Rao, Stability and electronic structure of cluster assembled materials [J]. *Mater. Sci. Forum*, 1996, 232, 1–25.
- [4] A. Perez, P. Melinon, V. Dupuis, P. Jensen, B. Prevel, J. Tuaillon, L. Bardotti, C. Martet, M. Treilleux, M. Broyer, M. Pellarin, J. L.Vaille, B. Palpant, J. Lerme, Cluster assembled materials: a novel class of nanostructured solids with original structures and properties [J]. J. Phys. D: Appl. Phys., 1997, 30, 709–721.
- [5] H. W. Kroto, J. R. Heath, S. C. O'Brien, R. F. Curl, R. E. Smalley, C₆₀: Buckminsterfullerene [J]. *Nature*, 1985, **318**, 162–163.
- [6] W. Krätschmer, L. D. Lamb, K. Fostiropoulos, D. R. Huffman, Solid C₆₀: a new form of carbon [J]. *Nature*, 1990, 347, 354–358.
- [7] R. Taylor, J. P. Hare, A. K. Abdul-Sada, H. W. Kroto, Isolation, separation and characterisation of the fullerenes C₆₀ and C₇₀: The third form of carbon [J]. *J. Chem. Soc., Chem. Commun.*, 1990, 1423–1425.
- [8] F. Diederich, R. Ettl, Y. Rubin, R. L. Whetten, R. Beck, M. Alvarez, S. Anz, D. Sensharma, F. Wudl, K. C. Khemani, A. Koch, The higher fullerenes: Isolation and characterization of C₇₆, C₈₄, C₉₀, C₉₄, and C₇₀O, an oxide of D_{5h}-C₇₀ [J]. *Science*, 1991, 252, 548–551.
- [9] S. Saito, A. Oshiyama, Cohesive mechanism and energy bands of solid C₆₀ [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1991, 66, 2637–2640.
- [10] A. F. Hebard, M. J. Rosseinsky, R. C. Haddon, D. W. Murphy, S. H. Glarum, T. T. M. Palstra, A. P. Ramirez, A. R. Kortan, Superconductivity at 18 K in potassium-doped C₆₀ [J]. *Nature*, 1991, **350**, 600–601.
- [11] M. J. Rosseinsky, A. P. Ramirez, S. H. Glarum, Superconductivity at 28 K in Rb_xC₆₀
 [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1991, 66, 2830–2832.
- [12] A. Hirsch, Fullerene polymers [J]. Adv. Mater., 1993, 5, 859-861.
- [13] D. S. Bethune, R. D. Johnson, J. R. Salem, M. S. Devries, C. S. Yannonia, Atoms in

carbon cages: The structure and properties of endohedral fullerenes [J]. *Nature*, 1993, **366**, 123–128.

- [14] L.-S. Wang, J. M. Alford, Y. Chai, M. Diener, J. Zhang, S. M. McClure, T. Guo, G. E. Scuseria, R. E. Smalley, The electronic structure of Ca@C₆₀ [J]. *Chem. Phys. Lett.*, 1993, 207, 354–359.
- [15] S. Hino, H. Takahashi, K. Iwasaki, K. Iwasaki, Electronic structure of metallofullerene LaC₈₂: Electron transfer from lanthanum to C₈₂ [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1993, 71, 4261–4263.
- [16] M. M. Olmstead, A. Bettencourt-Dias, J. C. Duchamp, S. Stevenson, D. Marciu, H. C. Dorn, A. L. Balch, Isolation and structural characterization of the endohedral fullerene Sc₃@C₇₈[J]. *Angew. Chem. Int. Ed.*, 2001, **40**, 1223–1225.
- [17] R. V. Bensasson, T. J. Hill, E. J. Land, S. Leach, D. J. McGarvey, T. G. Truscott, J. Ebenhoch, M. Gerst, C. Rüchardt, Spectroscopy and photophysics of C₆₀H₁₈ and C₆₀H₃₆ [J]. *Chem. Phys.*, 1997, **215**, 111–123.
- [18] S.-Y. Xie, F. Gao, X. Lu, R.-B. Huang, C.-R. Wang, X. Zhang, M.-L. Liu, S.-L. Deng, L.-S. Zheng, Capturing the labile fullerene [50] as C₅₀Cl₁₀ [J]. *Science*, 2004, **304**, 699 –699.
- [19] C.-R. Wang, Z.-Q. Shi, L.-J. Wan, X. Lu, L. Dunsch, C.-Y. Shu, Y.-L. Tang, H. Shinohara, C₆₄H₄: Production, isolation, and structural characterizations of a stable unconventional fulleride [J]. *J. Am. Chem. Soc.*, 2006, **128**, 6605–6610.
- [20] J. C. Hummelen, B. Knight, J. Pavlovich, R. González, F. Wudl, Isolation of the heterofullerene C₅₉N as its dimer (C₅₉N)₂ [J]. *Science*, 1995, 269, 1554–1556.
- [21] Q. Sun, Q. Wang, P. Jena, Functionalized heterofullerenes for hydrogen storage [J]. Appl. Phys. Lett., 2009, 94, 013111.
- [22] E. D. Jemmis, E. G. Jayasree, Analogies between boron and carbon [J]. Acc. Chem. Res., 2003, 36, 816–824.
- [23] K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S. V. Dubonos, I. V. Grigorieva, A. A. Firsov, Electric field effect in atomically thin carbon films [J]. *Science*, 2004, **306**, 666–669.
- [24] H. Tang, S. Ismail-Beigi, Novel precursors for boron nanotubes: The competition of two-center and three-center bonding in boron sheets [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 2007, 99,

115501.

- [25] X.-J. Wu, J. Dai, Y. Zhao, Z.-W. Zhuo, J.-L. Yang, X.-C. Zeng, Two-dimensional boron monolayer sheets [J]. ACS Nano, 2012, 6, 7443–7453.
- [26] H.-G. Lu, Y.-W. Mu, H. Bai, Q. Chen, S.-D.Li, Binary nature of monolayer boron sheets from ab initio global searches [J]. J. Chem. Phys., 2013, 138, 024701.
- [27] R. R. Zope, T. Baruah, Snub boron nanostructures: Chiral fullerenes, nanotubes and planar sheet [J]. *Chem. Phys. Lett.*, 2010, **501**,193–196.
- [28] C. Özdoğan, S. Mukhopadhyay, W. Hayami, Z. B. Güvenc, R. Pandey, I. Boustani, The unusually stable B_{100} fullerene, structural transitions in boron nanostructures, and a comparative study of α - and γ -boron and sheets [J]. *J. Phys. Chem. C*, 2010, **114**, 4362–4375.
- [29] D.-Z. Li, Q. Chen, Y.-B. Wu, H.-G. Lu, S.-D. Li, Double-chain planar D_{2h} B₄H₂, C_{2h} B₈H₂, and C_{2h} B₁₂H₂: conjugated aromatic borenes [J]. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 2012, 14, 14769–14774.
- [30] W.-L. Li, C. Romanescu, T. Jian, L.-S. Wang, Elongation of planar boron clusters by hydrogenation: Boron analogues of polyenes [J]. J. Am. Chem. Soc., 2012, 134, 13228–13231.
- [31] T. R. Galeev, Q. Chen, J.-C. Guo, H. Bai, C.-Q. Miao, H.-G. Lu, A. P. Sergeeva, S.-D. Li, A. I. Boldyrev, Deciphering the mystery of Hexagon holes in an all-boron Grapheme α-sheet [J]. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 2011, 13, 11575–11578.
- [32] S. J. La Placa, P. A. Roland, J. J. Wynne, Boron clusters (B_n, n =2-52) produced by laser ablation of hexagonal boron nitride [J]. *Chem. Phys. Lett.*, 1992, **190**, 163–168.
- [33] H.-J. Zhai, A. N. Alexandrova, K. A. Birch, A. I. Boldyrev, L.-S. Wang, Hepta- and octacoordinate boron in molecular wheels of eight- and nine- atom boron clusters: Observation and confirmation [J]. *Angew. Chem. Int. Ed.*, 2003, 42, 6004–6008.
- [34] H.-J. Zhai, B. Kiran, J. Li, L.-S. Wang, Hydrocarbon analogues of boron clusters planarity, aromaticity and antiaromaticity [J]. *Nature Mater.*, 2003, 2, 827–833.
- [35] B. Kiran, S. Bulusu, H.-J. Zhai, S. Yoo, X.-C. Zeng, L.-S. Wang, Planar-to-tubular structural transition in boron clusters: B₂₀ as the embryo of single-walled boron nanotubes [J]. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 2005, **102**, 961–964.
- [36] E. Oger, N. R. M. Crawford, R. Kelting, P. Weis, M. M. Kappes, R. Ahlrichs, Boron

cluster cations: Transition from planar to cylindrical structures [J]. Angew. Chem. Int. Ed., 2007, 46, 8503–8506.

- [37] A. P. Sergeeva, D. Yu. Zubarev, H.-J. Zhai, A. I. Boldyrev, L.-S. Wang, A photoelectron spectroscopic and theoretical study of B₁₆⁻ and B₁₆²⁻: An all-boron naphthalene [J]. J. Am. Chem. Soc., 2008, **130**, 7244–7246.
- [38] W. Huang, A. P. Sergeeva, H.-J. Zhai, B. B. Averkiev, L.-S. Wang, A. I. Boldyrev, A concentric planar doubly π-aromatic B₁₉⁻ cluster [J]. *Nature Chem.*, 2010, 2, 202–206.
- [39] A. P. Sergeeva, Z. A. Piazza, C. Romanescu, W.-L. Li, A. I. Boldyrev, L.-S. Wang, B₂₂
 and B₂₃⁻: All-Boron analogues of anthracene and phenanthrene [J]. *J. Am. Chem. Soc.*, 2012, **134**, 18065–18073.
- [40] I. A. Popov, Z. A. Piazza, W.-L. Li, L.-S. Wang, A. I. Boldyrev, A combined photoelectron spectroscopy and ab initio study of the quasi-planar B₂₄⁻ cluster [J]. J. *Chem. Phys.*, 2013, **139**, 144307.
- [41] W.-L. Li, Y.-F. Zhao, H.-S. Hu, J. Li, L.-S. Wang, [B₃₀] -: A quasiplanar chiral boron cluster [J]. Angew. Chem. Int. Ed., 2014, 53, 5540–5545.
- [42] Z. A. Piazza, H.-S. Hu, W.-L. Li, Y.-F. Zhao, J. Li, L.-S. Wang, Planar hexagonal B₃₆ as a potential basis for extended single-atom layer boron sheets [J]. *Nature Commun.*, 2014, 5, 3113.
- [43] A. P. Sergeeva, I. A. Popov, Z. A. Piazza, W.-L. Li, C. Romanescu, L.-S. Wang, A. I. Boldyrev, Understanding boron through size-selected clusters: Structure, chemical bonding, and fluxionality [J]. Acc. Chem. Res., 2014, 47, 1349–1358.
- [44] W.-L. Li, Q. Chen, W.-J. Tian, H. Bai, Y.-F. Zhao, H.-S. Hu, J. Li, H.-J. Zhai, S.-D. Li, L.-S. Wang, The B₃₅ cluster with a double-hexagonal vacancy: A new and more flexible structural motif for borophene [J]. J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 12257– 12260.
- [45] A. Quandt, I. Boustani, Boron nanotubes [J]. Chem. Phys. Chem., 2005, 6, 2001– 2008.
- [46] X.-B. Yang, Y. Ding, J. Ni, Ab initio prediction of stable boron sheets and boron nanotubes: Structure, stability, and electronic properties [J]. *Phys. Rev. B*, 2008, 77, 041402(R).
- [47] N. G. Szwacki, A. Sadrzadeh, B. I. Yakobson, B₈₀ fullerene: An ab initio prediction of

geometry, stability, and electronic structure [J]. Phys. Rev. Lett., 2007, 98, 166804.

- [48] A. Ceuleoans, J. T. Muya, G. Gopakujnar, M. T. Nguyen, Chemical bond in the boron buckyball [J]. *Chem. Phys. Lett.*, 2008, 46, 226–228.
- [49] A. Sadrzadeh, O. V. Pupysheva, A. K. Singh, B. I. Yakobson, The boron buckyball and its precursors: An electronic structure study [J]. J. Phys. Chem. A, 2008, 112, 13679–13683.
- [50] D. L. V. K. Prasad, E. D. Jemmis, Stuffing improves the stability of fullerenelikeboron clusters [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 2008,100, 165504.
- [51] S. De, A. Willand, M. Amsler, P. Pochet, L. Genovese, S. Goedecker, Energy landscape of fullerene materials: a comparison of boron to boron nitride and carbon [J].*Phys. Rev. Lett.*, 2011, **106**, 225502.
- [52] F.-Y. Li, P. Jin, D.-E. Jiang, L. Wang, S.-B. Zhang, J.-J. Zhao, Z.-F. Chen, B₈₀ and B₁₀₁₋₁₀₃ clusters: Remarkable stability of the core-shell structures established by validated density functional [J]. J. Chem. Phys., 2012, **136**, 074302.
- [53] P. Boulanger, M. Moriniere, L. Genovese, P. Pochet, Selecting boron fullerenes by cage-doping mechanisms [J]. J. Chem. Phys., 2013, 138, 184302.
- [54] P. Jin, C. Hao, Z.-X. Gao, S.-B. Zhang, Z.-F. Chen, Endohedral metalloborofullerenes La₂@B₈₀ and Sc₃N@B₈₀: A density functional theory prediction [J]. *J. Phys. Chem. A*, 2009, **113**, 11613–11618.
- [55] J.-T. Wang, C.-F. Chen, E. G. Wang, D.-S. Wang, H. Mizuseki, Y. Kawazoe, Highly stable and symmetric boron caged B@Co₁₂@B₈₀ core-shell cluster [J]. *Appl. Phys.Lett.*, 2009, 94,133102.
- [56] J. T. Muya, M. T. Nguyen, A. Ceulemans, Quantum chemistry study of symmetric methyne substitution patterns in the boron buckyball [J]. *Chem. Phys. Lett.*, 2009, 483, 101–106.
- [57] Y.-C. Li, G. Zhou, J. Li, B.-L. Gu, W.-H. Duan, Alkali-metal-doped B₈₀ as high-capacity hydrogen storage Media [J]. J. Phys. Chem. C, 2008, **112**, 19268–19271.
- [58] M. Li, Y.-F. Li, Z. Zhou, P.-W. Shen, Z.-F. Chen, Ca-coated boron fullerenes and nanotubes as superior hydrogen storage materials [J]. *Nano Lett.*, 2009, 9, 1944–1948.
- [59] G.-F. Wu, J.-L. Wang, X.-Y. Zhang, L.-Y. Zhu, Hydrogen storage on metal-coated B₈₀ buckyballs with density functional theory [J]. J. Phys. Chem. C, 2009, **113**,7052–7057.

- [60] A. Warshel, M. Karplus, Calculation of ground and excited state potential surfaces of conjugated molecules. I. Formulation parametrization [J]. J. Am.Chem. Soc., 1972, 94, 5612–5625.
- [61] A. Warshel, M. Levitt, Theoretical studies of enzymic reactions: dielectric, electrostatic and steric stabilization of reaction of lysozyme [J]. J. Mol. Biol., 1976, 103, 227–249.
- [62] M. Levitt, A. Warshel, Computer simulation of protein folding [J]. *Nature*, 1976, 253, 694–698.
- [63] P. Hohenberg, W. Kohn, Inhomogeneous electron gas [J]. *Phys. Rev.*, 1954, 136, B864–B871.
- [64] W. Kohn, L. J. Sham, Self-consistent equations including exchange and correlation effects [J]. *Phys. Rev.*, 1965, 140, A1133–A1138.
- [65] J. C. Slater, The self-consistent field for molecular and solids. Quantum Theory of Molecular and Solids [M], Vol. 4, McGraw-Hill, New York, 1974.
- [66] S. H. Vosko, L. Wilk, M. Nusair. Accurate spin-dependent electron liquid correlation energies for local spin density calculations: A critical analysis [J]. *Can. J. Phys.*, 1980, 58, 1200–1211.
- [67] C. Lee, W. Yang, R. G. Parr, Development of the Colle-Salvetti correlation-energy formula into a functional of the electron density [J]. *Phys. Rev. B*, 1988, **37**, 785–789.
- [68] J. P. Perdew, J. A. Chevary, S. H. Vosko, K. A. Jackson, M. R. Pederson, D. J. Singh, C. Fiolhais, Atoms, molecules, solids, and surfaces: Applications of the generalized gradient approximation for exchange and correlation [J]. *Phys. Rev. B*, 1989, 46, 200–206.
- [69] J. P. Perdew, A. Zunger, A self-interaction correction to density-functional approximations for many-electron systems [J]. *Phys. Rev. B*, 1981, 23, 5048–5079.
- [70] J. P. Perdew, Density-functional approximation for the correlation energy of the inhomogeneous electron gas [J]. *Phys. Rev. B*, 1986, **33**, 8822–8824.
- [71] J. P. Perdew, J. A. Chevary, S. H. Vosko, K. A. Jackson, M. R. Pederson, D. J. Singh, C. Fiolhais, Atoms, molecules, solids, and surfaces: Applications of the generalized gradient approximation for exchange and correlation [J]. *Phys. Rev. B*, 1992, 46, 6671–6687.

- [72] J. P. Perdew, K. Burke, Y. Wang, Generalized gradient approximation for the exchange-correlation hole of a many-electron system [J]. *Phys. Rev. B*, 1996, 54,16533–16539.
- [73] T. Yanai, D. Tew, N. Handy, A new hybrid exchange-correlation functional using the Coulomb-attenuating method (CAM-B3LYP) [J]. *Chem. Phys. Lett.*, 2004, **393**, 51–57.
- [74] O. A. Vydrov, G. E. Scuseria, Assessment of a long range corrected hybrid functional[J]. J. Chem. Phys., 2006, 125, 234109.
- [75] O. A. Vydrov, J. Heyd, A. Krukau, G. E. Scuseria, Importance of short-range versus long-range Hartee-Fock exchange for the performance of hybrid density functionals [J]. *J. Chem. Phys.*, 2006, **125**, 074106.
- [76] O. A. Vydrov, G. E. Scuseria, J. P. Perdew, Tests of functionals for systems with fractional electron number [J]. J. Chem. Phys., 2007, 126, 154109.
- [77] http://ccc.keinsci.com/forum.php
- [78] R. J. Bartlett, G. D. Purvis, General application of a big molecule gaussian SCF/CI program for calculations of excited metastables and of negative ion bound states and resonances [J]. *Int. J. Quant. Chem.*, 1978, 14, 515–518.
- [79] J. A. Pople, R. Krishnan, H. B. Schlegel, J. S. Binkley, Electron correlation theories and their application to the study of simple reaction potential surfaces [J]. *Int. J. Quant. Chem.*, 1978, 14, 545–560.
- [80] D. J. Wales, J. P. K. Doye, Global optimization by basin-hopping and the lowest energy structures of Lennard-Jones clusters containing up to 110 atoms [J]. J. *Phys.Chem. A*, 1997, **101**, 5111–5116.
- [81] D. J. Wales, H. A. Scheraga, Global optimization of clusters, crystals, and biomolecules [J]. *Science*, 1999, 285, 1368–1372.
- [82] S. Goedecker, Minima hopping: An efficient search method for the global minimum of the potential energy surface of complex molecular systems [J]. J. Chem. Phys., 2004, 120, 9911–9917.
- [83] S. Goedecker, W. Hellmann, T. Lenosky, Global minimum determination of the born-oppenheimer surface within density functional theory [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 2005, 95, 055501.
- [84] C. Shang, Z.-P. Liu, Stochastic surface walking method for structure prediction and

pathway searching [J]. J. Chem. Theory Comput., 2013, 9, 1838–1845.

- [85] D. Y. Zubarev, A. I. Boldyrev, Developing paradigms of chemical bonding: adaptive natural density partitioning [J]. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 2008, **10**, 5207–5217.
- [86] J. VandeVondele, M. Krack, F. Mohamed, M. Parrinello, T. Chassaing, J. Hutter, Quickstep: Fast and accurate density functional calculations using a mixed Gaussian and plane waves approach [J]. *Comput. Phys. Commun.*, 2005, 167, 103–128.
- [87] http://www.cp2k.org/
- [88] P. K. Ghosh, Introduction to photoelectron spectroscopy [M]. Jojn Whiley & Sons, 1983.
- [89] A. N. Alexandrova, A. I. Boldyrev, H.-J. Zhai, L.-S. Wang, All-boron aromatic clusters as potential new inorganic ligands and building blocks in chemistry [J]. *Coord. Chem. Rev.*, 2006, 250, 2811–2866.
- [90] D. Yu. Zubarev, A. I. Boldyrev, Comprehensive analysis of chemical bonding in boron clusters [J]. J. Comput. Chem., 2007, 28, 251–268.
- [91] T. B. Tai, A. Ceulemans, M. T. Nguyen, Disk aromaticity of the planar and fluxional anionic boron clusters B₂₀^{-/2-} [J]. *Chem. Eur. J.*, 2012, **18**, 4510–4512.
- [92] H. Bai, S.-D. Li, Hydrogenation of $B_{12}^{0/-}$: A planar-to-icosahedral structural transition in $B_{12}H_n^{0/-}(n=1-6)$ boron hydride clusters [J]. J. Cluster Sci., 2011, **22**, 525–535.
- [93] J. K. Olson, A. I. Boldyrev, Planar to 3D transition in the B₆H_y anions [J]. J. Phys. Chem. A, 2013, 117, 1614–1620.
- [94] A. N. Alexandrova, E. Koyle, A. I. Boldyrev, Theoretical study of hydrogenation of the doubly aromatic B₇⁻ cluster [J]. *J. Mol. Model.*, 2006, **12**, 569–576.
- [95] N. G. Szwacki, V. Weber, C. J. Tymczak, Aromatic borozene [J]. Nanoscale Res. Lett., 2009, 4, 1085–1089.
- [96] Q. Chen, H. Bai, J.-C. Guo, C.-Q. Miao,S.-D. Li,Perfectly planar concentric π-aromatic B₁₈H₃⁻, B₁₈H₄,B₁₈H₅⁺, and B₁₈H₆²⁺ with [10]annulene character [J]. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 2011, **13**, 20620–20626.
- [97] D.-Z. Li, H.-G. Lu, S.-D. Li,Planar π -aromatic C_{3h} B₆H₃⁺ and π -antiaromatic C_{2h} B₈H₂: Boron hydride analogues of D_{3h} C₃H₃⁺ and D_{2h} C₄H₄ [J]. *J. Mol. Model.*, 2012, **18**, 3161–3167.
- [98] Q. Chen and S.-D. Li, π -Aromatic B₁₆H₆: A neutral boron hydride analogue of

naphthalene [J]. J. Cluster Sci., 2011, 22, 513-523.

- [99] H. Bai, Q. Chen, Y.-F. Zhao, Y.-B. Wu, H.-G. Lu, J. Li, S.-D. Li, B₃₀H₈, B₃₉H₉²⁻, B₄₂H₁₀, B₄₈H₁₀, and B₇₂H₁₂: Polycyclic aromatic snub hydroboron clusters analogous to polycyclic aromatic hydrocarbons [J]. *J. Mol. Model.*, 2013, **19**, 1195–1204.
- [100] W.-J. Tian, H. Bai, H.-G. Lu, Y.-B. Wu, S.-D. Li, Planar D_{2h} B₂₆H₈, D_{2h} B₂₆H_{8²⁺}, and C_{2h} B₂₆H₆: Building blocks of stable boron sheets with twin-hexagonal holes [J]. J. Clust. Sci., 2013, 24, 1127–1137.
- [101] B. Silvi, A. Savin, Classification of chemical bonds based on topological analysis of electron localization functions [J]. *Nature*, 1994, **371**, 683–686.
- [102] A. D. Becke, K. E. Edgecombe, A simple measure of electron localization in atomic and molecular systems [J]. J. Chem. Phys., 1990, 92, 5397–5403.
- [103] J. C. Santos, J. Andres, A. Aizman, P. Fuentealba, An aromaticity scale based on the topological analysis of the electron localization function including σ and π contributions [J]. *J. Chem. Theor. Comput.*, 2005, **1**, 83–86.
- [104] P. v. R. Schleyer, C. Maerker, A. Dransfeld, H.-J. Jiao, N. J. R. E. Hommes, Nucleus-independent chemical shifts: A simple and efficient aromaticity probe [J]. J. Am. Chem. Soc., 1996, 118, 6317–6318.
- [105] M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, *et al.*, Gaussian 09, Revision D.01, Gaussian, Inc., Wallingford, CT, 2013.
- [106] J. P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof, Generalized gradient approximation made simple [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1996, 77, 3865–3868.
- [107] C. Adamo, V. Barone, Toward reliable density functional methods without adjustable parameters: The PBE0 model [J]. J. Chem. Phys., 1999, 110, 6158–6170.
- [108] A. D. Becke, Density-functional thermochemistry. III. The role of exact exchange [J].*J. Chem. Phys.*, 1993, **98**, 5648–5652.
- [109] C. Lee, W. Yang and R. G. Parr, Development of the Colle-Salvetti correlation-energy formula into a functional of the electron density [J]. *Phys. Rev. B*, 1988, **37**, 785–789.
- [110] J. Čížek, On the use of the cluster expansion and thetechnique of diagrams in calculations of correlation effects in atoms and molecules [J]. *Adv. Chem. Phys.*, 1969, 14, 35–89.

- [111] G. E. Scuseria, H. F. Schaefer, Is coupled cluster singles and doubles (CCSD) more computationally intensive than quadratic configuration interaction (QCISD) [J]. J. *Chem. Phys.*, 1989, **90**, 3700–3703.
- [112] R. J. Bartlett, M. Musial, Coupled-cluster theory in quantum chemistry [J]. Rev. Mod. Phys., 2007, 79, 291–352.
- [113] U. Varetto, MOLEKEL, version 5.4, Swiss National Supercomputing Centre, Lugano, Switzerland.
- [114] G. Kresse, J. Furthmuller, Efficient iterative schemes for ab initio total-energy calculations using a plane-wave basis set [J]. *Phys. Rev. B*, 1996, **54**, 11169–11186.
- [115] G. Kresse, D. Joubert, From ultrasoft pseudopotentials to the projector augmented-wave method [J]. *Phys. Rev.* B, 1999, **59**, 1758–1775.
- [116] W. A. de Heer, The physics of simple metal clusters: experimental aspects and simple models [J]. *Rev. Mod. Phys.*, 1993, 65, 611–676.
- [117] J. C. Santos, J. Andres, A. Aizman, P. Fuentealba, An aromaticity scale based on the topological analysis of the electron localization function including σ and π Contributions [J]. *J. Chem. Theory Comput.*, 2005, **1**, 83–86.
- [118] A. K. Singh, A. Sadrzadeh and B. I. Yakobson, Probing properties of boron α-tubes by ab initio calculations [J]. *Nano Lett.*, 2008, 8, 1314–1317.
- [119] F. A. Cotton, G. Wilkinson, C. A. Murrillo, M. Bochmann, Advanced inorganic chemistry [M]. 6th edn. Wiley, New York, 1999.
- [120] M. A. Vincent, H. F. Schaefer, Diborane(4) (B₂H₄):The boron hydride analog of ethylene [J]. J. Am. Chem. Soc., 1981, 103, 5677–5680.
- [121] S.-X.Tian, Ab initio and electron propagator theory study of boron hydrides [J]. J. Phys. Chem. A, 2005, 109, 5471–5480.
- [122] A. Ricca, C. W. Bauschlicher, The structure and stability of B_nH⁺ clusters [J]. J. Chem. Phys., 1997, 106, 2317–2322.
- [123] L. A. Curtiss, J. A. Pople, Theroretical study of B₂H₃⁺, B₂H₂⁺, and B₂H⁺ [J]. J. Chem.
 Phys., 1989, **91**, 4809–4812.
- [124] J. F. Dias, G. Rasul, P. R. Seidl, G. K. Surya Prakash , G. A. Olah, Structures and stabilities of $B_2H_{2n}^{2+}$ dications (n = 1-4) [J]. J. Phys. Chem. A., 2003, 107, 7981–7984.
- [125] M. L. McKee, Z.-X. Wang , Pv. R. Schleyer, Ab initio study of the hypercloso boron

hydrides B_nH_n and $B_nH_n^-$. Exceptional stability of neutral $B_{13}H_{13}$ [J]. J. Am. Chem. Soc., 2000, **122**, 4781–4793.

- [126] Pv. R. Schleyer, G. Subramanian, A. Dransfeld, Decisive evidence for nonclassical bonding in five-vertex closo-boranes, X₂B₃H₃, X =N, CH, P, SiH, BH⁻ [J]. *J. Am. Chem. Soc.*, 1996, **118**, 9988–9989.
- [127] A. Goursot, E. Pénigault, H. Chermette, J. G. Fripiat, Structure électronique des dianions B₁₂H₁₂²⁻ et B₉C₂H_n²⁻ [J]. *Can. J. Chem.*, 1986, 64, 1752–1757.
- [128] E. D. Jemmis, M. M. Balakrishnarajan, P. D. Pancharatna, A unifying electron-counting rule for macropolyhedral boranes, metallaboranes, and Metallocenes [J]. J. Am. Chem. Soc., 2001, 123, 4313–4323.
- [129] P. D. Pancharatna, M. M. Balakrishnarajan, E. D. Jemmis, R. Hoffmann, Polyhedral borane analogues of the benzynes and beyond: Bonding in variously charged B₁₂H₁₀ isomers [J]. J. Am. Chem. Soc., 2012, **134**, 5916–5920.
- [130] J. K. Olson, A. I. Boldyrev, Ab initio search for global minimum structures of the novel B₃H_y (y =4 - 7) neutral and anionic clusters [J]. *Inorg. Chem.*, 2009, 48, 10060–10067
- [131] J. K. Olson , A. I. Boldyrev, *Comp.* Ab initio characterization of the flexural B₃H₈⁻ anion found in the reversible dehydrogenation [J]. *Theor. Chem.*, 2011, **967**, 1–4.
- [132] J. K. Olson , A. I. Boldyrev, Electronic transmutation: Boron acquiring an extra electron becomes 'Carbon' [J]. *Chem. Phys. Lett.*, 2012, **523**, 83–86.
- [133] J. K. Olson , A. I. Boldyrev, Ab initio search for global minimum structures of neutral and anionic B₄H₅ clusters. Optical isomerism in B₄H₅ and B₄H₅⁻ [J]. *Chem. Phys. Lett.*, 2011, **517**, 62–67.
- [134] M. Boyukata, C. Ozdogan, Z. B. Güvenc, An investigation of hydrogen bonded neutral B₄H_n (n =1-11) and anionic B₄H₁₁⁽⁻¹⁾ clusters: Density functional study [J]. J. *Mol. Struct.:(THEOCHEM)*, 2007, **805**, 91–100.
- [135] H.-L. Yu, R.-L. Sang, Y.-Y. Wu, Structure and aromaticity of B₆H₅⁺ cation: A novel borhydride system containing planar pentacoordinated boron [J]. J. Phys. Chem. A, 2009, **113**, 3382–3386.
- [136] M. Head-Gordon, J. A. Pople, M. J. Frisch, MP2 energy evaluation by direct methods [J]. Chem. Phys. Lett., 1988, 153, 503–506.

- [137] S. Saebø, J. Almlöf, Avoiding the integral storage bottleneck in LCAO calculations of electron correlation [J]. *Chem. Phys. Lett.*, 1989, **154**, 83–89.
- [138] M. J. Frisch, M. Head-Gordon, J. A. Pople, A direct MP2 gradient method [J]. Chem. Phys. Lett., 1990, 166, 275–280.
- [139] M. J. Frisch, M. Head-Gordon, J. A. Pople, Semi-direct algorithms for the MP2 energy and gradient [J]. *Chem. Phys. Lett.*, 1990, **166**, 281–289.
- [140] M. Head-Gordon, T. Head-Gordon, Analytic MP2 frequencies without fifth-order storage. Theory and application to bifurcated hydrogen bonds in the water hexamer [J]. *Chem. Phys. Lett.*, 1994, **220**, 122–128.
- [141] D. Y. Zubarev, A. I. Boldyrev, Revealing intuitively assessable chemical bonding patterns in organic aromatic molecules via adaptive natural density partitioning [J]. J. Org. Chem., 2008, 73, 9251–9258.
- [142] D. Y. Zubarev, A. I. Boldyrev, Deciphering chemical bonding in golden cages [J]. J. Phys. Chem. A, 2009, 113, 866–868.
- [143] B. Silvi, A. Savin, Classification of chemical bonds based on topological analysis of electron localization functions [J]. *Nature*, 1994, **371**, 683–686.
- [144] A. Becke, K. Edgecombe, A simple measure of electron localization in atomic and molecular systems [J]. J. Chem. Phys., 1990, 92, 5397–5403.
- [145] Research Highlight: New balls, please [J]. Nature, 2007, 447, 4.
- [146] S. J. La Placa, P. A. Roland, J. J. Wynne, Boron clusters (B_n , n = 2-52) produced by laser ablation of hexagonal boron nitride [J]. *Chem. Phys. Lett.*, 1992, **190**, 163–168.
- [147] L.-S. Wang, H.-S. Cheng, J. Fan, Photoelectron spectroscopy of size-selected transition metal clusters: Feⁿ, n =3-24 [J]. J. Chem. Phys., 1995, 102, 9480–9493.
- [148] M. Valiev, E. J. Bylaska, N. Govind, K. Kowalski , T. P. Straatsma, H. J. J. Van Dam, D. Wang, J. Nieplocha, E. Apra, T. L. Windus, W. A. de Jong, NWChem: a comprehensive and scalable open-source solution for large scale molecular simulations [J]. *Comput. Phys. Commun.*, 2010, **181**, 1477–1489.
- [149] H. J. Werner, et al. MOLPRO, version 2012.1 (www.molpro.net).
- [150] J. P. Perdew, K. Burke, M. Ernzehof, Generalized gradient approximation made Simple [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1996, 77, 3865–3868.
- [151] J. Tao, J. P. Perdew , V. N. Staroverov, G. E. Scuseria, Climbing the density

functional ladder: nonempirical meta-generalized gradient approximation designed for molecules and solids [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 2003, **91**, 146401.

- [152] R. Krishnan, J. S. Binkley, R. Seeger, J. A. Pople, Self-consistent molecular orbital methods. XX. A basis set for correlated wave functions [J]. J. Chem. Phys., 1980, 72, 650–654.
- [153] R. Bauernschmitt, R. Ahlrichs, Treatment of electronic excitations within the adiabatic approximation of time dependent density functional theory [J]. *Chem. Phys. Lett.*, 1996, **256**, 454–464.
- [154] S. Iijima, T. Ichihashi, Y. Ando, Pentagons, heptagons, and negative curvature in graphite microtubule growth [J]. Nature, 1992, 356, 776–778.
- [155] P. A. Troshin, A. G. Avent, A. D. Darwish, N. Martsinovich, A. K. Abdul-Sada, J. M. Street, R. Taylor, Isolation of two seven-membered ring C₅₈ fullerene derivatives: C₅₈F₁₇CF₃ and C₅₈F₁₈ [J]. *Science*, 2005, **309**, 278–281.
- [156] C. Romanescu,, D. J. Harding, A. Fielicke, L.-S. Wang, Probing the structures of neutral boron clusters using infrared/vacuum ultraviolet two-color ionization: B₁₁, B₁₆, and B₁₇ [J]. J. Chem. Phys., 2012, **137**, 014317.
- [157] E. S. Penev, S. Bhowmick, A. Sadrzadeh, B. I. Yakobson, Polymorphism of two-dimensional boron [J]. *Nano Lett.*, 2012, **12**, 2441–2445.
- [158] S. Bulusu, X. Li, L.-S. Wang, X.-C. Zeng, Evidence of hollow golden cages [J]. Proc. Natl Acad. Sci. USA, 2006, 103, 8326–8330.
- [159] L.-F. Cui, X. Huang, L.-M. Wang, D. Y. Zubarev, A. I. Boldyrev, J. Li, L.-S. Wang, Sn₁₂²⁻: stannaspherene [J]. J. Am. Chem. Soc., 2006, **128**, 8390–8391.
- [160] L.-F. Cui, X. Huang, L.-M. Wang, J. Li, L.-S. Wang, Pb₁₂²⁻: plumbaspherene [J]. J. Phys. Chem. A, 2006, 110,10169–10172.
- [161] J. R. Heath, S. C. O'Brien, Q. Zhang, Y. Liu, R. F. Curl, H. W. Kroto, F. K. Tittel, R. E. Smalley, Lanthanum complexes of spheroidal carbon shells [J]. J. Am. Chem. Soc., 1985, 107, 7779–7780.
- [162] Z. Wan, J. F. Christian, S. L. Anderson, Collision of Li⁺and Na⁺ with C₆₀: Insertion, fragmentation, and thermionic emission [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1992, **69**,1352–1355.
- [163] P. Weis, R. D. Beck, G. Bräuchle, M. M. Kappes, Properties of size and composition selected gas phase alkali fulleride clusters [J]. J. Chem. Phys., 1994, 100, 5684–5695.

- [164] Y. Kubozono, H. Maeda, Y. Takabayashi, K. Hiraoka, T. Nakai, S. Kashino, S. Emura, S. Ukita, T. Sogabe, Extractions of Y@C₆₀, Ba@C₆₀, La@C₆₀, Ce@C₆₀, Pr@C₆₀, Nd@C₆₀, and Gd@C₆₀ with Aniline [J]. *J. Am. Chem. Soc.*, 1996, **118**, 6998–6999.
- [165] L.-S. Wang, J. M. Alford, Y. Chai, M. Diener, J. Zhang, S. M. McClure, T. Guo, G. E. Scuseria, R. E. Smalley, The electronic structure of Ca@C₆₀ [J]. *Chem. Phys. Lett.*, 1993, 207, 354–359.
- [166] M. Saunders, R. J. Cross, H. A. Jiménez-Vázquez, R. Shimshi, A. Khong, Noble gas atoms inside fullerenes [J]. *Science*, 1996, 271, 1693–1697.
- [167] T. A. Murphy, Th. Pawlik, A. Weidinger, M. Höhne, R. Alcala, J. M. Spaeth, Observation of atomlike nitrogen in nitrogen-implanted solid C₆₀ [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1996, 77, 1075–1078.
- [168] J. Lu, X.-W. Zhang, X.-G. Zhao, Electronic structures of endohedral N@C₆₀, O@C₆₀ and F@C₆₀ [J]. Chem. Phys. Lett., 1999, **312**, 85–90.
- [169] M. Waiblinger, K. Lips, W. Harneit, A. Weidinger, E. Dietel, A. Hirsch, Thermal stability of the endohedral fullerenes NaC₆₀, NaC₇₀, and PaC₆₀ [J]. *Phys. Rev. B*, 2001, 63, 045421.
- [170] J.-L. Li, G. W. Yang, Iron endohedral-doped boron fullerene: A potential single molecular device with tunable electronic and magnetic properties [J]. J. Phys. Chem. C, 2009, 113, 18292–18295.
- [171] C. Thilgen, A single water molecule trapped inside hydrophobic C₆₀ [J]. Angew. Chem. Int. Ed., 2012, **51**, 587–589.
- [172] H. Bai, Q. Chen, C.-Q. Miao, Y.-W. Mu, Y.-B. Wu, H.-G. Lu, H.-J. Zhai, S.-D. Li, Ribbon aromaticity in double-chain planar B_nH₂²⁻ and Li₂B_nH₂ nanoribbon clusters up to *n* =22: lithiated boron dihydride analogues of polyenes [J]. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 2013, 15, 18872–18880.
- [173] D. Feller, The role of databases in support of computational chemistry calculations[J]. J. Comput. Chem., 1996, 17, 1571–1586.
- [174] K. L. Schuchardt, B. T. Didier, T. Elsethagen, L. Sun, V. Gurumoorthi, J. Chase, J. Li, T. L. Windus, Basis set exchange: A community database for computational Sciences [J]. J. Chem. Inf. Model., 2007, 47, 1045–1052.

- [175] E. D. Glendening, J. K. Badenhoop, A. E. Reed, J. E. Carpenter, J. A. Bohmann, C.
 M. Morales, F. Weinhold, NBO 5.0., Theoretical Chemistry Institute, University of Wisconsin, Madison, 2001.
- [176] R. Bauernschmitt, R. Ahlrichs, Treatment of electronic excitations within the adiabatic approximation of time dependent density functional theory [J].*Chem. Phys. Lett.*, 1996, **256**, 454–464.
- [177] H.-J. Zhai, Y.-F. Zhao, W.-L. Li, Q. Chen, H. Bai, H.-S. Hu, Z. A. Piazza, W.-J. Tian, H.-G. Lu, Y.-B. Wu, Y.-W. Mu, G.-F. Wei, Z.-P. Liu, J. Li, S.-D. Li, L.-S.Wang, Observation of an all-boron fullerene [J]. *Nature Chem.*, 2014, 6, 727–731.
- [178] Q. Sun, M. Wang, Z. Li, A. Du, D. J. Searles, Carbon dioxide capture and gas separation on B₈₀ fullerene [J]. J. Phys. Chem. C, 2014, **118**, 2170–2177.
- [179] Y. Li, G. Zhou, J. Li, B. L. Gu, W. Duan, Alkali-metal-doped B₈₀ as high-capacity hydrogen storage media [J]. J Phys Chem C, 2008, 112, 19268–19271.
- [180] J. Lv, Y. Wang, L. Zhu, Y. Ma,B₃₈: an all-boron fullerene analogue [J]. *Nanoscale*, 2014, 6, 11692–11696.
- [181] H. Bai, Q. Chen, H. J. Zhai, S. D. L, i Endohedral and exohedral metalloborospherenes: M@B₄₀ (M =Ca, Sr) and M&B₄₀ (M =Be, Mg) [J]. Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 941–945.
- [182] D. Andrae, U. Haeussermann, M. Dolg, H. Stoll, H. Preuss, Energy-adjustedab initio pseudopotentials for the second and third row transition elements [J]. *Theor. Chim. Acta*, 1990, 77, 123–141.
- [183] M. Dolg, H. Stoll, A. Savin, H. Preuss, Energy-adjusted pseudopotentials for the rare earth elements [J]. *Theor. Chim. Acta*, 1989, **75**, 173–194.
- [184] M. Dolg, H. Stoll, H. Preuss, A combination of quasirelativistic pseudopotential and ligand field calculations for lanthanoid compounds [J]. *Theor. Chim. Acta*, 1993, 85, 441–450.
- [185] A. Moritz, X. Cao, M. Dolg, Quasirelativistic energy-consistent 5f-in-core pseudopotentials for trivalent actinide elements [J]. *Theor. Chem. Acc.*, 2007, 117, 473–481.
- [186] D. Östling, A. Rosén, Electronic structure and optical properties of bare and coated C₆₀ molecules [J]. *Chem. Phys. Lett.*, 1996, **256**, 109–118.

- [187] Q. Sun, P. Jena, Q. Wang, M. Marquez, First-principles study of hydrogen storage on Li₁₂C₆₀[J]. J. Am. Chem. Soc., 2006, **128**, 9741–9745.
- [188] B. K. Rao, P. Jena, Hydrogen uptake by an alkali metal ion [J]. *Europhys. Lett.*, 1992, 20, 307–312.
- [189] M. Yoon, S.-Y. Yang, C. Hicke, E. Wang, D. Geohegan, Z.-Y. Zhang, Calcium as the superior coating metal in functionalization of carbon fullerenes for high-capacity hydrogen storage [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 2008, 100, 206806.
- [190] Q. Wang, Q. Sun, P. Jena, Y. Kawazoe, Theoretical study of hydrogen storage in Ca-coated fullerenes [J]. J. Chem. Theory Comput., 2009, 5, 374–379.
- [191] X.-B Yang, R. Q. Zhang, J. Ni, Stable calcium adsorbates on carbon nanostructures: Applications for high-capacity hydrogen storage [J]. *Phys. Rev. B*, 2009, **79**, 075431.
- [192] P. E. Blochl, Projector augmented-wave method [J]. Phys. Rev. B, 1994, 50, 17953.
- [193] J. P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof, Generalized gradient approximation made Simple [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1996, 77, 3865.

攻读博士学位期间取得的研究成果

已发表论文

- H. Bai, Q. Chen, H. J. Zhai, and S. D. Li, Endohedral and exohedral metalloborospherenes: M@B₄₀ (M = Ca, Sr) and M&B₄₀ (M = Be, Mg), Angew.
 Chem. Int. Ed., 2015, 54, 941–945. (SCI收录化学类一区, IF:13.455)
- H. Bai, Q. Chen, H. G. Lu, H. J. Zhai and S. D. Li, Ribbon aromaticity in double-chain planar B_nH₂²⁻ and Li₂B_nH₂ nanoribbon clusters up to n = 22: lithiated boron dihydride analogues of polyenes, Phys. Chem. Chem. Phys., 2013, 15, 9646–9653. (SCI收录化 学类二区, IF:4.198)
- H. Bai, H. J. Zhai, S. D. Li, and L. S. Wang, Photoelectron spectroscopy of aromatic compound clusters of the B₁₂ all-boron benzene: B₁₂Au⁻ and B₁₂(BO)⁻, Phys. Chem. Chem. Phys., 2013,15, 18872–18880. (SCI收录化学类二区, IF:4.198)
- 4. H. Bai, Q. Chen, Y. F. Zhao, Y. B. Wu, H. G. Lu, J. Li, S. D. Li, B₃₀H₈, B₃₉H_{9²⁻}, B₄₂H₁₀, B₄₈H₁₀, and B₇₂H₁₂: polycyclic aromatic snub hydroboron clusters analogous to polycyclic aromatic hydrocarbons, J. Mol. Model., 2013, 19, 1195–1204. (SCI收录化 学类四区, IF:1.867)
- 5. H. Bai, S. D. Li, Hydrogenation of B₁₂^{0/-}: A planar-to-icosahedral structural transition in B₁₂H_n^{0/-} (n = 1-6) boron hydride clusters, J. Clust. Sci., 2011, 22, 525–535. (SCI收录化学类四区, IF:1.356)
- 6. D. Z. Li,* H. Bai,*(共同一作) Q. Chen, H. G Lu, H. J. Zhai, and S.D. Li, Perfectly planar boronyl boroxine D_{3h} B₆O₆: A boron oxide analog of boroxine and benzene, J. Chem. Phys., 2013, 138, 244304. (SCI收录物理类二区, IF:3.333)
- Q. Chen, S.Y. Zhang, H. Bai, W. J. Tian, T. Gao, H. R. Li, C. Q. Miao, Y. W. Mu, H. G. Lu, H. J. Zhai, S. D. Li, Cage-like B₄₁⁺ and B₄₂²⁺: New chiral members of the borospherene family, Angew. Chem. Int. Ed., 2015, DOI: 10.1002/anie.200. (SCI收)

录化学类一区, IF:13.455)

- H. J. Zhai, Q. Chen, H. Bai, S.D. Li, L. S. Wang, Boronyl chemistry: The BO group as a new ligand in gas-phase clusters and synthetic compounds, Acc. Chem. Res., 2014, 47, 2435-2445. (SCI收录化学类一区, IF:21.64)
- W. L. Li, Q. Chen, W. J. Tian, H. Bai, Y. F. Zhao, H. S. Hu, J. Li, H. J. Zhai, S. D. Li, and L. S. Wang, The B₃₅ cluster with a double-hexagonal vacancy: A new and more flexible structural motif for borophene, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 12257–12260. (SCI收录化学类一区, IF:9.907)
- 10. H. J. Zhai, Y. F. Zhao, W. L. Li, Q. Chen, H. Bai, H. S. Hu, Z. A. Piazza, W. J. Tian, H. G. Lu, Y. B. Wu, Y. W. Mu, G. F. Wei, Z. P. Liu, J. Li, S. D. Li, L. S. Wang, Observation of an all-boron fullerene, Nature Chem., 2014, 6, 727–731. (SCI收录化学类一区, IF:20.524)
- 11.Q. Chen, W. L. Li, Y. F. Zhao, S. Y. Zhang, H. S. Hu, H. Bai, H. R. Li, W. J. Tian, H. G. Lu, H. J. Zhai, S. D. Li, J. Li, L. S. Wang, Experimental and theoretical evidence of an axially chiral borospherene, ACS nano, 2015, 9, 754–760. (SCI收录化学类一区, IF:12.033)
- 12.D. Z. Li, H. Bai, T. Ou, Q. Chen, H. J. Zhai, and S. D. Li, Planar dicyclic B₆S₆, B₆S₆⁻, and B₆S₆²⁻ clusters: Boron sulfide analogues of naphthalene, J. Chem. Phys., 2015, 142, 014302. (SCI收录物理类二区, IF:3.333)
- 13.Q. Chen, H. Bai, H. J. Zhai, S. D. Li, and L. S. Wang, Photoelectron spectroscopy of boron-gold alloy clusters and boron boronyl clusters: B₃Au_n⁻ and B₃(BO)_n⁻ (n = 1, 2), J. Chem. Phys., 2013, 139, 044308. (SCI收录物理类二区, IF:3.333)
- 14.W. J. Tian, H. Bai, H. G. Lu, Y. B. Wu, and S. D. Li, Planar D_{2h} B₂₆H₈, D_{2h} B₂₆H_{8²⁺}, and C_{2h} B₂₆H₆: Building blocks of stable boron sheets with twin-hexagonal holes, J. Clust. Sci., 2013, 24, 1127–1137. (SCI收录化学类四区, IF:1.356)
- 15.Q. Chen, **H. Bai**, J. C. Guo, and S. D. Li, Perfectly planar concentric π-aromatic B₁₈H₃⁻, B₁₈H₄, B₁₈H₅⁺, and B₁₈H₆²⁺ with [10]annulene character, **Phys.Chem.Chem.Phys.**, 2011,13, 20620–20626. (SCI收录化学类二区, IF:4.198)

- 16.Y. B. Wu, Y. Q. Li, H. Bai, H. G. Lu, S. D. Li, H. J. Zhai, and Z. X. Wang, D_{3h} [A-CE₃-A]⁻ (E = Al and Ga, A = Si, Ge, Sn, and Pb): A new class of hexatomic mono-anionic species with trigonal bipyramidal carbon, J. Chem. Phys., 2014, 140, 104302.(SCI收录物理类二区, IF:3.333)
- 17.H. G. Lu, Y. W. Mu, H. Bai, Q. Chen, and S. D. Li, Binary nature of monolayer boron sheets from ab initio global searches, J. Chem. Phys., 2013, 138, 024701. (SCI收录物 理类二区, IF:3.333)
- 18.H. J. Zhai, Q. Chen, H. Bai, H. G. Lu, W. L. Li, S. D. Li, and L. S. Wang, Pi and sigma double conjugations in boronyl polyboroene nanoribbons:B_n(BO)₂⁻ and B_n(BO)₂ (n = 5–12), J. Chem. Phys., 2013, 139, 174301. (SCI收录物理类二区, IF:3.333)
- 19.Q. Chen, G. F. Wei, W. J. Tian, H. Bai, Z. P. Liu, H. J. Zhai, and S. D. Li, Quasi-planar aromatic B₃₆ and B₃₆⁻ clusters: all-boron analogues of coronene, Phys. Chem. Chem. Phys., 2014,16, 18282–18287.(SCI收录化学类二区, IF:4.198)
- 20.T. R. Galeev, Q. Chen, J. C. Guo, **H. Bai**, C. Q. Miao, H. G. Lu, A. P. Sergeeva, S. D. Li, and A. I. Boldyrev, Deciphering the mystery of hexagon holes in an all-boron grapheme α-sheet, **Phys. Chem. Chem. Phys.**, 2011, 13, 11575–11578. (SCI 收录化学 类二区, IF:4.198)
- 21.Y. F. Fan, G. R. Zhang, H. G. Lu, S. D. Li, and H. Bai, Theoretical investigation on structures and properties of boron-rich boron hydride clusters B₁₉H₂^{0/-}, Journal of Shanxi University (Nat. Sci. Ed.), 2014, 37, 601–608.

待发表论文

- 1. **H. Bai**, H. G. Lu, H. J. Zhai, S. D. Li, et al, Theoretical study of endohedral metalloborospherene cations M@B₄₀⁺ (M =Sc, Y, La, Ac). (*In preparation*)
- S.Y. Zhang, H. Bai, Q. Chen, Y. W. Mu, T. Gao, H. G. Lu, S.D. Li, Ribbon aromaticity of double-chain B_{2n}C₂H₂ clusters (*n* =2-9): A first principle study, J. Clust. Sci., 2015 (*To be submitted*)
- 3. W. Wang, Q. Chen, Y. J. Wang, **H. Bai**, T. T. Gao, H. R. Li, H. J. Zhai, S. D. Li, Boronyl as a terminal ligand in boron oxide clusters: Hexagonal ring $C_{2\nu}$ B₆O₄ and ethylene-like

 D_{2h} B₆O₄^{-/2-}, Phys. Chem. Chem. Phys., 2015 (*To be submitted*)

4.Q. Chen, T. Gao, W. J. Tian, H. Bai, S.Y. Zhang, H. R. Li, C. Q. Miao, Y. W. Mu, H. G. Lu, H. J. Zhai, S. D. Li, Endohedral C₃ Ca@B₃₉⁺ and C₂ Ca@B₃₉⁺: Axially chiral metalloborospherenes based on B₃₉, Nanoscale, 2015 (*To be submitted*)

致 谢

在提笔即将完成我论文之时,猛然间发觉即将离开校园,离开我敬爱的导师和 熟悉的同学,背上自己重重的行囊,重新开始人生的又一段征程。回味过去的这几 年,我努力了,奋斗了,也收获了!

师恩如父,永刻于心。首先,感谢我的导师——李思殿教授!从我跟您做本科 毕业论文到正式加入课题组读硕士、博士研究生的七年多来,您对我的影响,定会 让我受益终身。在科研上,是您的言传身教让我从一个门外汉逐渐成长为理论计算 化学的内里人。每次讨论时,您都是耐心的从基本理论和研究前沿入手,既加深了 我对所求问题的理解,又让我对计算化学的最新进展有了新的认识。虽然在课题研 究方面有过争论,但感谢您的包容,让我一路走来。在生活上,您总是给予我父亲 般的关爱,一次次的感动我都铭记于心。在论文写作上,不论是选题、开题、文章 框架的构筑,到最后的定稿都凝聚着您的心血。感谢您一直以来的平易近人和谆谆 教导。一日为师,终生为父;涓涓师恩,情深意切;惟愿师生情谊一生延续。

感谢分子所翟华金教授! 在您的指导与帮助下做研究的日子里, 您对实验数据 追求完美, 哪怕有一点怀疑都要多次重复验证的态度, 对文章逻辑和语言用词的严 谨, 使我受益颇深并在自己的科研道路上努力践行。在您的引领下, 我对国外科研 前沿有了新的认识, 从而眼界得到开阔, 思路也得到拓宽。您一次次帮我解决科研 难题时的耐心, 一次次帮我修改课题论文时的细心, 都让我内心充满感激与敬佩。 感谢您回国以来给予我的帮助、支持和理解!

感谢分子所吕海港老师和吴艳波老师!从硕士研究生到博士研究生长达六年的 时间里,您们默默的指导我学会了诸多方法、程序,更学会了许多为人师表的道理。 您们在给予我帮助时所表现出的耐心,让我深深折服!您们对量子化学的专业程度, 让我不得不佩服!每每想到您们给予我的帮助,总想再说一次:谢谢吕老师!谢谢 吴老师!

感谢分子所穆跃文老师! 自从您来到山西大学, 就与您亦师亦友。生活上我们 是朋友, 科研上我们是师生。您在编程方面的造诣, 让我大开眼界。此刻, 我只想 说: 感谢穆老师的到来! 感谢您对我的帮助!

感谢课题组陈强同学在科研和生活中给予的热心帮助。感谢课题组姚文志、李 大枝、郭谨昌、苗常青、田文娟、张素燕、王伟、李海茹、高婷婷、赵晓云、罗雪 梅、王迎进、王康、欧婷等师兄师姐师弟师妹们,感谢大家共同营造了一个温暖而 团结的实验室环境。感谢室友宋珍,无论何时你总是热情地向我伸出援助之手,让 我的求学之路变得充实而愉悦。愿我们的友谊地久天长!

感谢分子所所有给予我鼓励、关心、支持和帮助的老师和同学们,在此致以深 深的祝福!

感谢忻州师范学院材料科学研究所任光明老师、化学系刘素平老师、李满秀老师、尹爱萍老师和孙金鱼老师,不论在学习上还是生活上都给予我百般的照顾;在此向各位老师致以最诚挚的敬意!

感谢山西大学高性能计算中心!感谢美国布朗大学(Brown University)王来生教授 在光电子能谱方面给予的支持!感谢美国犹他州立大学(Utah State University) Alexander I. Boldyrev 教授在 AdNDP 程序方面给予的帮助!感谢清华大学李隽教授 及其学生赵亚帆、复旦大学刘志攀教授在结构搜索程序方面给予的支持和帮助!

感谢我的父母,多年来您们给予我足够自由的成长环境,以及最大程度上的支持和鼓励。您们对我的感情,是那么纯朴,那么真挚、那么无私!您们的默默付出 是我求学路上的坚实后盾,更是我人生道路上的指明灯。此刻,我只想说:爸妈, 我爱你们,谢谢你们为我所做的一切!感谢兄长对我的关心和帮助,特别是"隔三 差五"在经济上的支援。

感谢我的老公,从大学认识到现在已经十年有余,谢谢你出现在我的生命里! 正是你无私的关爱、付出和包容,才让我有勇气和力量走到现在。

感谢百忙之中认真审阅和评议本论文的所有专家学者!

最后谨以此文献给所有我爱和爱我的人!

白 慧

2015年3月于太原

122

个人简况及联系方式

个人简况

- 姓名: 白慧
- 性别: 女
- 籍贯: 山西省忻州市五台县

个人简历:

- 2012.9-2015.7 山西大学分子科学研究所 无机化学专业 博士 师从李思殿教授
- 2009.9-2012.7 山西大学分子科学研究所 无机化学专业 硕士 师从李思殿教授
- 2005.9-2009.7 忻州师范学院 化学系 学士

工作去向:太原理工大学

联系方式

- 电话: 15364715289
- Email: baihui19861108@163.com
承诺书

本人郑重声明:所呈交的学位论文,是在导师指导下独立完成的, 学位论文的知识产权属于山西大学。如果今后以其他单位名义发表与在 读期间学位论文相关的内容,将承担法律责任。除文中已经注明引用的 文献资料外,本学位论文不包括任何其他个人或集体已经发表或撰写过 的成果。

> 作者签名: 20 年 月 日

学位论文使用授权声明

本人完全了解山西大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学 校有权保留并向国家有关机关或机构送交论文的复印件和电子文档, 允许论文被查阅和借阅,可以采用影印、缩印或扫描等手段保存、汇 编学位论文。同意山西大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播 论文的全部或部分内容。

保密的学位论文在解密后遵守此协议。

作者签名: 导师签名: 20 年 月 日